

CLEARFIL™ LINER BOND 2V

Direkte Restauration mit lichthärtendem Komposit

Clearfil™ Liner Bond 2V
Primer A und B im Verhältnis
1:1 in einer Anmischschale
mischen.

Kavität präparieren, reinigen,
desinfizieren und trocknen.



Clearfil™ Liner Bond 2V Primer-
gemisch auftragen, 30 Sek.
einwirken lassen.



Moderat mit Luft trocknen,
nicht absprühen!



Clearfil™ Liner Bond 2V
Bond A auftragen.



Moderat mit Luft verpusten,
nicht absprühen!



Mit Licht 20 Sek. aushärten.



Mit lichthärtendem Komposit
rekonstruieren.



EMPFEHLUNG

Als Komposit für
ästhetische Resta-
rationen eignet sich
Clearfil™ Majesty
Esthetic besonders
gut!

Behandlung von freiliegenden Zahnhälsen (Desensibilisierung)

Den freiliegenden Zahnhals
bzw. die freiliegende Wurzel-
oberfläche reinigen und
trocknen.



Clearfil™ Liner Bond 2V
Primer A und B im Verhältnis
1:1 in einer Anmischschale
mischen.

Primergemisch auftragen, 30
Sek. einwirken lassen.



Moderat mit Luft trocknen,
nicht absprühen!



Bond A auftragen.



Moderat mit Luft trocknen,
nicht abprühen!



Mit Licht 20 Sek. aushärten.



Dünnfließendes Komposit
z.B. Clearfil™ Majesty Flow
auftragen.



Mit Licht 20 Sek. aushärten.



Überschüsse vorsichtig
entfernen.



Direkte Restauration mit chemisch härtendem Komposit

Kavität präparieren, reinigen, desinfizieren und trocknen.



Clearfil™ Liner Bond 2V Primer A und B im Verhältnis 1:1 in einer Anmischschale mischen.



Clearfil™ Liner Bond 2V Primer-gemisch auftragen, 30 Sek. einwirken lassen.



Moderat mit Luft trocknen, nicht abprühen!



Clearfil™ Liner Bond 2V Bonding A und B 1:1 für 10 Sek. in einer Anmischschale mischen.



Clearfil™ Liner Bond 2V Bon-ding-gemisch auftragen.



Moderat mit Luft verpusten, nicht abprühen!



Mit chemisch härtendem Komposit rekonstruieren.



EMPFEHLUNG

Als chemisch härtendes Komposit für wirtschaftliche Restaurationen eignet sich Clearfil™ New Bond besonders gut.



Intraorale Reparatur einer Kunststoff- oder Keramikverblendung

Die Ränder der defekten Verblendung mit einem rotierenden Instrument anschärfen.



Die Ränder der defekten Verblendung sollten mit K-etchant Gel 5 Sek. gereinigt werden.



Die Metallfläche gründlich waschen und anschließend trocknen.



Den Alloy Primer 5 Sek. auf das Metall auftragen.



Das Silan herstellen: Clearfil™ Liner Bond 2V Primer A und B, sowie Porcelain Bond Activator im Verhältnis 1:1:1 in einer Anmischschale mischen.



Das Silan auf die Ränder der defekten Verblendung auftragen.



Den Bereich vorsichtig trocknen, nicht absprühen!



Das Clearfil™ Liner Bond 2V Bonding A auf die Ränder der defekten Verblendung auftragen.



Den Bereich vorsichtig trocknen, nicht absprühen!



Schicht 20 Sek. lichthärteten.



Als Erstes eine opake Kunststoffschicht als Deckschicht auf das Metall auftragen.



Opaken Kunststoff 10 Sek. lichthärteten.



Rekonstruktion des Zahnes mit licht- oder dual-härtendem Kunststoff.



EMPFEHLUNG

Als Komposit für ästhetische Restaurationen eignet sich Clearfil™ Majesty Esthetic besonders gut!



Ihre Serviceline:
0 7000 - Kuraray
6 972 729

ADHÄSIVE