



HT (High Translucent)

CE 1639 UK 0120 Rx Only

EN	ENGLISH	English	Dental Zirconia
FR	FRANÇAIS	French	Zircone dentaire
ES	ESPAÑOL	Spanish	Óxido de zirconio dental
IT	ITALIANO	Italian	Ossido di zirconio dentale
NL	NEDERLANDS	Dutch	Dentaal zirkoniumoxide
DE	DEUTSCH	German	Dentales Zirkonoxid
SV	SVENSKA	Swedish	Dental zirkoniumdioxid
NO	NORSK	Norwegian	Dental zirkoniumdioksid
FI	SUOMI	Finnish	Hammaslääketieteellinen zirkoniumdioksid
DA	DANSK	Danish	Dentalt zirkonia
PT	PORTUGUÊS	Portuguese	Óxido de zircónio dentário
EL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Greek	Οδοντιατρικό οξείδιο του ζιρκονίου
TR	TÜRKÇE	Turkish	Dental zirkonyum oksit
PL	POLSKI	Polish	Tlenek cyrkonu do aplikacji dentystycznych
RO	ROMÂNĂ	Romanian	Oxid de zirconiu dentar
HR	HRVATSKI	Croatian	Dentalni cirkonij
HU	MAGYAR	Hungarian	Fogászati cirkonoxid
SL	SLOVENŠČINA	Slovenian	Dentalni cirkonij
CS	ČESKY	Czech	Dentální zirkonoxid
SK	SLOVENSKY	Slovak	Dentálny oxid zirkónu
BG	БЪЛГАРСКИ	Bulgarian	Стоматологичен цирконий
UK	УКРАЇНСЬКА	Ukrainian	Стоматологічний цирконій
ET	EESTI	Estonian	Dentaalne tsirkoonium
LV	LATVIEŠU	Latvian	Zobārstniecības cirkonijs
LT	LIETUVIŠKAI	Lithuanian	Odontologinis cirkonio oksidas

UK REP	EN	UK Responsible Person	PL	Osoba odpowiedzialna w Wielkiej Brytanii
	FR	Personne responsable au Royaume-Uni	RO	Persoana responsabilă din Marea Britanie
	ES	Responsable en el Reino Unido	HR	Osoba odgovorna za Ujedinjeno Kraljevstvo (UK)
	IT	Responsabile per il Regno Unito	HU	Felelős személy az Egyesült Királyságban
	NL	Verantwoordelijke in het VK	SL	Odgovorna oseba v Združenem kraljestvu
	DE	Für UK verantwortliche Person	CS	Odpovědná osoba ve Spojeném království
	SV	Ansvarig person i Storbritannien	SK	Zodpovedná osoba v Slovenskom kráľovstve
	NO	Ansvarlig person i Storbritannia	BG	Отговорно лице за Обединеното кралство
	FI	Vastuuhenkilö Yhdystyneessä kuningaskunnassa	UK	Відповідальна особа у Великій Британії
	DA	Ansvarlig person i Det Forenede Kongerige	ET	Suurbritannia vastutav isik
	PT	Responsável no Reino Unido	LV	Apvienotās Karalistes atbildīgā persona
	EL	Υπεύθυνο Πρόσωπο για το Ηνωμένο Βασίλειο	LT	Atsakingas asmuo Jungtinėje Karalystėje
	TR	Birleşik Krallık Sorumlusu		

Kuraray Noritake Dental Inc.

300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan
TEL +81-561-32-8953 FAX +81-561-32-8976

EC REP **EMERGO EUROPE**

Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, The Netherlands




Kuraray Europe GmbH (EU Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>



HT (High Translucent)



I. Introduction

This IFU is for KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT is a pre-sintered zirconia disc 98.5 mm in diameter, which contains a plastic ring. This is designed for all milling systems using this generic-type disc. (Please refer to your milling system's technical instructions for correct machine operation.) KATANA Zirconia HT has 6 available thicknesses: (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm and 30mm) and has 3 shade variations: (HT10, HT12 and HT13). KATANA Zirconia HT is recommended for use in fabricating FCZ (Full Contour Zirconia) restorations or the frameworks. The general clinical benefit of this product is to restore tooth function for the following INTENDED USE/ INDICATIONS FOR USE.

II. INTENDED USE/ INDICATIONS FOR USE

KATANA Zirconia is used for the fabrication of the all-ceramic restorations (frameworks, FCZ crowns, FCZ bridges, inlays, onlays and veneers).


[Intended user]

- Dentists (chairside fabrication of restorations; clinical workflow)
- Dental laboratory technicians (fabrication of restorations in the dental laboratory)

III. Sintering Program


Sintering Program 1

Temperature	Programming Rate	Holding Time
Room Temp. — 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1500°C (2732°F)	—	2 hrs
1500°C (2732°F) — Room Temp.	-10°C/min. (-18°F/min.)	—



Sintering Program 2

Temperature	Programming Rate	Holding Time
Room Temp. — 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	—
1515°C (2759°F)	—	0.5 hrs
1515°C (2759°F) — Room Temp. (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	—



IV. Composition

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Units in parentheses are mass %.

V. Type and Class (ISO6872:2015)

Type: II/ Class: 5

VI. Physical Properties

Coefficient of Thermal Expansion (25-500°C (77-932°F)): 9.9×10⁻⁶/K

VII. Directions for Use

- (1) Take the disc from the packaging and confirm that the disc does not have a crack or other damage.
- (2) Place the disc into the milling machine; then begin the milling process following the milling systems technical instructions.
- (3) After milling, remove the restorations from the disc with a diamond bur, etc.
- (4) The cutting waste or dust, which is attached to the restorations, can be removed with a gentle air stream.
- (5) Put the restorations into the refractory sagger tray and place them in the sintering furnace.
- (6) Depending on the performance of the sintering furnace used, review the sintering schedule shown above (III. Sintering Program) before sintering the restorations.
- (7) After sintering, adjust the restorations with a diamond bur as needed.
- (8) Confirm that the restorations have no cracks.
- (9)-1 FCZ:
 - a) Glaze baking: Create a high shine surface by polishing, especially on the contact areas, then apply the glaze on all surfaces in the usual manner.
 - b) Hand polishing: Create a high shine surface on the entire restoration by polishing without using the glaze. In the case of using HTML, when the restoration is to be finished without the glaze, select a brighter shade than the final shade.
- (9)-2 Frameworks: Build-up the dental porcelain (CERABIEN ZR or CZR PRESS LF) on the frameworks following the manufacturer's technical instructions. Check the coefficient of thermal expansion of the porcelain in the manufacturer's technical instructions to confirm compatibility.

VIII. Remarks on Handling

Contraindications:

- If the patient is hypersensitive to zirconia or any other components, this product must not be used.

Warning:

• If the patient or the dental professional demonstrates a hypersensitivity reaction, such as rash, dermatitis etc., discontinue use of the product and seek medical attention immediately.

Caution:

1. This product should not be used when malocclusion, clenching or bruxism conditions are present.
2. When milling the disc or cutting, grinding and polishing the restorations, use an approved dust mask and vacuum with air filter to protect your lungs from inhaling dust.
3. When milling the disc or cutting, grinding and polishing the restorations, use safety glasses to prevent dust from getting into your eyes. If the dust gets into your eyes, immediately rinse with copious amounts of water and consult a physician.
4. Do not use for any purposes except for dental restoration. This product is for dental application only.
5. The use of this product is restricted to dental professionals.
6. Do not touch the items heated in the furnace with your bare hands.
7. Do not take the restorations out of the sintering furnace during high temperature, as the quenching causes the breaking. However, if an elevating type furnace is used under sintering program 2, the restorations may be removed from the furnace at 800 °C (1472°F) or less. When removed from the furnace, the restorations must be put on a tray made of ceramic fiber (for example: Noritake Porcelain Mat) to cool slowly.
8. There may be a large difference between the setting temperature in the program and the temperature in the real furnace when using the furnace for sintering program 2. Please use the furnace after checking with the manufacturer that the furnace and temperature listed in sintering program 2 is compatible.
9. **Sintering program 2 is only recommended for frameworks (up to 3 units), FCZ crowns, FCZ bridges (up to 3 units), inlays, onlays and veneers.**
10. The margins should be prepared with a deep chamfer and rounded shoulders, with cutting edges and corners rounded to eliminate sharp preparation corners. The angle of the axial surface should be within the range of 5 to 15 degrees.
11. When preparing teeth, avoid the following: deep shoulders, J-margins, knife edges, serrated margins, non-tapered abutments, undercuts, guide grooves, the formation of retentive holes, and sharp corners.
12. Keep the following thickness of this product for fabricating prosthetics:

Location & indication	Wall thickness
Anterior crown or bridge	0.4 mm or more
Veneer	0.4 mm or more
Posterior crown or bridge	0.5 mm or more
Inlay or onlay	0.5 mm or more

13. Use the following cross-sectional areas for connectors when fabricating bridges.

Location & indication	Connector cross section
Anterior	2- or 3-unit bridges
	more than 3-unit bridges
Posterior	2- or 3-unit bridges
	more than 3-unit bridges

14. Keep the connected bridge pontics maximum 2 teeth in bridge constructions. When the pontic of 2 teeth continues, keep the connector cross section between the pontic at 12 mm².

15. Keep the cantilever bridge to 1 pontic tooth and the connector cross section at 12 mm².

16. Choose a shade color that is brighter than the intended color for a thick restoration, as it may look duller depending on the thickness of the restorations.

17. When using a sintering furnace for the first time and changing a sintering condition, colors after sintering may vary. Sinter a small piece of Zirconia beforehand and confirm the color.

Caution in conjunction with usage:

1. Do not use the disc if there is a crack noticed after removing it from the package.
 2. Dry milling is recommended. If wet milling is used, the translucency of the disc may be reduced.
 3. If you find a crack in the restorations, do not use.
 4. The above sintering recommendation is only a guideline; some adjustments may be required depending on each individual furnace.
 5. When milling the disc, use caution when approaching the milling bur with the plastic ring to prevent detachment of the disc. Mill the disc as if leaving a zirconia part contacting the internal side of the plastic ring at 2 mm.
 6. Cut and remove the plastic ring prior to sintering the whole disc.
 7. Dispose of this product as a medical waste to prevent infection.
- Storage:**
1. Store in a cool and dry place. Keep away from direct sunlight.
 2. The product should be stored at 10-30°C (50-86°F).
 3. Do not remove the disc from its packaging during storage.
 4. The disc is fragile, and requires care when handling.
 5. The product must be stored in an appropriate place where only dental personnel have access.
 6. The product must be used by the expiration date indicated on the package.

[WARRANTY]

Kuraray Noritake Dental Inc. will replace any product that is proven to be defective. Kuraray Noritake Dental Inc. does not accept liability for any loss or damage, direct, consequential or special, arising out of the application or use of or the inability to use these products. Before using, the user shall determine the suitability of the products for the intended use and the user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith.


[NOTE]

If a serious incident attributable to this product occurs, report it to the manufacturer's authorized representative shown below and the regulatory authorities of the country in which the user/patient resides.

"KATANA" and "CERABIEN" are registered trademarks or trademarks of NORITAKE CO., LIMITED.



HT (High Translucent)



I. Introduction

Ce mode d'emploi est pour KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT est un disque préfritté de zircone de 98,5 mm de diamètre, qui contient un disque en matière plastique. Il est conçu pour tous les systèmes de fraisage utilisant ce disque de type générique. (Veuillez vous reporter aux instructions techniques du système de fraisage pour l'utiliser correctement.) KATANA Zirconia HT est disponible en 6 épaisseurs: (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm et 30mm) et à 3 variations de nuances: (HT10, HT12 et HT13). KATANA Zirconia HT est recommandé pour la fabrication des restaurations ou d'armatures FCZ (Full Contour Zirconia). Le bénéfice clinique général de ce produit est de restaurer la fonction dentaire pour les UTILISATIONS PRÉVUES/ INDICATIONS D'UTILISATION suivantes.

II. UTILISATIONS PRÉVUES/ INDICATIONS D'UTILISATION

KATANA Zirconia est utilisé pour la fabrication des restaurations tout céramique (armatures, couronnes FCZ crowns, bridges FCZ, inlays, onlays et facettes).


[Utilisateur prévu]

- Dentistes (fabrication de restaurations en fauteuil, flux de travail clinique)
- Prothésistes dentaires (fabrication de restaurations en laboratoire dentaire)

III. Programme de cuison


Programme de cuison 1

Température	Taux de programmation	Temps de prise
Temp. pièce – 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1500°C (2732°F)	—	2 heures
1500°C (2732°F) – Temp. pièce	-10°C/min. (-18°F/min.)	—



Programme de cuison 2

Température	Taux de programmation	Temps de prise
Temp. pièce – 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	—
1515°C (2759°F)	—	0,5 heures
1515°C (2759°F) – Temp. pièce (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	—



* Les restaurations peuvent être retirées à 800°C (1472°F) ou moins selon les circonstances.

IV. Composition

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Les unités entre parenthèses sont des % de masse.

V. Type et Classe (ISO6872:2015)

Type:II/ Classe:5

VI. Propriétés physiques

Coefficient de dilatation thermique (25-500°C (77-932°F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Instructions

- (1) Retirez le disque du paquet et vérifiez qu'il n'a aucune fissure et n'est pas endommagé.
- (2) Placez le disque dans l'appareil de fraisage; puis débutez le processus de fraisage en suivant les instructions techniques du système de fraisage.
- (3) Après le fraisage, retirez les restaurations du disque avec une fraise diamantée, etc.
- (4) Les déchets ou la poussière de coupe attachés à la restauration, peuvent être enlevés avec un léger courant d'air.
- (5) Placez les restaurations dans la nacelle de cuison réfractaire puis dans le four de frittage.
- (6) En fonction du rendement du four de frittage utilisé, revoir le programme de frittage indiqué ci-dessus (III. Programme de cuison) avant le frittage des restaurations.
- (7) Après le frittage, ajustez si nécessaire les restaurations avec une fraise diamantée.
- (8) Vérifiez que les restaurations ne sont pas fissurées.
- (9)-1 FCZ:
 - a) Cuisson du glaze: Créez une surface de haute brillance par polissage, en particulier sur les zones de contact puis appliquez le glaze sur toutes les surfaces de la manière habituelle.
 - b) Le polissage à la main: Créez une surface de haute brillance sur l'ensemble de la restauration par polissage sans utiliser le glaze. Dans le cas de l'utilisation de HTML, lorsque la restauration doit être finie sans le glaçage, sélectionnez une teinte plus claire que la teinte finale.
- (9)-2 Armatures: Assemblez la porcelaine dentaire (CERABIEN ZR ou CZR PRESS LF) sur l'armature en suivant les instructions techniques du fabricant. Vérifiez le coefficient de dilatation thermique de la porcelaine dans les instructions techniques du fabricant pour vérifier la compatibilité.

VIII. Remarques sur la manipulation

Contre-indications:

• Si le patient est hypersensible au zircone ou à d'autres composants, ce produit ne doit pas être utilisé.

Avertissement:

• Si le patient ou le professionnel des soins dentaires manifeste une réaction d'hypersensibilité, tels qu'une éruption cutanée, une dermite, etc cessez d'utiliser le produit et consulter un médecin immédiatement.

Attention:

1. Ce produit ne doit pas être utilisé lorsque que des problèmes de malocclusion, serrage ou bruxisme sont réunis.
2. Lors du fraisage du disque ou de la coupe, du meulage et du polissage des restaurations, utiliser un masque anti-poussière approuvé et aspirez avec filtre à air pour protéger vos poumons de l'inhalation de la poussière.
3. Lors du fraisage du disque ou de la coupe, du meulage et du polissage des restaurations, utilisez des lunettes de sécurité pour empêcher la poussière de pénétrer dans vos yeux. Si de la poussière pénètre dans vos yeux, lavez-les immédiatement et abandonnez avec de l'eau et consultez un médecin.
4. Ne l'utilisez pas pour toute autre utilisation que la restauration dentaire. Ce produit est destiné uniquement à une application dentaire.
5. L'utilisation de ce produit est réservée aux professionnels dentaires.
6. Ne touchez pas les éléments chauffés par le four à mains nues.
7. Ne retirez les restaurations du four de frittage quand il est à haute température, car la trempe provoque une rupture. Cependant, si un four de type élévateur est utilisé dans le cadre du programme de cuisson 2, les restaurations peuvent être retirées du four à 800°C (1472°F) ou moins. Lorsqu'ils sont retirés du four, les restaurations doivent être placées sur un plateau en fibre de céramique (par exemple: Noritake Porcelain Mat) pour refroidir lentement.
8. Il peut y avoir une grande différence entre la température de réglage du programme et la température réelle du four lors de l'utilisation du four pour le programme de frittage 2. Veuillez utiliser le four après avoir vérifié auprès du fabricant que le four et la température indiquées dans le programme de frittage 2 sont compatibles.
9. **Le programme de frittage 2 est recommandé uniquement pour les armatures (3 unités maximum), les couronnes FCZ, les bridges FCZ (3 unités maximum), les inlays/onlays et les facettes.**
10. Les marges doivent être préparées avec un chanfrein profond et les coins arrondis, avec des bords et des coins arrondis pour éliminer les coins tranchants de la préparation. L'angle de la surface axiale doit être compris entre 5 et 15 degrés.
11. Lors de la préparation des dents, évitez ce qui suit: les épaulements profonds, les marges en J, les lames de couteau, les marges dentelées, les piliers coniques, les interférences de taillage, les rainures guide, la formation de trous de rétention, et les angles aigus.
12. Respectez l'épaisseur de produit suivante pour la fabrication de prothèse:

Emplacement et indication	Épaisseur de paroi
Couronne antérieur ou bridge	0,4 mm ou plus
Facette	0,4 mm ou plus
Couronne postérieure ou bridge	0,5 mm ou plus
Inlay ou onlay	0,5 mm ou plus

13. Utilisez les zones transversales suivantes pour les connecteurs lors de la fabrication des bridges.

Emplacement et indication	Section transversale de connexion
Antérieur	Bridges 2 ou 3 dents
	Bridges de plus de 3 unités
Postérieure	Bridges 2 ou 3 dents
	Bridges de plus de 3 unités

14. Limitez le nombre de pontiques à un maximum de 2 dans la construction d'un bridge. Lorsque le pontique de 2 dents continue, maintenez la section transversale du connecteur entre le pontique à 12 mm².
15. Conserver le bridge cantilever sur 1 dent pontique et la section transversale du connecteur à 12 mm².
16. Choisissez une couleur de dégradé plus brillante que la couleur prévue pour une restauration épaisse, car elle peut sembler plus terne en fonction de l'épaisseur des restaurations.
17. Lors de l'utilisation d'un four de frittage pour la première fois et de la modification d'une condition de frittage, les couleurs après frittage peuvent varier. Frittez un petit morceau de zircone à l'avance et vérifiez la couleur.

Précautions liées à l'utilisation:

1. N'utilisez pas le disque si vous trouvez une fissure après le retrait de l'emballage.
2. Un fraisage à sec est recommandé. Si un fraisage humide est utilisé, la translucidité peut être réduite.
3. Si la restauration est fissurée, ne l'utilisez pas.
4. Les recommandations de frittage ci-dessus ne sont qu'indicatives; et certains ajustements peuvent être nécessaires en fonction du four utilisé.
5. Lors du fraisage du disque, faites attention lorsque vous approchez la barre de fraisage avec la bague en plastique pour empêcher le détachement du disque. Fraisez le disque comme si vous laissez une partie du zircone en contact avec le côté interne de la bague en plastique à 2 mm.
6. Coupez et enlevez la bague en plastique avant de friter le disque entier.
7. Mettre ce produit au rebut comme un déchet médical afin de prévenir toute infection.

Stockage:

1. Stockez dans un endroit frais et sec. Conservez à l'écart de la lumière du soleil.
2. Le produit doit être stocké dans une plage de température de 10-30°C (50-86°F).
3. Ne retirez pas le disque de son emballage pendant le stockage.
4. Le disque est fragile et demande des précautions lors de sa manipulation.
5. Le produit doit être stocké dans un endroit approprié accessible uniquement par le personnel médical.
6. Le produit doit être utilisé avant la date d'expiration indiquée sur l'emballage.

[GARANTIE]

Kuraray Noritake Dental Inc. s'engage à remplacer tout produit défectueux. Kuraray Noritake Dental Inc. décline toute responsabilité en cas de pertes ou dommages directs ou indirects, ou inhabituels, découlant de l'utilisation du produit ou d'une utilisation inappropriate. Avant utilisation, l'utilisateur s'engage à vérifier que les produits sont bien appropriés à l'usage qu'il compte en faire et l'utilisateur endosse tous risques et responsabilités associés.


[REMARQUE]

Si un incident sérieux imputable à ce produit a lieu, le rapporter au représentant agréé du fabricant indiqué ci-dessous ainsi qu'aux autorités régulatrices du pays dans lequel l'utilisateur/patient réside.

«KATANA» et «CERABIEN» sont des marques déposées ou des marques commerciales de NORITAKE CO., LIMITED.



HT (High Translucent)



I. Introducción

Estas son las instrucciones de uso de KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT es un disco de zirconia presinterizado, de 98,5 mm de diámetro que contiene un anillo de plástico. Está diseñado para todos los sistemas de fresado que usen este disco genérico. (Por favor observe las instrucciones técnicas de su sistema de fresado para un funcionamiento correcto de la máquina.) KATANA Zirconia HT tiene 6 espesores disponibles: (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm y 30mm) y tiene 3 tonalidades: (HT10, HT12 y HT13). KATANA Zirconia HT está recomendado para su uso durante la fabricación de restauraciones de FCZ (Full Contour Zirconia) o estructuras. El beneficio clínico general de este producto es restaurar la función dental para el siguiente USO PREVISTO/ las siguientes INDICACIONES PARA EL USO.

II. USO PREVISTO/ INDICACIONES PARA EL USO

KATANA Zirconia se utiliza para fabricar las restauraciones de cerámica completa (estructuras, coronas FCZ, puentes FCZ, inlays, onlays y carillas).


[Usuario previsto]

- Dentistas (fabricación de restauraciones en la clínica, flujo de trabajo clínico)
- Técnicos de laboratorio dental (fabricación de restauraciones en el laboratorio dental)

III. Programa de sinterización


Programa de sinterización 1

Temperatura	Tasa de programación	Tiempo de mantenimiento
Temperatura ambiente — 1500 °C (2732 °F)	10 °C/min. (18 °F/min.)	—
1500 °C (2732 °F)	—	2 h
1500 °C (2732 °F) — Temperatura ambiente	-10 °C/min. (-18 °F/min.)	—



Programa de sinterización 2

Temperatura	Tasa de programación	Tiempo de mantenimiento
Temperatura ambiente — 1515 °C (2759 °F)	35 °C/min. (63 °F/min.)	—
1515 °C (2759 °F)	—	0,5 h
1515 °C (2759 °F) — Temperatura ambiente (*)	-45 °C/min. (-81 °F/min.)	—



IV. Composición

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Las unidades entre paréntesis son % en masa.

V. Tipo y clase (ISO6872:2015)

Tipo: II/Clase: 5

VI. Propiedades físicas

Coeficiente de expansión térmica (25-500 °C (77-932 °F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Instrucciones de uso

- (1) Saque el disco del embalaje y verifique que el disco no presenta grietas ni otros daños.
- (2) Coloque el disco en la fresadora; después inicie el proceso de fresado siguiendo las instrucciones técnicas del sistema de fresado.
- (3) Después del fresado retire las restauraciones del disco con una punta de diamante, etc.
- (4) Los residuos o el polvo del corte adherido a las restauraciones se puede retirar con un suave chorro de aire.
- (5) Deposite las restauraciones en la bandeja refractaria y colóquelas en el horno de sinterización.
- (6) Según el rendimiento del horno de sinterización utilizado, revise el esquema de sinterización mostrado anteriormente (III. Programa de sinterización) antes de sinterizar las restauraciones.
- (7) Después de la sinterización ajuste las restauraciones con una punta de diamante, según sea necesario.
- (8) Verifique que las restauraciones no tengan grietas.

(9)-1 FCZ:

a) Cocción de glaseado: hacer un pulido manual hasta conseguir una superficie brillante, especialmente en las zonas de contacto oclusal. A continuación aplicar la masa de glaseado en toda la superficie de manera habitual.

b) Pulido manual: Conseguir una superficie brillante mediante pulido manual, sin usar masa de glaseado. Se si usa HTML e cuando la restauración debe ser terminada sin glaseado, escoger un tono más claro que el color requerido.

(9)-2 Estructuras: estratifique cerámica (CERABIEN ZR o CZR PRESS LF) sobre las estructuras siguiendo las instrucciones técnicas del fabricante. Compruebe el coeficiente de expansión térmica de la porcelana en las instrucciones técnicas del fabricante para asegurar la compatibilidad.

VIII. Observaciones sobre la manipulación

Contraindicaciones:

- Si el paciente es hipersensible a la zirconia o a cualquier otro componente, no se deberá utilizar este producto.

Advertencia:

- Si el paciente o el profesional especialista mostraran una reacción hipersensible, tal como sarpullido, dermatitis, etc., deje de utilizar el producto y consulte a un médico inmediatamente.

Atención:

1. Este producto no debe utilizarse en caso de presencia de maloclusión, apretamiento mandibular o bruxismo.
2. Cuando frese el disco o recorte, amole y pula las restauraciones, utilice una máscara antipolvo y una aspiradora con filtro de aire homologadas para evitar que sus pulmones inhalen el polvo.
3. Cuando frese el disco o recorte, amole y pula las restauraciones, utilice gafas de seguridad para evitar que el polvo penetre en sus ojos. Si el polvo penetra en sus ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico.
4. No utilice el producto para ningún fin excepto para restauraciones dentales. Este producto solo está previsto para aplicaciones dentales.
5. El uso de este producto está limitado a los profesionales dentales.
6. No toque los objetos calentados en el horno sin protección adecuada en las manos.
7. No retire las restauraciones del horno de sinterización mientras hay altas temperaturas, ya que el enfriamiento puede provocar roturas. No obstante, si se utiliza un horno elevador durante el programa de sinterización 2, las restauraciones se pueden retirar del horno a 800 °C (1472 °F) o menos. Una vez retiradas, las restauraciones se deben colocar en una bandeja de fibra cerámica (por ejemplo, Noritake Porcelain Mat) para que se enfríen lentamente.
8. Puede haber una gran diferencia entre la temperatura de fraguado en el programa y la temperatura en el horno real cuando se usa para el programa de sinterización 2. Utilice el horno después de haber comprobado con el fabricante que es compatible con la temperatura indicada en el programa de sinterización 2.
9. **El programa de sinterización 2 solo se recomienda para estructuras (hasta 3 elementos), coronas FCZ, puentes FCZ (hasta 3 elementos), inlays, onlays y carillas.**
10. Los márgenes se deben preparar con un bisel profundo y hombros redondeados, redondeando bordes cortantes y esquinas para eliminar esquinas de preparación afiladas. El ángulo de la superficie axial debe ser de entre 5 y 15 grados.
11. Al preparar dientes, evite lo siguiente: hombros profundos, márgenes en J, filos de cuchillo, márgenes serrados, pilares no cónicos, socavaduras, ranuras guía, formaciones de agujeros de retención y esquinas afiladas.
12. Mantenga el siguiente grosor de producto para fabricar prótesis:

Ubicación e indicación	Grosor de pared
Corona o puente de diente frontal	0,4 mm o más
Carilla	0,4 mm o más
Corona o puente de diente posterior	0,5 mm o más
Inlay de onlay	0,5 mm o más

13. Utilice las siguientes secciones transversales para conectores al fabricar puentes.

Ubicación e indicación	Sección transversal del conector	
	Diente frontal	Diente posterior
Puentes de 2 ó 3 elementos	Puentes de 2 ó 3 elementos	7 mm ² o más
	Puentes de más de 3 elementos	9 mm ² o más
Diente posterior	Puentes de 2 ó 3 elementos	9 mm ² o más
	Puentes de más de 3 elementos	9 mm ² o más

14. En las construcciones de puentes, los pónticos conectados deben ser como máximo de 2 dientes. Cuando continúe el elemento del puente de 2 dientes, mantenga la sección transversal del conector entre el elemento del puente a 12 mm².
15. Mantenga el puente en extensión a 1 diente del elemento de puente y la sección transversal del conector a 12 mm².
16. Elija un tono que sea más brillante que el color previsto para una restauración gruesa, ya que puede quedar más apagado según el grosor de las restauraciones.
17. Al utilizar un horno de sinterización por primera vez y cambiar una condición de sinterización, pueden variar los colores tras el proceso. Sinterice un trozo pequeño de zirconia de antemano y confirme el color.

Cuidado relativo al uso:

1. No utilice el disco si se constata que presenta alguna grieta después de sacarlo del embalaje.
2. Se recomienda el fresado en seco. Si se utiliza el fresado en húmedo, puede reducirse la translucidez del disco.
3. No utilícelo si existe alguna grieta en las restauraciones.
4. La recomendación de sinterización mencionada arriba sólo sirve de guía; puede que se necesiten algunos ajustes en función de cada horno.
5. Al fresar el disco, tenga sumo cuidado al acercarse a la barra de fresado con el anillo de plástico para evitar que se desprenda el disco. Muera el disco como si dejara una pieza de zirconia en contacto con el lado interno del anillo de plástico a 2 mm.
6. Corte y retire el anillo de plástico antes de sinterizar el disco entero.
7. Elimine este producto como residuo médico para prevenir infecciones.

Almacenamiento:

1. Almacene el producto en un sitio fresco y seco. Mantenga el producto alejado de la luz solar directa.
2. El producto debe ser almacenado a 10-30 °C (50-86 °F).
3. No retire el disco de su embalaje durante el almacenamiento.
4. El disco es frágil y debe manejarse con cuidado.

5. El producto debe ser almacenado en un lugar adecuado al que sólo tenga acceso el personal adecuado.
6. El producto debe ser utilizado antes de la fecha de caducidad indicada en el embalaje.

[GARANTÍA]

Kuraray Noritake Dental Inc. sustituirá cualquier producto que resulte defectuoso. Kuraray Noritake Dental Inc. no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño, directo, indirecto, resultante o especial, derivado de la aplicación o el uso o la incapacidad para utilizar estos productos. Antes de la utilización, el usuario determinará la idoneidad de los productos para el uso previsto y el usuario asume todo riesgo y responsabilidad en relación con esto.


[NOTA]

Si se produce un incidente grave atribuible a este producto, informe al representante autorizado del fabricante indicado más abajo y a las autoridades reguladoras del país de residencia del usuario o paciente.

"KATANA" y "CERABIEN" son marcas registradas o marcas comerciales de NORITAKE CO., LIMITED.



HT (High Translucent)



I. Introduzione

Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono al prodotto KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT è un disco pre-sinterizzato in ossido di zirconio di 9,85 mm di diametro, contenente un anello in plastica e progettato per tutti i sistemi di fresatura che utilizzano questo tipo di disco generico. (Si prega di fare riferimento alle istruzioni tecniche del vostro sistema di fresatura per un utilizzo corretto della macchina.) KATANA Zirconia HT è disponibile in 6 spessori: (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm e 30mm) e ha 3 varianti di tonalità: (HT10, HT12 e HT13). KATANA Zirconia HT è raccomandato per la realizzazione di restauri in FCZ (Full Contour Zirconia) o di strutture. Il vantaggio clinico generale di questo prodotto è il ripristino della funzionalità del dente per la DESTINAZIONE D'USO/ le INDICAZIONI PER L'USO seguenti.

II. DESTINAZIONE D'USO/ INDICAZIONI PER L'USO

KATANA Zirconia si usa per realizzare restauri in ceramica integrale (strutture, corone FCZ, ponti FCZ, inlay, onlay e faccette).


[Utilizzo previsto]

- Dentisti (realizzazione di restauri alla poltrona; workflow clinico)
- Odontotecnici (realizzazione di restauri nel laboratorio dentale)

III. Programma di sinterizzazione


Programma di sinterizzazione 1

Temperatura	Rapporto di programmazione	Tempo di mantenimento
Temperatura ambiente — 1500 °C (2732 °F)	10 °C/min. (18 °F/min.)	—
1500 °C (2732 °F)	—	2 ore
1500 °C (2732 °F) — Temperatura ambiente	-10 °C/min. (-18 °F/min.)	—



Programma di sinterizzazione 2

Temperatura	Rapporto di programmazione	Tempo di mantenimento
Temperatura ambiente — 1515 °C (2759 °F)	35 °C/min. (63 °F/min.)	—
1515 °C (2759 °F)	—	0,5 ore
1515 °C (2759 °F) — Temperatura ambiente (*)	-45 °C/min. (-81 °F/min.)	—



IV. Composizione

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Le unità tra parentesi sono % di massa.

V. Tipo e classe (ISO6872:2015)

Tipo: II/Classe: 5

VI. Proprietà fisiche

Coefficiente di espansione termica (25-500 °C (77-932 °F)): 9,9x10⁻⁶/K

VII. Istruzioni per l'uso

- (1) Togliere il disco dalla confezione e assicurarsi che il disco non presenti crepe o sia in altro modo danneggiato.
- (2) Collocare il disco all'interno della fresatrice; avviare quindi il processo di fresatura seguendo le istruzioni tecniche del sistema di fresatura.
- (3) Dopo la fresatura, rimuovere dal disco i restauri con una fresa diamantata ecc.
- (4) Gli sfiduci del taglio o la polvere che rimane attaccata ai restauri si possono rimuovere con un getto d'aria delicato.
- (5) Mettere i restauri nell'incasellatore refrattario e inserirli nel forno di sinterizzazione.
- (6) In base alle prestazioni del forno di sinterizzazione utilizzato, ripassare lo schema di sinterizzazione sopra esposto (III. Programma di sinterizzazione) prima di sinterizzare i restauri.
- (7) Dopo la sinterizzazione, rifinire i restauri con una fresa diamantata secondo necessità.
- (8) Assicurarsi che i restauri non presentino crepe.
- (9)-1 FCZ:
 - a) Cottura del glaze: creare una superficie altamente brillante tramite la lucidatura, soprattutto nelle aree di contatto, poi applicare il glaze su tutte le superfici secondo il metodo abituale.

b) Lucidatura manuale: creare una superficie altamente brillante sull'intero restauro tramite la lucidatura senza utilizzare il glaze. In caso di utilizzare HTML, se si deve finire il restauro senza il glaze, selezionare una tinta più brillante rispetto alla tinta finale.

(9)-2 Strutture: modellare la ceramica dentale (CERABIEN ZR o CZR PRESS LF) sulle strutture seguendo le istruzioni tecniche del produttore. Controllare il coefficiente di espansione termica della porcellana sulle istruzioni tecniche del produttore per verificare la compatibilità.

VIII. Note relative alla manipolazione

Controindicazioni:

- Se il paziente è ipersensibile all'ossido di zirconio o a qualsiasi altro componente, il presente prodotto non deve essere usato.

Avvertenza:

- Se il paziente o il professionista del settore mostra una reazione di ipersensibilità come eruzione cutanea, dermatite ecc., sospendere l'uso del prodotto e richiedere immediatamente il parere di un medico.

Attenzione:

1. Questo prodotto non va usato in presenza di malocclusione, serramento dentale o bruxismo.
2. Quando si fresa il disco o si taglia, leviga e lucida i restauri, usare una mascherina antipolvere e sottovuoto con un filtro per l'aria per proteggere i polmoni dall'inalazione della polvere.
3. Quando si fresa il disco o si taglia, leviga e lucida i restauri, usare occhiali protettivi per impedire alla polvere di entrare negli occhi. Se gli occhi vengono a contatto con la polvere, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e richiedere il parere di un medico.
4. Non usare il prodotto per scopi diversi dai restauri dentali. Il prodotto è esclusivamente destinato all'applicazione dentale.
5. L'uso di questo prodotto è limitato ai professionisti dentali.
6. Non toccare a mani nude gli oggetti riscaldati con il forno.
7. Non estrarre i restauri dal forno di sinterizzazione in fase di alta temperatura, poiché il brusco raffreddamento provoca rottura. Tuttavia, se si usa un forno della tipologia con elevazione del basamento, utilizzando il programma di sinterizzazione 2 sarà possibile togliere i restauri dal forno a 800 °C (1472 °F) o a temperatura inferiore. Quando vengono tolti dal forno, i restauri vanno collocati su un vassoio di fibra ceramica (per esempio: Noritake Porcelain Mat) perché si raffreddino lentamente.
8. Potrà esserci una differenza notevole tra la temperatura di presa impostata nel programma e la temperatura effettiva del forno quando si utilizza il forno per il programma di sinterizzazione 2. Si prega di usare il forno scopo aver verificato con il produttore che il forno e la temperatura elencati nel programma di sinterizzazione 2 siano compatibili.

9. Il programma di sinterizzazione 2 è consigliato soltanto per strutture (fino a 3 elementi), corone FCZ, ponti FCZ (fino a 3 elementi), inlay, onlay e faccette.

10. I margini dovranno essere preparati con un chamfer profondo e spalle arrotondate, con spigoli vivi e angoli arrotondati di preparazione affilati. L'angolo della superficie assiale dovrà essere compreso in un intervallo da 5 a 15 gradi.
11. Durante la preparazione del dente, evitare quanto segue: spalle profonde, margini a J, bordi a lama di coltello, margini serrati, abutment non conici, sottosquadri, scanalature di guida, la formazione di cavità ritentive e angoli affilati.
12. Mantenere il seguente spessore per questo prodotto per la fabbricazione di protesi:

Collocazione e indicazione	Spessore della parete
Corona o ponte dente frontale	0,4 mm o più
Faccette	0,4 mm o più
Corona o ponte dente laterale	0,5 mm o più
Inlay dente onlay	0,5 mm o più

13. Utilizzare le seguenti sezioni per i connettori per la realizzazione di ponti.

Collocazione e indicazione	Sezione per il connettore
Dente frontale	Ponti a 2 o 3 elementi 7 mm ² o più
	Ponti a più di 3 elementi 9 mm ² o più
Dente laterale	Ponti a 2 o 3 elementi 9 mm ² o più
	Ponti a più di 3 elementi 9 mm ² o più

14. Mantenere gli elementi collegati del ponte fino ad un massimo di 2 denti nelle strutture a ponte. Se l'elemento del ponte di 2 denti continua, tenere la sezione trasversale del connettore tra l'elemento del ponte a 12 mm².
15. Tenere il ponte con elementi in estensione a 1 dente elemento del ponte e la sezione trasversale del connettore a 12 mm².
16. Scegliere una sfumatura di colore che sia più luminosa del colore voluto per un restauro spesso, poiché potrebbe apparire più spenta in base allo spessore dei restauri.
17. Quando si usa un forno di sinterizzazione per la prima volta e quando si cambia una condizione di sinterizzazione, i colori in seguito alla sinterizzazione potranno variare. Sinterizzare prima un pezzetto di ossido di zirconio e quindi confermare il colore.

Precauzioni legate all'utilizzo:

1. Non usare il disco se è stata riscontrata una crepa dopo averlo estratto dalla sua confezione.
 2. Si raccomanda la fresatura a secco. In caso di uso della fresatura a umido, è possibile una riduzione della traslucenza del disco.
 3. Non usare se viene riscontrata una rottura nei restauri.
 4. Le raccomandazioni di sinterizzazione sopra esposte rappresentano unicamente una guida orientativa; possono essere necessari aggiustamenti in base ad ogni singolo forno.
 5. Quando si fresa il disco, usare prudenza nell'avvicinarsi alla barra di fresatura con l'anello di plastica al fine di evitare il distacco del disco. Fresare il disco in modo da lasciare una parte di ossido di zirconio a contatto con l'interno dell'anello di plastica a 2 mm.
 6. Tagliare e rimuovere l'anello di plastica prima di sinterizzare l'intero disco.
 7. Smaltire questo prodotto come rifiuto medico per prevenire infezioni.
- Conservazione:**
1. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Tenere il prodotto lontano dalla luce diretta del sole.
 2. Il prodotto deve essere conservato a 10-30 °C (50-86 °F).
 3. Non rimuovere il disco dalla sua confezione durante la conservazione.
 4. Il disco è fragile e richiede di essere maneggiato con cura.

5. Il prodotto deve essere conservato in un luogo appropriato, al quale abbia accesso soltanto il personale odontoiatrico.
6. Il prodotto deve essere utilizzato entro la data di scadenza indicata sulla confezione.

[GARANZIA]

Kuraray Noritake Dental Inc. sostituirà qualsiasi prodotto che dovesse risultare difettoso. Kuraray Noritake Dental Inc. non si assume alcuna responsabilità per perdita o danni diretti, conseguenti o particolari, causati dall'applicazione, dall'utilizzo o dall'incapacità a utilizzare questi prodotti. Prima di utilizzare i prodotti, l'operatore deve verificare che gli stessi siano adatti all'uso che ne intende fare, assumendosi tutti i rischi e le responsabilità che ne conseguono.


[NOTA]

Se accade un incidente grave imputabile a questo prodotto, fare rapporto al rappresentante autorizzato del produttore mostrato in basso e alle autorità competenti nel Paese in cui risiede l'utente/il paziente.
"KATANA" e "CERABIEN" sono marchi registrati o marchi di fabbrica di NORITAKE CO., LIMITED.

018 TI-010-IT 01/2025



HT (High Translucent)



I. Inleiding

Dit is de gebruiksaanwijzing voor KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT is een voorgesinterd schijfje zirkoniumoxide met een diameter van 98,5 mm, met daarin een plastic ring. Dit schijfje is ontworpen voor alle freessystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van schijfjes van dit generieke type. (Check de technische instructies van uw freesysteem voor correct gebruik van uw machine.) KATANA Zirconia HT heeft 6 verschillende diktes beschikbaar: (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm en 30mm) en heeft 3 kleurvariaties: (HT10, HT12 en HT13). KATANA Zirconia HT wordt aangeraden voor het vervaardigen van volledige zirkoniumrestauraties of onderstructuren. Het algemeen klinisch nut van dit product is het herstel van de tandfunctie voor het volgende BEOOGDE GEBRUIK/ de volgende GEBRUIKSINDICATIES.

II. BEOOGDE GEBRUIK/ GEBRUIKSINDICATIES

KATANA Zirconia wordt aanbevolen voor de vervaardiging van volledig keramische restauraties (frames, FCZ-kronen, FCZ-bruggen, inlays, onlays en facings).

[Beoogde gebruikers]

- Tandartsen (maken van restauraties aan de stoel, klinische workflow)
- Tandtechnici (maken van restauraties in tandtechnische laboratoria)

III. Sinteringprogramma

Sinteringprogramma 1

Temperatuur	Programma	Bewaartijd
Kamertemp. – 1500 °C (2732 °F)	10 °C/min. (18 °F/min.)	—
1500 °C (2732 °F)	—	2 uur
1500 °C (2732 °F) – Kamertemp.	-10 °C/min. (-18 °F/min.)	—



Sinteringprogramma 2

Temperatuur	Programma	Bewaartijd
Kamertemp. – 1515 °C (2759 °F)	35 °C/min. (63 °F/min.)	—
1515 °C (2759 °F)	—	0,5 uur
1515 °C (2759 °F) – Kamertemp. (*)	-45 °C/min. (-81 °F/min.)	—



IV. Samenstelling

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Eenheden tussen haakjes zijn massapercentages.

V. Type en Klasse (ISO6872:2015)

Type: II/ Klasse: 5

VI. Fysische eigenschappen

Thermische expansiecoefficient (25-500°C (77-932°F)): 9.9x10⁻⁶/K

VII. Gebruiksinstuctie

- (1) Neem de disc uit de verpakking en verwittig uzelf ervan dat de schijf geen breuken of andere beschadigingen heeft.
- (2) Plaats de disc in de freesmachine; vang dan aan met het slijpproces volgens de technische instructies van het freesysteem.
- (3) Verwijder de restauraties, met behulp van bijvoorbeeld een diamantboor, uit de schijf na het slijpproces.
- (4) Het slijpafvall of stof dat zich aan de restauraties heeft gehecht, kan met een zachte luchtstroom worden verwijderd.
- (5) Plaats de restauraties in de vuurvaste sinter bakje en zet deze in de sinteroven.
- (6) Zie in overeenstemming met de specificities van de sinteroven die u gebruikt het hierboven aangegeven sinteringsprogramma (III. Sinteringsprogramma) alvorens de restauraties te sinteren.
- (7) Werk de restauraties, na het sinteren, naar behoeftte bij met een diamantboor.
- (8) Controleer of de restauraties geen haarscheuren vertonen.
- (9)-1 FCZ:
 - a) Glans bak: Creeér een hoge glans door te polijsten, speciaal bij de contactpunten en breng vervolgens de glans zoals gebruikelijk aan op alle oppervlakken.
 - b) Manueel polijsten: Creeér een hoge glans door de gehele restauratie te polijsten zonder glans te gebruiken. Bij het gebruik van HTML een lichtere tint dan de beoogde kleur selecteren indien de restauratie zonder glazuur uitgewerkt dient te worden.
- (9)-2 Substructuren: Bouw op met tandheelkundig porselein: (CERABIEN ZR of CZR PRESS LF) op de substructuur volgens de technische instructies van de fabrikant. Controleer de thermische-uitzettingscoëfficiënt van het porselein in de technische instructies van de fabrikant om de compatibiliteit zeker te stellen.

VIII. Kanttekeningen bij gebruik

Contra-indicaties:

- Wanneer de patiënt overgevoelig is voor zirkoniumoxide of een van de andere componenten, dient dit product niet gebruikt te worden.

Waarschuwing:

- Indien de patiënt of de tandheelkundige professional een overgevoelighedsreactie laat zien, bijvoorbeeld huiduitslag, dermatitis enz., stop dan met gebruik van het product en roep onmiddellijk medische hulp in.

Voorzichtig:

1. Dit product mag niet worden gebruikt in geval van malocclusie, dichtklemmen of bruxisme.
2. Gebruik een goedgekeurd stofmasker en zuig af via een luchtfilter bij het afslijpen uit de schijf of bij het afslijpen, beslijpen en polijsten van de restauraties; zo beschermt u uw longen tegen het inademen van stof.
3. Zet een veiligheidsbril op bij het afslijpen uit de schijf of bij het afslijpen, beslijpen en polijsten van de restauraties; zo voorkomt u dat er stof in uw ogen komt. Als er stof in uw ogen is gekomen, spoel ze dan onmiddellijk uit met veel water en raadpleeg een arts.
4. Gebruik niet voor andere doeleinden dan tandheelkundige restauraties. Dit product is uitsluitend bestemd voor tandheelkundig gebruik.
5. Het gebruik van dit product is voorbehouden aan tandheelkundige professionals.
6. Raak de in de oven verhitte items niet aan met blote handen.
7. Verwijder de restauraties niet uit de sinteroven als de temperatuur hoog is. Een groot verschil in temperatuur kan barsten veroorzaken. Wordt echter bij het sinteringprogramma 2 een hefbalkoven gebruikt, dan kunnen de restauraties bij maximaal 800 °C (1472 °F) uit de oven verwijderd worden. Om langzaam af te koelen, moeten de restauraties na de verwijdering uit de oven op een uit keramische vezels bestaande planchet (bijv. Noritake Porcelain Mat) gelegd worden.
8. Er is mogelijk een groot verschil tussen de temperatuur in het programma en de temperatuur in de werkelijke oven die voor het sinteringsprogramma 2 wordt gebruikt. Controleer bij de fabrikant of de oven en in het sinteringsprogramma 2 aangeven temperatuur compatibel zijn.
9. **Het sinteringprogramma 2 wordt alleen voor frames (maximaal 3 units), FCZ-kronen, FCZ-bruggen (maximaal 3 units), inlays, onlays en facings aanbevolen.**

10. De marges dienen te worden gerepareerd met een diepe afschuining en ronde schouders; de snijranden en hoeken moeten worden afgerond om scherpe preparatiehoeken te voorkomen. De hoek van het axiale oppervlak dient zich binnen een bandbreedte van 5 tot 15 graden te bevinden.
11. Bij het prepareren van element voorork: diepe schouders, J-marges, uitsteeksels, gekartelde marges, niet tapse stiftten, undercuts, geleidegroeven, de vorming van retentieve holtes en scherpe hoeken.
12. Houd de volgende dikte van dit product aan voor het fabriceren van protheses:

Locatie & indicatie	Wanddikte
Anterieure kroon of brug	0,4 mm of meer
Facing	0,4 mm of meer
Posterieure kroon of brug	0,5 mm of meer
Inlay of onlay	0,5 mm of meer

13. Gebruik bij de vervaardiging van bruggen onderstaande dwarsdoorsnedevlakken voor verbindingen.

Locatie & indicatie	Dwarsdoorsnede van de verbinding
Anterieure	2- of 3-unitbruggen
	meer dan 3-unitbruggen
Posterieure	2- of 3-unitbruggen
	meer dan 3-unitbruggen

14. Houd de verbonden pontics van de brug op maximaal 2 elementen in brugconstructies. Indien de pontic van 2 tanden doorgaat, moeten de dwarsdoorsnedevlakken voor verbindingen tussen de pontic op 12 mm² worden gehouden.

15. Houd de cantileverbrug op 1 pontic tand en het dwarsdoorsnedevlak op 12 mm².
16. Kies een tint die lichter is dan de gewenste kleur voor een dikke restauratie daar de kleur mogelijk afhankelijk van de dikte van de restauraties matter zal lijken.
17. Indien een sinteroven voor het eerst wordt gebruikt en de omstandigheden van het sinteren veranderen, kunnen de kleuren na het sinteren mogelijk variëren. Sinter derhalve eerst een klein stukje Zirconia en controleer de kleur.

Voorzichtigheid in verband met gebruik:

1. Gebruik de disc niet indien er een scheur wordt waargenomen nadat de schijf uit de verpakking is gehaald.
2. Droog slijpen wordt aanbevolen. Indien nat wordt geslepen is er kans dat de translucentie zal afnemen.
3. Gebruik de restauratie niet als deze een scheur vertoont.
4. De bovenstaande sinteraanbeveling is slechts een richtlijn; enkele aanpassingen kunnen nodig zijn afhankelijk van de individuele oven.
5. Wanneer u de disc freest, moet u goed opletten dat de freestang niet in contact komt met de plastic ring om te voorkomen dat de disc los komt. Frees de disc alsof een zirconia deel de interne kant van de plastic ring op 2 mm raakt.
6. Snijd de plastic ring uit voordat u de volledige disc sinter.
7. Voer dit product af als medisch afval om infecties te vermijden.

Opslag:

1. Bewaar op een koele en droge plaats. Uit direct zonlicht houden.
2. Het product dient opgeslagen te worden op 10-30°C (50-86°F).
3. De disc niet uit de verpakking halen gedurende de opslagtijd.
4. De disc is fragiel en moet voorzichtig behandeld worden.
5. Het product moet opgeslagen worden op een geschikte plaats waar alleen tandheelkundige medewerkers toegang toe hebben.
6. Het product moet gebruikt worden voor de vervaldatum, zoals aangegeven op de verpakking.

[GARANTIE]

Kuray Noritake Dental Inc. vervangt ieder aantoonbaar defect product. Kuray Noritake Dental Inc. accepteert geen aansprakelijk voor directe of indirecte schade of eventuele vervolgschade die ontstaat door een onjuist of ondeskundig gebruik van dit product. Voor gebruik moet de gebruiker de geschiktheid van de producten voor de betreffende indicatie(s) controleren en de aansprakelijkheid voor alle daaruit voortvloeiende risico's voor zijn/haar rekening nemen.

[OPMERKING]

Rapporteer een ernstig voorval, dat aan dit product toegewezen kan worden, bij de onderstaande gevormde van de fabrikant en de toezichthoudende autoriteiten in het land, waar de gebruiker/patiënt woont.
"KATANA" en "CERABIEN" zijn gedeputeerde handelsmerken of handelsmerken van NORITAKE CO., LIMITED.

018 TI-010-NL 01/2025



HT (High Translucent)



I. Einleitung

Diese GA gilt für KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT ist eine vorgesinterte Zirkonoxid-Scheibe mit einem Durchmesser von 98,5 mm und enthält einen Kunststoffring. Sie ist für alle Frässysteme geeignet, die mit diesem Durchmesser arbeiten. (Bitte befolgen Sie die Anweisungen für den korrekten Gerätebetrieb in der technischen Anleitung Ihres Frässystems.) KATANA Zirconia HT ist in 6 Stärken (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm und 30mm) und 3 Farbvarianten (HT10, HT12 und HT13) erhältlich. KATANA Zirconia HT wird für den Einsatz bei der Herstellung von Restaurationen aus FCZ (Full Contour Zirconia) oder Gerüsten empfohlen. Der allgemeine klinische Nutzen dieses Produkts besteht in der Wiederherstellung der Zahnfunktion bei folgender BESTIMMUNGSGEMÄSSER VERWENDUNG bzw. folgenden ANWENDUNGSDINDIKATIONEN.

II. BESTIMMUNGSGEMÄSSER VERWENDUNG/ ANWENDUNGSDINDIKATIONEN

KATANA Zirconia wird zur Herstellung vollkeramischer Restaurationen (Gerüste, FCZ-Kronen, FCZ-Brücken, Inlays, Onlays und Veneers) verwendet.

[Bestimmungsgemäße Anwender]

- Zahnärzt (Herstellung von Restaurationen am Behandlungstuhl – „Chairside“ ; klinischer Arbeitsablauf)
- Zahntechniker (Herstellung von Restaurationen im zahntechnischen Labor – „Labside“)

III. Sinterprogramm

Sinterprogramm 1

Temperatur	Programmierungsrate	Haltezeit
Raumtemperatur – 1500 °C (2732 °F)	10 °C/Min. (18 °F/Min.)	–
1500 °C (2732 °F)	–	2 Stunden
1500 °C (2732 °F) – Raum Temp.	-10 °C/Min. (-18 °F/Min.)	–



Sinterprogramm 2

Temperatur	Programmierungsrate	Haltezeit
Raumtemperatur – 1515 °C (2759 °F)	35 °C/Min. (63 °F/Min.)	–
1515 °C (2759 °F)	–	0,5 Stunden
1515 °C (2759 °F) – Raum Temp. (*)	-45 °C/Min. (-81 °F/Min.)	–



IV. Zusammensetzung

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Einheiten in Klammern sind Masse-%.

V. Typ und Klasse (ISO6872:2015)

Typ: II/Klasse: 5

VI. Physikalische Eigenschaften

Wärmeausdehnungskoeffizient (25-500 °C (77-932 °F)): 9,9x10⁻⁶/K

VII. Gebrauchsanweisung

- (1) Scheibe aus der Verpackung nehmen und sicherstellen, dass die Scheibe keine Risse oder anderen Schäden aufweist.
- (2) Scheibe in die Fräsmaschine einlegen; dann mit dem Fräsprozess beginnen und dabei die für das Frässystem geltenden technischen Anweisungen befolgen.
- (3) Nach dem Fräsen die Restaurationen mit einem Diamantbohrer o. ä. von der Scheibe abtrennen.
- (4) Der bei dem Schneiden entstandene Abfall oder Staub, der sich auf den Restaurationen absetzt, kann mit einem sanften Luftstrom entfernt werden.
- (5) Die Restaurationen auf die feuerfeste Ablageplatte legen und in den Sinterofen geben.
- (6) In Abhängigkeit von der Leistung des verwendeten Sinterofens vor dem Sintern der Restaurationen den oben aufgeführten Sinterplan (III. Sinterprogramm) überprüfen.
- (7) Nach dem Sintern nötigenfalls mit Hilfe eines Diamantbohrers die notwendigen Anpassungen der Restaurationen vornehmen.
- (8) Sicherstellen, dass die Restaurationen keine Risse aufweisen.
- (9)-1 FCZ:
 - a) Glasieren: Die Oberfläche auf Hochglanz bearbeiten, besonders die Kontaktbereiche sollten hochglänzend sein, danach alle Oberflächen auf die übliche Weise glasieren.

b) Polieren: Die gesamte Restauration von Hand auf Hochglanz polieren ohne zu glasieren. Bei Verwendung von HTML einen helleren Farbton als die Zielfarbe auswählen, wenn die Restauration ohne Glasur ausgearbeitet werden soll.

- (9)-2 Gerüste: Das Dentalporzellan (CERABIEN ZR oder CZR PRESS LF) auf die Gerüste drücken und dabei die technischen Anweisungen des Herstellers befolgen. Den Wärmeausdehnungskoeffizienten des Porzellans gemäß den technischen Anweisungen des Herstellers überprüfen, um die Kompatibilität sicherzustellen.

VIII. Anmerkungen zur Handhabung

Gegenanzeigen:

- Wenn bei dem Patienten eine Überempfindlichkeit gegen Zirkonoxid oder andere Komponenten vorliegt, darf das Produkt nicht verwendet werden.

Warnung:

- Wenn bei dem Patienten oder der zahntechnischen Fachkraft Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. Ausschlag, Dermatitis usw., auftreten, die Nutzung des Produkts einstellen und sofort einen Arzt konsultieren.

Vorsicht:

1. Dieses Produkt sollte nicht bei Fehlstellungen der Zähne, Zähnepressen oder Bruxismus verwendet werden.
2. Beim Fräsen der Scheibe oder beim Schneiden, Schleifen und Polieren der Restaurationen eine entsprechende Staubmaske und eine Absaugung mit Luftfilter zum Schutz der Lungen vor eingetaetmetem Staub verwenden.
3. Beim Fräsen der Scheibe oder beim Schneiden, Schleifen und Polieren der Restaurationen eine Schutzbrille verwenden, damit kein Staub in die Augen gerät. Sollte Staub in die Augen geraten, spülen Sie sie sofort mit reichlich Wasser aus und konsultieren Sie einen Arzt.
4. Das Produkt ausschließlich für Zahnerstaurationen verwenden. Dieses Produkt ist ausschließlich für dentale Anwendungen vorgesehen.
5. Die Benutzung dieses Produkts ist ausschließlich dem zahnmedizinischen sowie zahntechnischen Fachpersonal vorbehalten.
6. Die im Ofen erwärmten Objekte nicht mit bloßen Händen berühren.
7. Die Restaurationen nicht bei hohen Temperaturen aus dem Sinterofen nehmen, da das Abschrecken zum Bruch führt. Wird jedoch beim Sinterprogramm 2 ein Hubherdofen verwendet, können die Restaurationen bei maximal 800 °C (1472 °F) aus dem Ofen entnommen werden. Die Restaurationen müssen nach der Entnahme aus dem Ofen zum langsamen Abkühlen auf eine Ablage aus Keramikfaser (z. B. Noritake Porcelain Mat) gelegt werden.
8. Bei Verwendung des Ofens für das Sinterprogramm 2 können sich die vom Programm angegebene Abbindetemperatur und die tatsächliche Temperatur im Ofen deutlich voneinander unterscheiden. Zuvor bitte mit dem Hersteller prüfen, ob der Ofen mit der in Sinterprogramm 2 angegebenen Temperatur kompatibel ist; erst danach den Ofen verwenden.
9. **Das Sinterprogramm 2 wird nur für Gerüste (bis zu 3 Gliedern), FCZ-Kronen, FCZ-Brücken (bis zu 3 Gliedern), Inlays, Onlays und Veneers empfohlen.**
10. Die Ränder sollten mit einer tiefen Stufe und abgerundeten Schultern, mit Schneidekanten und Kanten, die zur Vermeidung scharfer Präparationskanten abgerundet sind, präpariert werden. Der Winkel der axialen Oberfläche sollte zwischen 5 und 15 Grad betragen.
11. Beim Vorbereiten von Zähnen Folgendes vermeiden: tiefe Schultern, Ränder in Form eines „J“, Messerkanten, gezähnte Ränder, unsitzt zulaufende Abutments, Hinterschnitte, Führungsrißlinien, die Entstehung von Retentionsrißlinien, und scharfe Kanten.
12. Halten Sie zur Herstellung von Prothesen die nachfolgend aufgeführte Wandstärke dieses Produkts ein:

Ort und Indikation	Wandstärke
Frontzahn-Krone oder -Brücke	mindestens 0,4 mm
Veneer	mindestens 0,4 mm
Seitenzahn-Krone oder -Brücke	mindestens 0,5 mm
Inlay oder onlay	mindestens 0,5 mm

13. Verwenden Sie bei der Herstellung von Brücken die nachfolgenden Verbindequerschnitte.

Ort und Indikation	Verbindequerschnitt
Frontzahn	2- oder 3-gliedige Brücken
	Brücken mit mehr als 3 Gliedern
Seitenzahn	2- oder 3-gliedige Brücken
	Brücken mit mehr als 3 Gliedern

14. Halten Sie bei Brückenkonstruktionen die Maximalzahl von 2 Zähnen bei den verbundenen Brückenzwischengliedern ein. Wenn das Brückenglied für 2 Zähne weiterführt, den Verbinderquerschnitt mit 12 mm² zwischen dem Brückenglied platzieren.
15. Die Freiendbrücke an 1 Zahn des Brückenglieds und an dem Verbinderquerschnitt mit 12 mm² platzieren.
16. Für eine dicke Restauration eine Farbe auswählen, die heller als die geplante Farbe ist, da die Farbe unter Umständen je nach Dicke der Restauration dunkler wirkt.
17. Wenn Sie einen Sinterofen erstmalig verwenden und die Sinterbedingungen verändern, können die Farben nach dem Sintern anders aussehen. Sintern Sie ein kleines Stück des Zirkonoxids und überzeugen Sie sich davon, dass die Farbe übereinstimmt.

Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung:

1. Sollte nach der Entnahme aus der Verpackung ein Riss festgestellt werden, die Scheibe nicht verwenden.
2. Trockenfräsen wird empfohlen. Im Fall von Nassfräsen kann die Transluzenz der Scheibe beeinträchtigt werden.
3. Bei Feststellen eines Risses in den Restaurationen nicht verwenden.
4. Bei der oben aufgeführten Empfehlung für das Sintern handelt es sich lediglich um eine Richtlinie; je nach Ofen sind eventuell Anpassungen erforderlich.
5. Wenn Sie die Scheibe fräsen, gehen Sie beim Heranführen des Kunststoffrings an die Frässtange vorsichtig vor, um ein Ablösen der Scheibe zu vermeiden. Fräsen Sie die Scheibe so, dass ein Zirkonoxidteil bleibt, das bei 2 mm Kontakt zu der Innenseite des Kunststoffrings hat.
6. Vor dem Sintern der gesamten Scheibe den Kunststoffring abtrennen und verwerfen.
7. Entsorgen Sie dieses Produkt als medizinischen Abfall, um Infektionen zu vermeiden.

Lagerung:

1. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
2. Das Produkt sollte bei 10-30 °C (50-86 °F) aufbewahrt werden.
3. Die Scheibe während der Lagerung nicht aus der Verpackung nehmen.
4. Die Scheibe ist zerbrechlich und mit besonderer Vorsicht zu behandeln.
5. Das Produkt muss so gelagert werden, dass es nur dem Dental-Personal zugänglich ist.
6. Das Produkt vor Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums verwenden.

[GARANTIE]


Kuraray Noritake Dental Inc. erklärt sich zum Ersatz nachweislich mangelhafter Produkte bereit. Kuraray Noritake Inc. übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich Direkt-, Folge- und Einzelfallschäden, die sich aus der Anwendung oder dem Gebrauch oder der Unfähigkeit zum Gebrauch dieser Produkte ergeben. Vor Gebrauch hat der Benutzer sich von der Eignung der Produkte für den vorgesehenen Gebrauch zu überzeugen; in diesem Zusammenhang übernimmt der Benutzer sämtliche Risiken und Verpflichtungen.

[HINWEIS]

Melden Sie einen schwerwiegenden Vorfall, der diesem Produkt zugeordnet werden kann, dem nachstehend genannten bevollmächtigten Vertreter des Herstellers und den Aufsichtsbehörden in dem Land, in dem der Benutzer/Patient lebt.
"KATANA" und "CERABIEN" sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von NORITAKE CO., LIMITED.

KATANA™ Zirconia

HT (High Translucent)



I. Inledning

Denna bruksanvisning gäller för KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT är en försintrad zirkoniumdisk med en diameter på 98,5 mm som innehåller en plastring. Den är lämplig för alla frässystem som använder denna disk av generisk typ. (Se fräsningsystemets tekniska instruktioner för korrekt drift av maskinen.) KATANA Zirconia HT har 6 tillgängliga tjocklekar (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm och 30mm) och har 3 nyansvarianter (HT10, HT12 och HT13). KATANA Zirconia HT rekommenderas för användning vid tillverkning av FCZ (Full Contour Zirconia) restaurerationer eller skelett. Den allmänna kliniska fördelen med denna produkt är att återställa tandfunktionen för följande AVSEDD ANVÄNDNING/ INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING.

II. AVSEDD ANVÄNDNING/ INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

KATANA Zirconia används för tillverkning av helkeramiska restaurerationer (skelett, FCZ-kronor, FCZ-broar, inlägg, onlays och fasader).


[Avsedd användare]

- Tandläkare (tillverkning av rekonstruktioner i behandlingsstolen, kliniskt arbetsflöde)
- Tandtekniker (tillverkning av rekonstruktioner i det tandtekniska laboratoriet)

III. Sistringsprogram


Sistringsprogram 1

Temperatur	Programmerad tid	Hålltid
Rumstemperatur – 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	–
1500°C (2732°F)	–	2 h
1500°C (2732°F) – Rumstemperatur	-10°C /min. (-18°F/min.)	–



Sistringsprogram 2

Temperatur	Programmerad tid	Hålltid
Rumstemperatur – 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	–
1515°C (2759°F)	–	0,5 h
1515°C (2759°F) – Rumstemperatur (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	–



* Restaurerationerna kan avlägsnas vid 800°C (1472°F) eller lägre, beroende på förhållanden.

IV. Sammansättning

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Enheter inom parentes är massa %.

V. Typ och klass (ISO6872:2015)

Typ: II/ Klass: 5

VI. Fysikaliska egenskaper

Värmeutvidgningskoefficient (25-500°C (77-932°F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Instruktioner

- (1) Ta disken ur förpackningen och kontrollera att den inte har en spricka eller annan skada.
- (2) Placer disken i fräsmaskinen; påbörja sedan fräsningsprocessen i enlighet med frässystemets tekniska instruktioner.
- (3) Efter fräsnings ska restaurerationen avlägsnas från disken med en diamantborr eller liknande.
- (4) Skrävfall eller damm, som sitter fast i restaurerationerna, kan tas bort med en mjuk luftström.
- (5) Sätt restaurerationerna i den eldfasta saggerbrickan och placera dem i sistringsugnen.
- (6) Beroende på den använda sistringsugnens utförande ska sistringshastigheten (III. Sistringsprogram) konsulteras innan sistring av restaurerationerna.
- (7) Efter sistring ska restaurerationerna anpassas efter behov med en diamantborr.
- (8) Kontrollera att restaurerationerna inte har några sprickor.
- (9)-1 FCZ:
 - a) Glasyrbränning: Skapa en högblank yta genom polering, särskilt på kontaktytorna, och applicera glasyr på alla ytor på vanligt sätt.
 - b) Handpolering: Skapa en högblank yta på hela restaurerationen genom att polera utan att använda glasyr. Vid användning av HTML, välj en nyans ljusare än den sluttiga nyansen när restaurerationen ska ytbehandlas utan glasyr.
- (9)-2 Skelett: För uppbyggnad av dentalt porslin (CERABIEN ZR eller CZR PRESS LF) på skeletten, följ tillverkarens tekniska instruktioner. Kontrollera värmeutvidgningskoefficienten av keramiken i tillverkarens tekniska instruktioner för att säkerställa dess kompatibilitet.

VIII. Information om hantering

Kontraindikationer:

Om patienten är överkänslig mot zirkonia eller andra komponenter får denna produkt inte användas.

Varning:

Om patienten eller tandläkaren visar en överkänslighetsreaktion, såsom utslag, eksem osv., ska behandlingen med produkten omedelbart avbrytas och en läkare konsulteras.

OBS!

1. Denne produkt bör inte användas när bettavvikelser, pressning eller bruxism föreligger.
2. Vid fräsning av disken eller vid skärning samt slipning och polering av restaurerationerna, ska en godkänd skyddsmask och vakuums med ett luftfilter användas för att skydda lungorna mot inandat damm.
3. Vid fräsning av disken eller vid skärning samt slipning och polering av restaurerationerna, ska skyddsglasögon användas för att förhindra att slippdammar hamnar i ögonen. Om damm hamnar i ögat, ska det omedelbart sköljas med riktigt med vatten och en läkare kontaktas.
4. Använd inte produkten för andra ändamål än tandrestaurering. Denna produkt är endast avsedd för användning inom tandvården.
5. Denne produkt får endast användas av tandvårdspersonal.
6. Vidrör inte föremål som har värmts upp i ugnen med händerna.
7. Ta inte ut restaurerationerna ur sistringsugnen under hög temperatur, eftersom temperaturskillnaden leder till brott. Om emellertid en stegbalksugn används under sistringsprogram 2, kan restaurerationerna avlägsnas från ugnen vid 800°C (1472°F) eller mindre. När de har avlägsnats från ugnen måste restaurerationerna läggas på en bricka av keramisk fiber (till exempel: Noritake Porcelain Mat) för att svalna långsamt.
8. Det kan finnas en stor skillnad mellan inställningstemperaturen i programmet och den faktiska ugnstemperaturen när ugnen används för sistringsprogram 2. Använd ugnen först efter att ha konsulterat tillverkaren om ugnen och temperaturen som anges i sistringsprogram 2 är kompatibla.
9. **Sistringsprogram 2 rekommenderas endast för skelett (upp till tre ledar), FCZ-kronor, FCZ-broar (upp till tre ledar), inlägg, onlays och fasader.**
10. Kanterna bör förberedas med en djup avfasning och rundade hörn, för att eliminera vassa kanter på den förbehandlade tanden. Vinkeln av den axiella ytan bör vara mellan 5 och 15 grader.
11. Vid förbehandling av tänderna ska följande undvikas: djupa, J-formade, vassa, taggade kanter, icke-avsmalnande förankringar, underskärningar, styrspår, bildandet av underskärningshål och vassa hörn.
12. För framställning av proteser ska följande tjocklekar av produkten beaktas:

Situation och indikation	Väggjocklek
Framtandskrona eller -bro	0,4 mm eller mer
Fasade	0,4 mm eller mer
Baktandskrona eller -bro	0,5 mm eller mer
Inlägg eller onlay	0,5 mm eller mer

13. Använd följande förbindningstvärssnittsareor vid tillverkning av broar.

Situation och indikation		Förbindningstvärssnittsarea
Anterior	Posterior	
2- eller 3-ledsbroar	2- eller 3-ledsbroar	7 mm ² eller mer
Broar med över 3 ledar	Broar med över 3 ledar	9 mm ² eller mer
2- eller 3-ledsbroar	2- eller 3-ledsbroar	9 mm ² eller mer
Broar med över 3 ledar	Broar med över 3 ledar	9 mm ² eller mer

14. De sammanhängande bropontics ska vara på maximal 2 tänder i brokonstruktioner. När broleden fortsätter med två tänder, håll förbindningstvärssnittet mellan broleden vid 12 mm².
15. Förankra konsolbron i 1 tandbrygga och håll förbindningstvärssnittet på 12 mm².
16. Välj en färgnyans som är ljusare än den avsedda färgen för en tjock restaurering, eftersom den kan se mattare ut beroende på restaurerationernas tjocklek.
17. När en sistringsugn används för första gången och ett sistringsställstånd ändras kan färgerna variera efter sistring. Sintra en liten bit zirkonium på förhand och verifiera färgen.

Försiktighet i samband med användningen:

1. Använd inte disken om en spricka syns när den tas ut för förpackningen.
 2. Torrfäsning rekommenderas. Om våtfäsning används, kan diskens genomskinlighet minskas.
 3. Använd inte restaurerationer om du hittar en spricka i dem.
 4. Ovanstående sistringsrekommendation är bara en riktlinje; vissa justeringar kan vara nödvändiga beroende på varje enskild ugn.
 5. Se upp vid fräsning av disken när fräsboret närmrar sig plastringen för att förhindra att disken lossnar. Fräs disken så att du lämnar en zirkoniumdel som har kontakt med plastringen insida vid 2 mm.
 6. Klipp av och ta bort plastringen innan du sintrar hela disken.
 7. Avfallshantera denna produkt som medicinskt avfall för att förhindra infektion.
- Förvaring:**
1. Förvaras svagt och torrt. Produkten får inte utsättas för direkt solljus.
 2. Produkten ska förvaras vid 10-30°C (50-86°F).
 3. Ta inte bort disken ur förpackningen under förvaring.
 4. Disken är känslig, och kräver omsorg vid hantering.
 5. Produkten ska förvaras på en lämplig plats, där den endast är åtkomlig för tandvårdspersonalen.
 6. Produkten måste användas innan förfallodatumet som står på förpackningen har gått ut.

[GARANTI]

Kurary Noritake Dental Inc. ersätter en produkt som visat sig vara defekt. Kurary Noritake Dental Inc. ansvarar inte för direkta, efterföljande eller särskilda förluster eller skador som härrör från tillämpning, användning respektive ickeanvändning av dessa produkter.

Användarna måste avgöra före användning, om produkterna är användbara för det avsedda ändamålet och användaren övertar alla risker och ansvaret som relateras till användningen.


[OBS]

Om en allvarlig incident inträffar som beror på den här produkten, måste den rapporteras till tillverkarens representant (som är angiven nedan) och tillsynsmyndigheterna i det land där användaren/patienten är bosatt.
"KATANA" och "CERABIEN" är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör NORITAKE CO., LIMITED.

018 TI-010-SV 01/2025



NO

HT (High Translucent)**I. Innledning**

Denne bruksinformasjonen gjelder for KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT er en forhåndssintret zirkoniumdioksid-disk med en diameter på 98,5 mm, og inneholder en plastring. De egner seg til alle fresesystemer som arbeider med denne diametren. (Følg anvisningene for korrekt bruk av apparatet i den tekniske anvisningen for fresesystemet ditt.) KATANA Zirconia HT fås i 6 tykkelser (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm og 30mm) og 3 fargevarianter (HT10, HT12 og HT13). KATANA Zirconia HT anbefales for bruk ved fremstilling av restaureringer i FCZ (Full Contour Zirconia) eller skjeletter. Den generelle kliniske fordelen med dette produktet er å gjenopprette tannfunksjonen for følgende TILTENKT BRUK/ INDIKASJONER FOR BRUK.

II. TILTENKT BRUK/ INDIKASJONER FOR BRUK


KATANA Zirconia brukes til fremstilling av helkeramiske restaureringer (skjeletter, FCZ-kroner, FCZ-broer, inlays, onlays og laminater).

[Tiltenkt bruker]


- Tannleger (fabrikasjon av restaureringer med pasienten i stolen, klinisk arbeidsflyt)
- Tannteknikere (fabrikasjoner av restaureringer i tannteknisk laboratorium)

III. Sintringsprogram**Sintringsprogram 1**

Temperatur	Programmeringsverdi	Holdetid
Romtemperatur — 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1500°C (2732°F)	—	2 timer
1500°C (2732°F) — Romtemperatur	-10°C /min. (-18°F/min.)	—

**Sintringsprogram 2**

Temperatur	Programmeringsverdi	Holdetid
Romtemperatur — 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	—
1515°C (2759°F)	—	0,5 timer
1515°C (2759°F) — Romtemperatur (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	—

**IV. Sammensetning**

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Enheter i parentes er masse %.

V. Type og klasse (ISO6872:2015)

Type: II/ Klasse: 5

VI. Fysikalske egenskaper

Varmeutvidelseskoeffisient (25-500°C (77-932°F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Anvisninger

- (1) Ta diskken ut av pakken og sjekk at det ikke er sprekker i den, eller at den er skadet på andre måter.
- (2) Legg diskken inn i fresemaskinen og start freseingen. Følg de tekniske anvisningene som gjelder for fresesystemet.
- (3) Etter freseing brukes et diamantbor el.l. til å skille restaureringen fra diskken.
- (4) Avfallet eller stovet som oppstår under skjæring, og som kan feste seg på restaureringen, fjernes med en svak luftstrøm.
- (5) Legg restaureringen på den ildfaste platen og sett den inn i sintringsoven.
- (6) Avhengig av effekten til sintringsovenen som brukes, må sintringsplanen ovenfor (III. Sintringsprogram) sjekkes for restaureringen sintres.
- (7) Etter sintringen kan eventuelle nødvendige tilpasninger av restaureringen utføres med et diamantbor.
- (8) Påse at det ikke er sprekker i restaureringen.
- (9)-1 FCZ:
 - a) Glasering: Bearbeid overflaten til høyglans. Spesielt kontaktfatene skal ha høyglans, deretter glaseres alle overflater på vanlig måte.
 - b) Polering for hånd: Helt restaureringen poleres til høyglans for hånd, uten glasering. Ved bruk av HTML og fremstilles restaureringen uten glasur, velg én fargetone lysere enn ønsket endelig farge.
- (9)-2 Skjelett: Følg produsentens tekniske anvisninger ved oppbygging av tannporoselenet (CERABIEN ZR eller CZR PRESS LF). Kontroller poroselenets varmeutvidelseskoeffisient iht. de tekniske anvisningene fra produsenten, slik at kompatibilitet er garantert.

VIII. Merknader for bruk**Kontraindikasjon:**

Produktet må ikke brukes dersom pasienten er overømfintlig overfor zirkoniumdioksid eller andre komponenter.

Advarsel:

Dersom pasient eller tannmedisinske personell opplever overømfintlighetsreaksjoner som f.eks. utslett, dermatitt osv., skal produktet ikke lenger brukes og lege kon sulteres omgående.

OBS:

1. Dette produktet bør ikke brukes ved tannfeilstilling, tannpressing eller bruksisme.
2. Når diskens freses eller restaureringen skjærer, slipes og poleres skal det brukes stovmaske og avtrekk med luftfilter for å beskytte lungene mot stov som kan innånde.
3. Når diskens freses eller restaureringen skjærer, slipes og poleres skal det brukes vernebriller, slik at stov ikke kan trenge inn i øynene. Skulle man få stov i øynene, skal øynene straks skylles med rikelige mengder vann. Oppsøk lege.
4. Produktet skal utelukkende brukes til tannrestaureringer. Dette produktet er utelukkende til dental bruk.
5. Dette produktet skal utelukkende brukes av tannmedisinsk fagpersonale.
6. Objekter som har vært varmet opp i ovnen, må ikke berøres med bare hender.
7. Ikke ta restaureringene ut av sintringsoven mens temperaturen er høy, bråkjøling fører til at de brekker. Brukes det imidlertid en brennvn med løftmekanisme for sintringsprogram 2, kan restaureringene tas ut av ovnen ved maks. 800°C (1472°F). Når de er tatt ut av ovnen, må restaureringene legges på et underlag av keramfiber (f.eks. Noritake Porcelain Mat) for langsom avkjøling.
8. Ved bruk av ovnen til sintringsprogram 2 kan herdetemperaturen angitt av programmet avvikle tydelig fra faktisk temperatur i ovnen. Kontakt først produsenten for å høre om ovnen er kompatibel med temperaturen som angis i sintringsprogram 2, først deretter skal ovnen brukes.
9. **Sintringsprogram 2 anbefales kun for skjeletter (opp til 3 ledd), FCZ-kroner, FCZ-broer (opp til 3 ledd), innlegg, onlays og laminater.**
10. Kantene bør prepareres med et dypt trinn og avrundede skuldre, med skjærekanter og kanter som er avrundet for å unngå skarpe prepareringskanter. Vinkelen på den aksiale overflatene bør være mellom 5 og 15 grader.
11. Unngå følgende ved forberedelse av tanner: dype skuldre, kanter i «J»-form, knivkanter, tagete kanter, distanser som ikke har spiss, konisk form, underskjæringer, foringsriller, danning av retensionshull og skarpe kanter.
12. Ved fremstilling av proteser skal de følgende tykkelsene for produktet overholdes:

Sted og indikasjon	Veggtykkelse
Fronttannkrone eller -bro	minst 0,4 mm
Laminat	minst 0,4 mm
Sidetannkrone eller -bro	minst 0,5 mm
Inlay eller onlay	minst 0,5 mm

13. Bruk følgende forbindelsestverrsnitt ved produksjon av broer.

Sted og indikasjon	Forbindelsestverrsnitt
Anterior	2 veye 3 øyeli köprüler
	3'ten fazla öyeli köprüler
Posterior	2 veye 3 øyeli köprüler
	3'ten fazla öyeli köprüler

14. Hold den forbundne bro-pontikken for maks. 2 tanner i brokonstruksjonen. Føres broleddet videre for 2 tanner, plasseres forbindelsestverrsnittet med 12 mm² mellom broleddene.
15. Plasser ekstensjonsbroen på 1 tann av broleddet og på forbindelsestverrsnittet med 12 mm².
16. Til en tykk restaurering bør det velges en farge som er lysere enn den planlagte fargen, da fargen eventuelt kan virke mørkere, avhengig av tykkelsen på restaureringen.
17. Bruker du en sintringsovn for første gang og forandrer sintringsbetingelsene, kan fargen se annerledes ut etter sintring. Sintre et lite stykke av zirkoniumdioksidet og kontroller at fargen stemmer overens.

Forsiktighetstiltak i forbindelse med bruk:

1. Oppdagges en sprekk etter at diskken er tatt ut av forpakningen, skal det ikke brukes.
2. Tørrfresing anbefales. Våtfresing kan påvirke diskens translucens.
3. Dersom det oppdagges en sprekk i restaureringene, må denne ikke brukes.
4. Anbefalingen for sintring nevnt ovenfor er kun veilegende, avhengig av ovn må det eventuelt foretas tilpasninger.
5. Når du freser diskken, må du gå forsiktig frem når plastringen føres mot fresen, slik at du unngår at diskken løsner. Fres diskken slik at det blir igjen en zirkoniumdioksid-del som har 2 mm kontakt til insiden av plastringen.
6. Ta av plastringen og kast den før hele diskken sintres.
7. For å unngå infeksjoner skal dette produktet avfallsbehandles som medisinsk avfall.

Oppbevaring:

1. Oppbevares tørt og kjølig. Produktet må ikke utsettes for direkte sollys.
2. Produktet må oppbevares ved 10-30°C (50-86°F).
3. Disken skal ikke tas ut av forpakningen under oppbevaring.
4. Disken er knuselig og må behandles med stor omhu.
5. Produktet skal oppbevares slik at det kun er tilgjengelig for tannmedisinsk personell.
6. Produktet må brukes før utløpsdatoen som er angitt på emballasjen.

[GARANTI]

Kuraray Noritake Dental Inc. vil erstatte alle produkter som er bevist defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. godtar ikke ansvar for tap eller skade, direkte, som konsekvens eller spesielt, som oppstår ved påføring eller bruk av eller manglende evne til å bruke disse produktene.

Før bruk skal brukeren avgjøre produktenes egnethet for tiltenkt bruk, og brukeren påtar seg all risiko og ansvar i henhold til dette.

[MERKNAD]

Alvorlige hendelser som kan tilordnes produktet, skal meldes til produsentens nedenfor angitte autoriserte representant og tilsynsmyndighetene i landet der brukeren/pasienten bor.

"KATANA" og "CERABIEN" er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører NORITAKE CO., LIMITED.



HT (High Translucent)



I. Jodhanto

Tämä käyttöohje on KATANA Zirconia HT (High Translucent) varten. KATANA Zirconia HT on esisintratu zirkoniumoksidiekko, jonka halkaisija on 98,5 mm ja joka sisältää muovirekenan. Se on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa tätä yleisen tyyppin kiekkoja käytävissä jyrsinjärjestelmissä. (Katso koneen käyttöohjeet jyrsinjärjestelmän teknisistä ohjeista.) KATANA Zirconia HT:stä on saatavana 6 eri paksuutta (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm ja 30mm). Sävyvaihtoehtoja on 3 (HT10, HT12 ja HT13). KATANA Zirconia HT kiekkoja suositellaan käytettäväksi FCZ-korjausten (Full Contour Zirconia) tai runkojen valmistukseen. Tämän tuotteen yleinen klininen hyöty on hampaiden toiminnan palauttaminen seuraavina KÄYTÖKOHTEISIIN/KÄYTÖTARKOITUKSIIIN.

II. KÄYTÖKOHTEISIIN / KÄYTÖTARKOITUKSIIIN

KATANA Zirconia -kiekkoja käytetään kokokeräamisten restauraatioiden luomiseen (tukirakenteet, FCZ-kruunut, FCZ-sillat, inlay- ja onlay-täytteet ja laminaatti).


[Käytötarkoituksien mukainen käyttäjä]

- Hammaslääkärit (restauraatioiden valmistus vastaanotolla; klininen työnkulku)
- Hammasklaboratoriokonkretit (restauraatioiden valmistus hammasklaboratorioissa)

III. Sintrausohjelma


Sintrausohjelma 1

Lämpötila	Ohjelmoinnin tahti	Käsittelyaika
Huoneenlämpö – 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1500°C (2732°F)	—	2 tuntia
1500°C (2732°F) – Huoneenlämpö	-10°C /min. (-18°F/min.)	—



Sintrausohjelma 2

Lämpötila	Ohjelmoinnin tahti	Käsittelyaika
Huoneenlämpö – 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	—
1515°C (2759°F)	—	0,5 tuntia
1515°C (2759°F) – Huoneenlämpö (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	—



IV. Koostumus

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Suluissa olevat yksiköt ovat massa-%-yksiköitä.

V. Typpi ja luokka (ISO6872:2015)

Typpi: II Luokka: 5

VI. Fysiikaliset ominaisuudet

Lämpölaajenemiskerroin (25-500°C (77-932°F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Käyttöohjeet

- (1) Ota kiekko pakkauksesta ja tarkista, ettei siinä ole säröjä tai muita vaurioita.
- (2) Aseta kiekko jyrssinkoneeseen ja käynnistä jyrsiminen jyrsinjärjestelmän teknisten ohjeiden mukaisesti.
- (3) Poista jyrssinnän jälkeen restauraatiot kiekosta esimerkiksi timanttilaikalla.
- (4) Restauraatioon kiinni jääneet leikkauksjäämät tai pölyn voi poistaa kevyellä ilmapuhalluksella.
- (5) Aseta restauraatiot tulenkestävälle polttotarjottimelle ja laita ne sintrausunuihin.
- (6) Riippuen käytettävän sintrausunin suorituskyvystä käy läpi ylempanä oleva sintraustaulukko (III. Sintrausohjelma) ennen restauraatioiden sintrausta.
- (7) Viimeistele restauraatiot sintrausen jälkeen tarpeen mukaan timanttilaikalla.
- (8) Tarkista, ettei restauraatioissa ole säröjä.
- (9)-1 FCZ:
 - a) Lasiteen polttaminen: hio pinta erittäin kilttäväksi, etenkin kontaktialueet, ja levitä sitten lasite tavalliseen tapaan kaikille pinnolle.
 - b) Manuaalinen kyllotus: Kyllota koko restaurationti erittäin kilttäväksi, jos lasitteita ei käytetä. Jos käytetään HTM:ää ja restaurationti viimeistellään ilman lasitteita, valitse lopullista sävyä kirkkaampi sävy.

- (9)-2 Tukirakenteet: Kasaa hammasholvi (CERABIEN ZR tai CZR PRESS LF) tukirakenteisiin seuraten valmistajan teknisiä ohjeita. Varmista yhteensopivuus tarkistamalla poltinliinun lämpölaajenemiskerroin valmistajan teknisistä ohjeista.

VIII. Käytöntäykkäyksien huomautukset

Tapaikset, joissa tuotetta ei saa käyttää:

Tätä tuotetta ei tule käyttää, jos potilas on yliherkkä zirkoniumoksidille tai tuotteen muille komponenteille.

Varoitus:

Jos potilaalle ilmaantuu yliherkkysreaktio, kuten ihottuma, ihotulehdus jne., lopeta tuotteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkärin.

Huomio:

1. Tätä tuotetta ei tule käyttää, jos potilaalla on parentavika, hampaiden puristamista yhteen tai bruksismia.
2. Kiekon jyrssinnän tai restauraatioiden leikkauksen, hionnan ja kihilotuksen aikana on käytettävä hyväksyttyä pölysuojainta, jossa on tyhjöilmansuodatin, keuhkojen suojelimeiseksi pölyn sisäänhengitykseltä.
3. Kiekon jyrssinnän tai restauraatioiden leikkauksen, hionnan ja kihilotuksen aikana on käytettävä suojalaseja, jotka pölyä ei pääse silmiin. Jos pölyä pääsee silmiin, huuhtelee silmiä välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkärin.
4. Käytä vain hammasrestauraatioiden valmistukseen. Tuote on tarkoitettu vain hammaslääketieteelliseen käyttöön.
5. Tuotetta saavat käyttää vain hammaslääketieteen ammattilaiset.
6. Älä kosketa uunissa kuumentettuja esineitä paljain käsin.
7. Älä otta restauraatioita ulos sintrausunista korkeiden lämpötilojen aikana, koska äkillinen jäähdytys aiheuttaa rikkoutumista. Kuitenkin jos nostotyppistä uunia käytetään sintrausohjelman massaa 2, restauraatiot voidaan poistaa uunista 800°C (1472°F):n lämpötilassa tai viileämässä. Kun restauraatiot poistetaan uunista, ne täytyy laittaa keramiisesta kuidusta tehdylelle alustalle (esimerkiksi: Noritake Porcelain Mat), jotta ne jäähdytävät hitaasti.
8. Kun uunia käytetään sintrausohjelman 2, ohjelman asetuslämpötilan ja todellisen uunin lämpötilan väliä voi olla suuri ero. Käytä uunia vasta sen jälkeen, kun olet varmistanut valmistajalta, että sintrausohjelman massaa 2 listattu lämpötila ja uuni ovat yhteensopivia.
9. Sintrausohjelman massaa 2 suositellaan vain tukirakenteille (enintään 3 yksikköä), FCZ-kruunuille, FCZ-silloille (enintään 3 kpl), inlay- ja onlay-täytteille sekä laminaateille.
10. Reunat on viimeisteltävä erittäin vinoiksi ja olkapäät pyöristettävä. Reunat ja kulmat on leikattava pyöristetyiksi, jotta tuotteeseen ei jää teräviä kulmia. Aksiaalisen pinnan kulmat tulisi olla 5–15 astetta.
11. Hampaita preparoitaessa on vältettävä seuraavia: syvä olkapäät, J-reunat, veitsireunat, salahalaiset reunat, viistämättömät abutmentit, leikkäaminen liian pieneksi, ohjausurat, retenttiivisten aukkojen muodostuminen ja terävä kulmat.
12. Säilytä proteesienvaaleissa seuraava tuotepakkuus:

Paikka ja käyttöaihe	Seinämäpaksuus
Etualueen kruunu tai silta	vähintään 0,4 mm
Laminaatti	vähintään 0,4 mm
Taka-alueen kruunu tai silta	vähintään 0,5 mm
Inlay- tai onlay-täytteet	vähintään 0,5 mm

13. Käytä seuraavia poikikileikauksellisia alueita rakenteita varten, kun valmistat siltoja.

Paikka ja käyttöaihe	Konnektorin poikikileikauksen pinta-ala
Etuhamppaat	2 tai 3 yksikön sillat vähintään 7 mm ²
Takahamppaat	2 tai 3 yksikön sillat vähintään 9 mm ² yli 3 yksikön sillat vähintään 9 mm ²

14. Aseta yhdistetyt sillan väliosa enintään 2 hampaan kohdalle siltarakenteissa. Jos 2 hampaan väliosa jatkuu, pidä väliosan kohdalla konnektorin poikikileikauksen pinta-alana 12 mm².

15. Pidä vapaapäätteinisen silta kiinni yhteen väliosahampaaseen ja konnektorin poikikileikauksen pinta-alana 12 mm².
16. Valitse paksuun restaurationtiin tarkoitetulta väriä kirkkaampi sävy, sillä väri saattaa näyttää tummemmalta restaurationtiin paksuuden vuoksi.
17. Kun käytät sintrausunia ensimmäisen kerran ja kun muutat sintrausen olosuhteita, sintrausen jälkeiset värit saattavat vaihdella. Sintraa etukäteen pieni pala Zirkoniaa ja varmistu väristä.

Käytöön liittyviä varotoimia:

1. Älä käytä kiekkoja, jos pakkauksesta otetussa tuotteessa on särö.
2. Kuivajrysintä on suositeltavaa. Määräjyrssinnän käyttö saattaa heikentää kiekon läpikuultavuutta.
3. Jos huomaat restaurationissa särön, älä käytä sitä.
4. Edellä esitetty sintrausuoitus on vain ohjeellinen. Asetuksia voi olla tarpeen muuttua hieman uunin yksilöllisten ominaisuuksien mukaan.
5. Kiekon jyrssinnän aikana jyrssintälaikkaa on vietävä varovasti muovirengasta kohden, jotta kiekko ei irtoa. Jyrsi kiekko siten, että zirkoniumosa jää koskemaan muovirengasta sisäpuolalta 2 mm:n verran.
6. Leikkaa muovirengas ja irrota se ennen koko kiekon sintrausta.
7. Hävitä tämä tuote lääketieteellisenä jätteenä infektioiden ehkäisemiseksi.

Varastointi:

1. Säilytä viileässä ja kuivassa. Suojaa tuotetta suoralta auringonvalolta.
2. Tuotteen säilytyslämpötila on 10–30°C (50–86°F).
3. Älä otta kiekkoja pois pakkauksesta säilytyksen aikana.
4. Kiekko särky herkästi ja sitä on käsitteltävä varoen.
5. Tuote on säilytettävä asianmukaisessa paikassa, johon vain hammashoidon ammattilailla on pääsy.
6. Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkity kakkasiin.

[TAKUU]


Kuray Noritake Dental Inc. vaihtaa kaikki virheelliseksi todetut tuotteet. Kuray Noritake Dental Inc. ei ota vastuuta vahingoista tai vauroista, jotka ovat joko suoraan tai epäsuorasti syntyneet yrityksen tuotteiden käytön tai virheellisen käytön johdosta. Ennen tuotteen käyttöönottoa käytäjän on varmistettava, soveltuuko tuote siihen käytöltäkorttukseen, johon sitä aiotaan käyttää. Käytäjä kantaa kaiken tuotteen käytöön liittyvän riskin ja vastuun.

[HUOMAUTUS]

Ilmoita tämän tuotteen aiheuttamista vakavista tapahtumista jäljempänä mainitulle valmistajan toimivaltaiselle edustajalle ja käytäjän/potilaan asuinmaan viranomaissille. "KATANA" ja "CERABIEN" ovat NORITAKE CO., LIMITED -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.



HT (High Translucent)



I. Introduktion

Denne brugsanvisning er for KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT er en forsintret zirkonia-disk, med en diameter på 98,5 mm, som indeholder en plastikring. Den er designet til alle de fræsesystemer, der anvender denne fællestyppe disk. (Med henblik på korrekt anvendelse henvises til fræsesystemets tekniske instruktioner.) KATANA Zirconia HT leveres i 6 tykkelser (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm og 30mm) og har 3 farvevariationer (HT10, HT12 og HT13). KATANA Zirconia HT anbefales til fremstilling af FCZ (fuld kontur zirkonia) restaureringer eller stel. Den generelle kliniske fordel ved dette produkt er, at det genopretter tandfunktionen for følgende TILSIGTEDE BRUG/ INDIKATIONER FOR BRUG.

II. TILSIGTEDE BRUG/ INDIKATIONER FOR BRUG

KATANA Zirconia anvendes til fremstilling af fuldkeramiske restaureringer (stel, FCZ-kroner, FCZ-broer, inlays, onlays og veneers).


[Tilsigtet bruger]

- Tandlæger (fremstilling af restaureringer ved stolen; klinik arbejdsgang)
- Dentallaboratorieteknikere (fremstilling af restaureringer i dentallaboratoriet)

III. Sintringsprogram


Sintringsprogram 1

Temperatur	Programmeringshastighed	Holdetid
Stuetemperatur – 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	–
1500°C (2732°F)	–	2 timer
1500°C (2732°F) – Stuetemperatur	-10°C /min. (-18°F/min.)	–



Sintringsprogram 2

Temperatur	Programmeringshastighed	Holdetid
Stuetemperatur – 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	–
1515°C (2759°F)	–	0,5 timer
1515°C (2759°F) – Stuetemperatur (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	–



IV. Komposition

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Enheder i parentes er masse %.

V. Type og klasse (ISO6872:2015)

Type: II/ Klasse: 5

VI. Fysiske egenskaber

Termisk ekspansionskoefficient (25-500°C (77-932°F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Brugsanvisning

- (1) Tag disk'en ud af emballagen og kontrollér, at disk'en ikke har revner eller andre skader.
- (2) Anbring disk'en i fræsemaskinen og påbegynd så fræseprocessen, idet den tekniske vejledning til fræsesystemet følges.
- (3) Efter fræsningen fjernes restaureringen fra disk'en ved hjælp af en diamantspids eller lignende.
- (4) Fræsrester eller støv, som sidder på restaureringerne, kan fjernes med en svag luftstrøm.
- (5) Anbring restaureringerne i den ildfaste bakke og placér dem i sintringsoven.
- (6) Afhængigt af den anvendte sintringsovens ydelse, bør ovennævnte sintringsplan anvendes (III. Sintringsprogram) inden sintring af restaureringer.
- (7) Efter sintringen justeres restaureringerne om nødvendigt ved hjælp af en diamantspids.
- (8) Kontrollér, at restaureringerne ikke har revner.
- (9)-1 FCZ:
 - a) Glasurbrænding: Fremstil en højglansoverflade ved polering, specielt på kontaktområderne. Applicér derefter glasuren på alle overflader på sædvanlig vis.
 - b) Manuel polering: Fremstil en højglansoverflade på hele restaureringen ved hjælp af polering uden anvendelse af glasuren. Hvis der anvendes HTML, og restaureringen skal afsluttes uden glasur, vælges en farve, der er lysere end den endelige farve.
- (9)-2 Stel: Opbyg det dentale porcelæn (CERABIEN ZR eller CZR PRESS LF) på stellene, idet producentens tekniske vejledning følges. Slå varmeudvidelseskoefficienten vedrørende porcelæn op i producentens tekniske vejledning, så kompatibiliteten kan bekræftes.

VIII. Bemærkninger vedrørende håndtering

Kontraindikationer:

Hvis patienten er overfølsom over for zirkonia eller andre af komponenterne, må dette produkt ikke anvendes.

Advarsel:

Hvis patienten eller tandlægen udviser overfølsomhedsreaktioner, som udslæt, dermatitis etc., skal anvendelsen af produktet ophøre og en læge straks konsulteres.

Forsigtig:

1. Dette produkt bør ikke anvendes i tilfælde af malokklusion, sammenbidning eller bruski.
2. Ved fræsning af disk'en eller skæring, slibning og polering af restaureringerne skal der anvendes en godkendt stovmaske samt udsugning med luftfilter, så lungerne beskyttes mod inhalering af støv.
3. Ved fræsning af disk'en eller skæring, slibning og polering af restaureringerne skal der anvendes beskyttelsesbriller, så øjnene beskyttes mod støv. Hvis der kommer støv i øjnene, skal der øjeblikkeligt skyldes med rigelige mængder vand og en læge konsulteres.
4. Må ikke anvendes til andre formål end dentale restaureringer. Dette produkt er kun til dental anvendelse.
5. Anvendelsen af dette produkt er udelukkende forbeholdt tandlæger.
6. Beror ikke genstande, der er opvarmet i ovnen, med de bare hænder.
7. Tag ikke restaureringerne ud af sintringsoven under høj temperatur, da chokafkolingen forårsager brud. Hvis der imidlertid anvendes en ovn, der kan hæves, under sintringsprogram 2, kan restaureringerne fjernes fra ovnen ved 800°C (1472°F) eller derunder. Når restaureringerne er fjernet fra ovnen, skal de anbringes på en bakke, der er fremstillet af keramiske fibre (for eksempel: Noritake Porcelain Mat) for at afkole langsomt.
8. Der kan være stor forskel mellem indstillingstemperaturen i programmet og temperaturen i selve ovnen, hvis ovnen anvendes til sintringsprogram 2. Ovnen bør først anvendes, når det er kontrolleret hos producenten, at ovnen og den temperatur, der er anført i sintringsprogram 2, er kompatible.
9. **Sintringsprogram 2 anbefales kun til stel (op til 3 led), FCZ-kroner, FCZ-broer (op til 3 led), inlays, onlays og veneers.**
10. Randene bør præpareret med en dyb skrå kant og afrundede skuldre, med afrundede skærekanter og hjørner, så skarpe præparationskanter elimineres. Vinklen på den aksiale overflade bør være inden for et område på 5 til 15 grader.
11. Ved præparation af tænder bør følgende undgås: dybe skuldre, J-formede rande, knivkanter, savtakkede rande, ikke-tilspidsede abutments, underskæringer, fôringssriller, dannede af retentive huller og skarpe kanter.
12. Overhold følgende tykkelse på produktet ved fremstilling af protetiske emner:

Sted og indikation	Vægttykkelse
Fortandskrone eller -bro	Mindst 0,4 mm
Facade	Mindst 0,4 mm
Kindtandskrone eller -bro	Mindst 0,5 mm
Inlay eller onlay	Mindst 0,5 mm

13. Anvend følgende konnektortværtsnitsflader ved fremstilling af broer.

Situasjon og indikation	Konnektortværtsnitsflade
Anterior	2- eller 3-ledsbroer
	mere en 3-ledsbroer
Posterior	9 mm ² eller mere
	2- eller 3-ledsbroer

14. Hold de forbundne broled på maksimalt 2 tænder i brokonstruktioner. Hvis broleddet på 2 tænder forlænges, holdes konnektortværtsnittet mellem broleddet på 12 mm².
15. Begrens ekstensionsbroer til 1 broleds-tand og konnektortværtsnittet på 12 mm².
16. Til en tyk restaurering skal der vælges en farve, som er lysere end den planlagte farve, da farven eventuelt virker mørkere alt efter restaureringens tykkelse.
17. Når en sintringsovn anvendes for første gang, og en sintringsbetingelse ændres, kan farverne variere efter sintringen. Foretag først en sintring af et lille stykke zirkoniumdioxid og kontrollér farven.

Forsigtighedsadvarsler i forbindelse med anvendelsen:

1. Brug ikke disk'en, hvis der konstateres revner, når den tages ud af emballagen.
2. Tørfræsning anbefales. Hvis der anvendes vådfräsning, kan diskens gennemsynskunelighed blive reduceret.
3. Hvis der forekommer revner i restaureringerne, må disse ikke anvendes.
4. Ovennævnte sintringsanbefalinger er kun retningslinjer. Visse justeringer kan være påkrævet, alt afhængigt af den pågældende ovn.
5. Ved fræsning af disk'en bør der udvises forsigtighed, når fræsespidser kommer i nærheden af plastikringen, så det undgås, at disk'en løsner sig. Fræs disk'en på en sådan måde, at en zirkoniumdioxid-del bliver tilbage og har 2 mm kontakt til indersiden af plastikringen.
6. Afskær og fjern plastikringen inden sintring af hele disk'en.
7. For at undgå smittefare bør dette produkt bortsaffes som medicinsk affald.

Opbevaring:

1. Opbevares på et tørt og koldt sted. Beskyt produktet mod direkte sollys.
2. Produktet skal opbevares ved 10-30°C (50-86°F).
3. Tag ikke disk'en ud af emballagen under opbevaringen.
4. Disk'en er skrøbelig og skal under håndtering behandles med omhu.
5. Produktet skal opbevares på et forsvarligt sted, som kun tandlægepersonalet har adgang til.
6. Produktet skal anvendes inden den udløbsdato, der fremgår af emballagen.

[GARANTI]


Kuraray Noritake Dental Inc. erstatter ethvert produkt, der beviseligt er defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. påtager sig intet ansvar for noget tab eller skader, det være sig direkte skader, følgeskader eller specielle skader, der er opstået ved appliceringen eller som følge af brugerens manglende kendskab til anvendelsen af disse produkter. Inden anvendelsen skal brugeren vurdere produktets egnethed til den pågældende opgave, ligesom brugeren skal påtage sig alle risici og et hvilket som helst ansvar i forbindelse hermed.

[BEMÆRKNING]

Hvis en alvorlig hændelse, som kan tilskrives dette produkt, opstår, skal dette meddeles producentens nedenstående repræsentant samt det lands respektive myndigheder, i hvilket brugeren/patienten bor.
"KATANA" og "CERABIEN" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende NORITAKE CO., LIMITED.

018 TI-010-DA 01/2025

PORTUGUÊS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PT

HT (High Translucent)

I. Introdução

As presentes Instruções de Utilização destinam-se ao produto KATANA Zirconia HT (High Translucent). O produto KATANA Zirconia HT é um disco de zircónia pré-sinterizado com 98,5 mm de diâmetro, que incorpora um anel de plástico. Foram concebidos para todos os sistemas de fresagem que utilizam este tipo genérico de disco. (Consultar as instruções técnicas do sistema de fresagem para operar corretamente a máquina.) O produto KATANA Zirconia HT está disponível em 6 espessuras diferentes (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm e 30mm) e tem 3 variantes de tonalidade (HT10, HT12 e HT13). O produto KATANA Zirconia HT é recomendado para utilização no fabrico de restaurações FCZ (Full Contour Zirconia) ou estruturas. O benefício clínico geral deste produto é restaurar a função dentária para a(s) UTILIZAÇÃO PREVISTA/ INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO seguinte(s).

II. UTILIZAÇÃO PREVISTA/ INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O produto KATANA Zirconia é utilizado para a confeção de próteses dentárias de cerâmica macia (estruturas, coroas FCZ, pontes FCZ, inlays, onlays e facetas). [Utilizador previsto]

- Dentistas (fabrico de restaurações no consultório; fluxo de trabalho clínico)
- Técnicos de laboratório dentário (fabrico de restaurações no laboratório dentário)

III. Programa de sinterização
Programa de sinterização 1

Temperatura	Ritmo de programação	Tempo de espera
Temperatura ambiente — 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1500°C (2732°F)	—	2 horas
1500°C (2732°F) — Temperatura ambiente	-10°C /min. (-18°F/min.)	—


Programa de sinterização 2

Temperatura	Ritmo de programação	Tempo de espera
Temperatura ambiente — 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	—
1515°C (2759°F)	—	0,5 horas
1515°C (2759°F) — Temperatura ambiente (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	—



* As restaurações podem ser removidas a 800°C (1472°F) ou a uma temperatura inferior, dependendo das circunstâncias.

IV. Composição

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

As unidades entre parênteses são % em massa.

V. Tipo e classe (ISO6872:2015)

Tipo:II/ Classe:5

VI. Propriedades físicas

Coeficiente de Expansão Térmica (25-500°C (77-932°F)): 9,9x10⁻⁶/K

VII. Instruções de utilização

- (1) Retirar o disco da embalagem e confirmar que o disco não apresenta fissuras ou outros danos.
- (2) Colocar o disco na fresadora; em seguida, iniciar o processo de fresagem seguindo as instruções técnicas do sistema de fresagem.
- (3) Após a fresagem, remover as restaurações do disco com uma broca de diamante, etc.
- (4) Os resíduos ou pó resultante do corte que aderiu às restaurações pode(m) ser removido(s) com um jato de ar suave.
- (5) Colocar as restaurações no tabuleiro refratário e colocá-las no forno de sinterização.
- (6) Dependendo do desempenho do forno de sinterização utilizado, rever os tempos de sinterização acima apresentados (III. Programa de sinterização) antes de sinterizar as restaurações.
- (7) Após a sinterização, ajustar as restaurações com uma broca de diamante, conforme necessário.
- (8) Confirmar que as restaurações não apresentam fissuras.
- (9)-1 FCZ:
 - a) Cozedura de vidrado: criar uma superfície de alto brilho, polindo, especialmente nas áreas de contacto, e aplicar depois o vidrado a todas as superfícies da forma habitual.
 - b) Polimento manual: criar uma superfície de alto brilho em toda a restauração, polindo sem utilizar o vidrado. Se for utilizado HTML e quando a restauração for acabada sem o vidrado, selecionar uma tonalidade mais luminosa do que a tonalidade final.

(9)-2 Estruturas: efetuar a preparação de porcelana dentária (CERABIEN ZR ou CZR PRESS LF) nas estruturas, seguindo as instruções técnicas do fabricante.

Verificar o coeficiente de expansão térmica da porcelana nas instruções técnicas do fabricante, a fim de confirmar a compatibilidade.

VIII. Observações sobre manuseamento
Contra-indicações:

Este produto não deverá ser utilizado em pacientes hipersensíveis a zircónia ou a qualquer outro componente.

Advertência:

Se o paciente ou o dentista demonstrar uma reação de hipersensibilidade, tal como erupção cutânea, dermatite, etc., interromper imediatamente a utilização do produto e procurar assistência médica.

Atenção:

1. Este produto não deverá ser utilizado em pacientes com oclusão deficiente, contração dos maxilares ou bruxismo.
2. Ao fresar o disco, ou cortar, retificar e polir as restaurações, utilizar uma máscara antipó aprovada e aspiração com filtro de ar para proteger os pulmões contra a inalação de pó.
3. Ao fresar o disco, ou cortar, retificar e polir as restaurações, utilizar óculos de proteção para evitar que o pó entre em contacto com os olhos. Caso o pó entre para os olhos, lavar imediatamente com água abundante e consultar um médico.
4. Não utilizar para qualquer finalidade, exceto restauração dentária. Este produto destina-se apenas a aplicações dentárias.
5. A utilização deste produto é autorizada apenas a dentistas.
6. Não tocar nos artigos aquecidos pelo forno com as mãos desprotegidas.
7. Não retirar as restaurações do forno de sinterização ainda a uma temperatura elevada, pois o refrecoamento brusco provoca fratura. Contudo, se for utilizado um forno do tipo elevatório com o programa de sinterização 2, as restaurações poderão ser removidas do forno a 800°C (1472°F) ou a uma temperatura inferior. Uma vez removidas do forno, as restaurações devem ser colocadas num tabuleiro de fibra cerâmica (por exemplo, Noritake Porcelain Mat) para arrefecerem lentamente.
8. Poderá existir uma grande diferença entre a temperatura de processamento no programa e a temperatura real no forno ao utilizar o forno para o programa de sinterização 2. Utilizar o forno após verificar junto do fabricante se o forno e a temperatura referida no programa de sinterização 2 são compatíveis.
9. O programa de sinterização 2 é recomendado apenas para estruturas (até 3 elementos), coroas FCZ, pontes FCZ (até 3 elementos), inlays, onlays e facetas.

10. As margens deverão ser preparadas com um chanfro profundo e rebordos arredondados com arestas cortantes e cantos arredondados para eliminar cantos de preparação afiados. O ângulo da superfície axial deverá estar dentro do intervalo de valores de 5 a 15 graus.
11. Ao preparar dentes, evitar o seguinte: rebordos profundos, margens J, arestas afiadas, margens serrilhadas, pilares não-cónicos, rebaixos, ranhuras guia, a formação de orifícios retentores e cantos afiados.
12. Manter a seguinte espessura deste produto para o fabrico de próteses:

Situação e indicação	Espessura de parede
Coroa ou ponte de dente anterior	0,4 mm ou mais
Faceta	0,4 mm ou mais
Coroa ou ponte de dente posterior	0,5 mm ou mais
Inlay ou onlay	0,5 mm ou mais

13. Utilizar as seguintes áreas de secção transversal para conectores ao fabricar pontes.

Situação e indicação	Secção transversal de conector
Anterior	Pontes de 2 ou 3 elementos
	Pontes com mais de 3 elementos
Posterior	Pontes de 2 ou 3 elementos
	Pontes com mais de 3 elementos

14. Manter os pônticos de ponte ligados, no máximo, 2 dentes em construções de ponte. Se o pôntico de 2 dentes continuar, manter a secção transversal do conector entre o pôntico a 12 mm².
15. Manter a ponte cantilever em 1 dente pôntico e a secção transversal do conector a 12 mm².
16. Para uma restauração espessa escolha uma tonalidade mais viva que a cor pretendida, pois poderá ficar com um aspeto mais baço, dependendo da espessura das restaurações.
17. Quando um forno de sinterização for utilizado pela primeira vez e forem alteradas as condições de sinterização, as cores poderão variar após a sinterização. Sinterizar previamente uma pequena peça de zircónia e confirmar a cor.

Precaução em associação com a utilização:

1. Não utilizar o disco se for detetada uma fissura após remover o mesmo da embalagem.
2. É recomendada a fresagem a seco. Se for utilizada fresagem húmida, a translucidez do disco poderá ficar reduzida.
3. Não utilizar se for detetada uma fissura nas restaurações.
4. As recomendações de sinterização acima servem apenas como orientação; poderão ser necessários alguns ajustes em cada forno específico.
5. Ao fresar o disco, proceder com precaução ao aproximar a broca de fresagem do anel de plástico, a fim de evitar a separação do disco. Fresar o disco como se fosse deixada uma parte de zircónia em contacto com o lado interior do anel de plástico a 2 mm.
6. Cortar e remover o anel de plástico, antes de sinterizar todo o disco.
7. Eliminar este produto como resíduo médico, a fim de evitar infecções.

Armazenagem:

1. Armazenar em local fresco e seco. Manter afastado de radiação solar direta.
2. O produto deverá ser armazenado a 10-30°C (50-86°F).
3. Não remover o disco da respectiva embalagem durante o armazenamento.
4. O disco é frágil e requer cuidado ao ser manuseado.
5. O produto deverá ser armazenado num local adequado e acessível apenas a profissionais de medicina dentária.
6. O produto deverá ser utilizado até à data de validade indicada na embalagem.

[GARANTIA]

A Kuraray Noritake Dental Inc. providenciará a substituição de qualquer produto que se encontre comprovadamente defeituoso. A Kuraray Noritake Dental Inc. não aceita qualquer responsabilidade por perdas e danos, diretos, consequenciais ou especiais, resultantes da aplicação ou utilização, ou da incapacidade de utilização destes produtos.

Antes de utilizar os produtos, o utilizador deverá determinar a adequação dos produtos à finalidade de utilização pretendida, assumindo todo e qualquer risco e responsabilidade relacionados com a utilização dos mesmos.

[NOTA]

Caso ocorra um incidente grave atribuível a este produto, o mesmo deverá ser comunicado ao representante autorizado do fabricante abaixo referido e às autoridades reguladoras do país em que o utilizador/paciente reside.

"KATANA" e "CERABIEN" são marcas registadas ou marcas comerciais da NORITAKE CO., LIMITED.

018 TI-010-PT 01/2025



HT (High Translucent)



I. Εισαγωγή

Αυτές οι Οδηγίες Χρήσεως είναι για το KATANA Zirconia HT (High Translucent). Το προϊόν KATANA Zirconia HT είναι ένας δίσκος από προ-πυροσυσσωματωμένη ζιρκονία διαμέτρου 98,5 mm, ο οποίος περιέχει έναν πλαστικό δακτύλιο. Έχει σχεδιαστεί για όλα τα συστήματα φρεζαρίσματος που χρησιμοποιούν αυτόν το δίσκο γενικής χρήσης. (Παρακαλούμε ανατρέξτε στις τεχνικές οδηγίες του συστήματος φρεζαρίσματος για τη σωστή λειτουργία της μηχανής.) Το προϊόν KATANA Zirconia HT έχει 6 διαθέσιμα πάχη (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm και 30mm) και έχει 3 παραλλαγές απόχρωσης (HT10, HT12 και HT13). Η χρήση του KATANA Zirconia HT συνιστάται για την κατασκευή αποκαταστάσεων FCZ (Full Contour Zirconia) ή σκελετών. Το γενικό κλινικό όφελος αυτού του προϊόντος είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας των δοντιών για την ακόλουθη ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ/ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ.

II. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ/ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το KATANA Zirconia χρησιμοποιείται για την κατασκευή ολοκεραμικών αποκαταστάσεων (σκελετών, στεφανών, FCZ, γεφυρών FCZ, ενθέτων, επενθέτων και όψεων (veneers)).

[Προβλεπόμενος χρήστης]

- Οδοντίατροι (κατασκευή αποκαταστάσεων στο οδοντιατρείο· κλινική ροή εργασίας)
- Τεχνολόγοι οδοντοτεχνικών εργαστηρίων (κατασκευή αποκαταστάσεων στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο)

III. Πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης


Πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης 1

Θερμοκρασία	Ρυθμός προγραμματισμού	Χρονικό διάστημα
Θερμοκρασία δωματίου — 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1500°C (2732°F)	—	2 ώρες
1500°C (2732°F) — Θερμοκρασία δωματίου	-10°C/min. (-18°F/min.)	—



Πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης 2

Θερμοκρασία	Ρυθμός προγραμματισμού	Χρονικό διάστημα
Θερμοκρασία δωματίου — 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	—
1515°C (2759°F)	—	0,5 ώρες
1515°C (2759°F) — Θερμοκρασία δωματίου(*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	—



IV. Σύνθεση

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Οι μονάδες σε παρένθεση είναι μάζα %.

V. Τύπος και κατηγορία (ISO6872:2015)

Τύπος: II/ Κατηγορία: 5

VI. Φυσικές ιδιότητες

Συντελεστής θερμικής διαστολής (25-500°C (77-932°F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Οδηγίες χρήσης

- (1) Βγάλτε τον δίσκο από τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει ρωγμές ή άλλη δημια.
- (2) Τοποθετήστε τον δίσκο στη φρέζα και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τη διαδικασία φρεζαρίσματος σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες για τα συστήματα φρεζαρίσματος.
- (3) Μετά το φρεζάρισμα, αφαιρέστε τις αποκαταστάσεις από τον δίσκο με έναν διάμαντοτροχό κ.λπ.
- (4) Τα αποκόμματα ή σκόνη, που βρίσκονται επάνω στις αποκαταστάσεις, μπορούν να αφαιρεθούν με ένα απαλό ρεύμα αέρος.
- (5) Βάλτε τις αποκαταστάσεις στο πυρίμαχο δισκάριο υλικών καύσης και τοποθετήστε τες στον κλίβανο πυροσυσσωμάτωσης.
- (6) Ανάλογα με την απόδοση του κλίβανου πυροσυσσωμάτωσης που χρησιμοποιείτε, τροποποιήστε το ανωτέρω πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης (III). Πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης πριν την πυροσυσσωμάτωση των αποκαταστάσεων.
- (7) Μετά την πυροσυσσωμάτωση προσαρμόστε τις αποκαταστάσεις, εάν χρειαστεί, με μια φρέζα διαμαντιού.
- (8) Βεβαιωθείτε ότι οι αποκαταστάσεις δεν έχουν καθόλου ρωγμές.

(9)-1 FCZ:

- a) Όπτηση εφυάλωσης: Δημιουργήστε με στίλβωση μια επιφάνεια υψηλής στιλπνότητας, ειδικότερα στις περιοχές επαφής, εφαρμόστε μετά την εφυάλωση σε όλες τις επιφάνειες με τον τρόπο.
- b) Στίλβωση με το χέρι: Δημιουργήστε με στίλβωση μια επιφάνεια υψηλής στιλπνότητας σε ολόκληρη την αποκατάσταση, χωρίς να χρησιμοποιήσετε εφυάλωση. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε HTML, όταν η αποκατάσταση πρόκειται να ολοκληρωθεί χωρίς εφυάλωση, επιλέξτε ανοιχτότερη απόχρωση από την τελική.

(9)-2 Σκελετοί: Εκτελέστε ανασύσταση της οδοντιατρικής πορσελάνης

- (CERABIEN ZR ή CZR PRESS LF) στους σκελετούς ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή. Ελέγχτε τον συντελεστή θερμικής διαστολής της πορσελάνης στις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή, για να επιβεβαιώσετε την συμβατότητα.

VIII. Παρατηρήσεις σχετικά με τον χειρισμό

Αντένδειξης:

Εάν ο ασθενής είναι υπερευαίσθητος στη ζιρκονία ή σε οιαδήποτε άλλα συστατικά, τότε δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν.

Προειδοποίηση:

Εάν ο ασθενής ή ο οδοντίατρος παρουσιάσει αντίδραση υπερευαίσθησίας, όπως εξάνθημα, δερματίτιδα κ.λπ., σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και ζητήστε από τον οδοντίατρο να αποσύρει τη βοήθεια.

Προσοχή:

1. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση ύπαρξης συνθηκών συγκλισιακής ανωμαλίας, τριβής ή βρυμυσού οδόντων.
2. Κατά το φρεζάρισμα του δίσκου ή την κοπή, το τρόχισμα και τη στίλβωση των αποκαταστάσεων, χρησιμοποιήστε μια εγκεκριμένη μάσκα σκόνης και αναρροφήστε με φίλτρο αέρα για να προστατεύσετε τους πνεύμονές σας από την εισπνοή σκόνης.
3. Κατά το φρεζάρισμα του δίσκου ή την κοπή, το τρόχισμα και τη στίλβωση των αποκαταστάσεων, χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας, για να αποτρέψετε την εισχώρηση σκόνης στα μάτια σας. Εάν μπει σκόνη στα μάτια σας, να τα ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
4. Να μην την χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό πάρα μόνο για οδοντική αποκατάσταση. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οδοντιατρική εφαρμογή.
5. Το προϊόν αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από οδοντίατρους.
6. Να μην αγγίζετε αντικείμενα που θερμάνθηκαν με τον κλίβανο με τα γυμνά σας χέρια.
7. Μην βγάλετε τις αποκαταστάσεις έξω από τον κλίβανο πυροσυσσωμάτωσης όταν έχει υψηλή θερμοκρασία, διότι η απότομη ψύξη θα προκαλέσει θραύση. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείται ένας κλίβανος με αναβατόριο στο πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης 2, οι αποκαταστάσεις μπορούν να αφαιρεθούν από τον κλίβανο στους 800°C (1472°F) ή λιγότερο. Όταν τις βγάλετε από τον κλίβανο, οι αποκαταστάσεις πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα δισκάριο κατασκευασμένο από κεραμικές ίνες (για παράδειγμα: Noritake Porcelain Mat), για να ψύχονται αργά.
8. Όταν χρησιμοποιείτε τον κλίβανο για πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης 2, μπορεί να υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία πάγης που αναφέρεται στο πρόγραμμα και στη θερμοκρασία στον πραγματικό κλίβανο. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τον κλίβανο αφού ελέγξετε με τον κατασκευαστή ότι ο κλίβανος και η αναφέρομενη θερμοκρασία στο πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης 2 είναι συμβατά.
9. Το πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης 2 συνιστάται μόνο για σκελετούς (έως 3 μονάδες), στεφανές FCZ, γέφυρες FCZ (έως 3 μονάδες), ένθετα, επενθέτα και όψεις (veneers).
10. Το όρια θα πρέπει να παρασκευάζονται με βαθιά λοιστομή και στρογγυλευμένους βάθρα, με στρογγυλευμένα άκρα και γωνίες, για να εξαλειφθούν οι αχημέρες γωνίες παρασκευής. Η γωνία της αξονικής επιφάνειας της πρέπει να κυμαίνεται από 5 έως 15 μοίρες.
11. Να αποφεύγετε κατά την παρασκευή οδόντων τα εξής: βαθιά βάθρα, όρια J, κοφτερές άκρες, πριονωτά όρια, μη κωνικά στηρίγματα, υποσκαφές, αυλακώσεις-οδύσσεις, τη δημιουργία οπών συγκράτησης, και αιχμηρές γωνίες.
12. Να τηρείτε τα εξής πάχη αυτού του προϊόντος για την κατεργασία προσθετικών αποκαταστάσεων:

Θέση και ένδειξη	Πάχος τοιχώματος
Πρόσθια στεφάνη η γέφυρα	0,4 mm ή περισσότερο
Όψη (veneer)	0,4 mm ή περισσότερο
Οπίσθια στεφάνη η γέφυρα	0,5 mm ή περισσότερο
Ένθετο ή επένθετο	0,5 mm ή περισσότερο

13. Όταν κατασκευάζετε γέφυρες, να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες διατομές συνδέσμου για συνδετήρες.

Τόπος και ένδειξη	Διατομές συνδέσμων
Πρόσθια	2 ή 3 γεφυρώματα πάνω από 3 γεφυρώματα
Οπίσθια	2 ή 3 γεφυρώματα πάνω από 3 γεφυρώματα

14. Διατηρήστε τον μέγιστο αριθμό συνδεδεμένων ψεύτικων δοντών γέφυρας το πολύ σε 2 δόντια σε κατασκευές γέφυρας. Όταν το γεφύρωμα των 2 δοντιών συνθίζεται, διατηρήστε τη διατομή του συνδέσμου ανάμεσα στο γεφύρωμα στα 12 mm².
15. Διατηρήστε την γέφυρα με πρόβολο σε 1 γεφύρωμα οδόντος και την διατομή του συνδέσμου στα 12 mm².
16. Επιλέξτε μια απόχρωση που είναι πιο ανοιχτόχρωμη από το προβλεπόμενο χρώμα για μια χοντρή αποκατάσταση, επειδή ίσως να φαίνεται πιο θαμπή, ανάλογα με το πάχος της αποκατάστασης.
17. Όταν χρησιμοποιείτε έναν κλίβανο πυροσυσσωμάτωσης για πρώτη φορά και αλλάζετε τις συνθήκες πυροσυσσωμάτωσης, τα χρώματα μπορεί μετά τη διαδικασία στοιχίκευρου πυροσυσσωμάτωσης πριν ένα μικρό κομμάτι ζιρκονίας και βεβαιωθείτε ότι το χρώμα είναι το ίδιο.

Προσοχή σε συνδυασμό με χρήση:

1. Μη χρησιμοποιείτε τον δίσκο, εάν έχει παρατηρηθεί ρωγμή μετά την αφαίρεσή του από τη συσκευασία.

2. Συνιστάται ξηρό φρεζάρισμα. Εάν χρησιμοποιείται υγρό φρεζάρισμα, η ημιδιαφάνεια του δίσκου μπορεί να μειωθεί.
 3. Εάν βρείτε ράγισμα στις αποκαταστάσεις, μην το χρησιμοποιείτε.
 4. Η παραπάνω σύσταση για την πυροσυσσωμάτωση είναι απλώς μια κατευθυντήρια γραμμή. Ενδέχεται να απαιτούνται ορισμένες ρυθμίσεις, που εξαρτάται από τον κάθε επιμέρους κλίβανο.
 5. Κατά το φρεζάρισμα του δίσκου, να είστε προσεκτικοί όταν πλησιάζετε τον τροχό φρεζαρίσματος με τον πλαστικό δακτύλιο, για να αποτρέψετε την απόσπαση του δίσκου. Φρεζαρίστε τον δίσκο με τρόπο ώστε να παραμείνει ένα τμήμα από ζιρκονία και το οποίο να έρχεται σε επαφή με την εσωτερική πλευρά του πλαστικού δακτύλιου στα 2 mm.
 6. Κόψτε και αφαιρέστε τον πλαστικό δακτύλιο πριν από την πυροσυσσωμάτωση ολόκληρου του δίσκου.
 7. Απορρίψτε αυτό το προϊόν ως ιατρικό απόβλητο για πρόληψη μόλυνσης.
- Αποθήκευση:**
1. Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.
 2. Το υλικό πρέπει να αποθηκεύεται σε 10-30°C (50-86°F).
 3. Μην αφαιρέστε τον δίσκο από τη συσκευασία του κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.
 4. Ο δίσκος είναι εύθραυστος και απαιτεί προσοχή κατά τον χειρισμό.
 5. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε κατάλληλο χώρο όπου μόνο ο οδοντίατρος μπορεί να έχει πρόσβαση.
 6. Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην συσκευασία.

[ΕΓΓΥΗΣΗ]

Ένα προϊόν που είναι αποδεδειγμένα ελαττωματικό, αντικαθίσταται από την Kuraray Noritake Dental Inc. Η Kuraray Noritake Dental Inc. δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για άμεσες, επακόλουθες ή ειδικές απώλειες ή ζημές, οι οποίες προέρχονται από την εφαρμογή, τη χρησιμοποίηση ή αντίστοιχα την οδυναμία χρησιμοποίησης αυτών των προϊόντων.

Πριν από τη χρήση, ο χρήστης πρέπει να ορίσει επακριβώς την καταληλότητα των προϊόντων για την προοριζόμενη χρήση και ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη και την υποχρέωση για τη χρήση των προϊόντων αυτών.


[ΣΗΜΕΙΩΣΗ]

Ένα συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό λόγω αυτού του προϊόντος, να το αναφέρετε στον κατωτέρω εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή και στις ρυθμιστικές αρχές της χώρας, στην οποία διαμένει ο χρήστης/ασθενής. Τα «KATANA» και «CERABIEN» είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της NORITAKE CO., LIMITED.



KATANA™ Zirconia

HT (High Translucent)



I. Giriş

Bu kullanım kılavuzu KATANA Zirconia HT (High Translucent) içindir. KATANA Zirconia HT 98,5 mm çaplı, ön sinterlenmiş bir zirkonya diskidir ve plastik bir halka içerir. Bunlar, jenerik disk tipleri ile birlikte kullanılan tüm frezeleme sistemleri için tasarlanmıştır. (Makinenin doğru çalıştırılmasına ilişkin bilgiler için lütfen, frezeleme sisteminizin teknik talimatlarına başvurun.) KATANA Zirconia HT, 6 farklı kalınlıkta temin edilebilir: (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm ve 30mm) ve 3 ton seçeneği ile sunulur: (HT10, HT12 ve HT13). KATANA Zirconia HT'nin, FCZ (Full Contour Zirconia) restorasyonlarının ve altyapılarının üretilmesinde kullanılması tavsiye edilir. Bu ürünün genel klinik faydası, aşağıdaki KULLANIM AMACI/ ENDİKASYONLAR için dış fonksiyonunu eski haline getirmesidir.

II. KULLANIM AMACI/ ENDİKASYONLAR

KATANA Zirconia, tam seramik restorasyonların (altyapılar, FCZ kuronlar, FCZ köprüler, inleyler, onleyler ve veneerler) üretimi için geliştirilmiştir.

[Hedef kullanıcılar]

- Diş hekimleri (Hasta başı restorasyon yapımı; Klinik iş akışı)
- Diş laboratuvarı teknisyenleri (diş laboratuvarında restorasyon yapımı)

III. Sinterleme Programı


Sinterleme Programı 1

Sıcaklık	Program Hızı	Tutma Süresi
Oda sıcaklığı — 1500 °C (2732 °F)	10 °C/dk (18 °F/dk)	—
1500 °C (2732 °F)	—	2 saat
1500 °C (2732 °F) — Oda sıcaklığı	-10 °C/dk (-18 °F/dk)	—



Sinterleme Programı 2

Sıcaklık	Program Hızı	Tutma Süresi
Oda sıcaklığı — 1515 °C (2759 °F)	35 °C/dk (63 °F/dk)	—
1515 °C (2759 °F)	—	0,5 saat
1515 °C (2759 °F) — Oda sıcaklığı (*)	-45 °C/dk (-81 °F/dk)	—



IV. Bileşim

ZrO₂ (%80-95), Y₂O₃ (%3-15)

Parantez içindeki birimler % kütuledir.

V. Tip ve Sınıf (ISO6872:2015)

Tip: II/Sınıf: 5

VI. Fiziksel Özellikler

Termal genleşme katsayıısı (25-500 °C (77-932 °F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Kullanım Kılavuzu

- (1) Diski ambalajından çıkartın ve üzerinde çat�ak veya herhangi başka bir hasarın bulunmadığını teyit edin.
- (2) Diski frezeleme makinesine yerleştirin; ardından, frezeleme sisteminin teknik talimatlarına uyarak, frezeleme sürecine başlayın.
- (3) Frezeleme işlemini tamamladıktan sonra restorasyonu bir elmas frez yardımıyla diskten çıkarın.
- (4) Restorasyondan bulunan olası kesme kalıntıları veya toz, hafif hava akımı uygulayarak uzaklaştırılabilir.
- (5) Restorasyonları refrakter fırınlama kabi tepsisine koynuz ve sinterleme fırınına yerleştiriniz.
- (6) Kullanılan sinterleme fırınının özelliklerini göz önünde tutarak, restorasyonların sinterleme işlemine geçmeden önce yukarıda yer verilen sinterleme tablosunu (III. Sinterleme Programı) gözden geçirin.
- (7) Sinterleme işlemini tamamladıktan sonra restorasyonları bir elmas frez yardımıyla gerekli şekilde düzeltin.
- (8) Restorasyonlarda herhangi bir kırığın bulunmadığından emin olunuz.
- (9)-1 FCZ:
 - a) Glazür Pişimi: Polisaj ile yüksek parlaklıkta yüzey elde edin, özellikle antagonist牙面上 temas yüzeyleri için. Daha sonra restorasyonun tüm yüzeylerine glazürü bilyindik şekilde uygulayın.
 - b) Elle (manuel) Polisaj: Glazür uygulamadan restorasyonun tüm yüzeyinde polisaj ile parlak yüzey oluşturun. HTML kullanılıp, restorasyon glaze uygulanmadan tamamlanacaksa, final renk tonundan daha parlak bir ton seçilmelidir.
- (9)-2 Altyapılar: İlgili üreticinin teknik talimatlarını referans alarak altyapılara, dental porseleni (CERABIEN ZR veya CZR PRESS LF) şekillendirin. Uyumluluğu teyit etmek için, üreticinin teknik talimatlarında belirtilen porselenin termal genleşme katsayısını kontrol ediniz.

VIII. Kullanıma İlişkin Notlar

Kontrendikasyonlar:

- Bu ürün, hastanın zirkonyaya veya ürünün herhangi bir diğer bileşenine karşı aşırı hassasiyeti bulunması durumunda kullanılmamalıdır.

Uyarı:

- Hastada veya dental uzmanda, kızarıklık veya dermatit vs. gibi herhangi bir aşırı hassasiyet reaksiyonu görülmeli durumda ürün kullanılmamalıdır.

Dikkat:

1. Bu ürün malokluzyon, diş sıkma veya bruksizm gibi etkenlerin söz konusu olması durumunda kullanılmamalıdır.
2. Diskin frezenmesi veya restorasyon kesilmesi, taşlanması ve polisaj uygulanması sırasında tozun solunması sonucu akıcıglere ulaşmasını önlemek için, uygun bir toz maskesi ve hava filtreli bir vakum cihazı kullanınız.
3. Diskin frezenmesi veya restorasyon kesilmesi, taşlanması ve polisaj uygulanması sırasında gözünüzde toz kaçmasını önlemek için, koruyucu gözlük takınız. Toz gözünüzü kaçmasını durumunda, gözlerinizi derhal bol su ile yıkayın ve bir hekime başvurun.
4. Dental restorasyonlar haricinde hiçbir amaç için kullanılmamalıdır. Bu ürün yalnız dental uygulamalar içindir.
5. Bu ürün yalnızca diş hekimleri ve diş teknisyenleri tarafından kullanılabilir.
6. Fırın tarafından istenilmiş parçalara çiplak elle dokunmayın.
7. Hızlı soğutma işlemine tabi tutulması kırılmalar yol açabileceğinden, sinterleme fırının yüksek sıcaklıklarda çalıştırılması sırasında restorasyon çıkarılmamalıdır. Ancak, sinterleme programı 2 esliğinde yükseltmiş tırı firın kullanıldığından restorasyonlar, 800 °C (1472 °F) veya daha düşük ıslarda firından çıkarılabilir. Firından çıkarılan restorasyonlar, yavaşa soğumalarına izin verebilmek için, seramik lifli bir tablaya (örneğin: Noritake Porcelain Mat) yerleştirilmelidir.
8. Fırın sinterleme programı 2 ile çalıştırılması sırasında program ayar sıcaklığı ile gerçek firindaki sıcaklık arasında büyük farklılıklar görülebilir. Lütfen firin kullanmadan önce üreticiye başvurun, firın sinterleme programı 2'de belirtilen sıcaklıklarda çalıştırılmaya uyumu olduğunu teyit ettirin.
9. Sinterleme programı 2'nin yalnızca altyapılarda (3 üyeliye kadar), FCZ kuronlarda, FCZ köprülerde (3 üyeliye kadar), inleylerde, onleylerde ve veneerde kullanılması tavsiye olunur.
10. Kenarların preparasyonu, derin oluk (chamfer) tipe frezlerle yapılmalıdır ve preparasyonda keskin kenarların bulunmaması için, keskin hattara sahip omuzlar ve köşeler yuvarlatılmıştır. Aksiyal yüzeyin açı derecesi 5 ila 15 arasında olmalıdır.
11. Dislerin preparasyonu sırasında şunlardan kaçınılmalıdır: derin omuzlar, "J" şeklinde kenarlar, büçük sırtları, çıkmıltı kenarlar, konik olmayan dayanaklar, andırıktalar, kılavuz oluklar, retantif deliklerin oluşturulması ve keskin köşeler.
12. Bu ürüne hazırlanan protetik restorasyonlarda aşağıdaki kalınlıklara uyulmalıdır:

Lokasyon ve endikasyon	Duvar kalınlığı
Anterior kuron veya köprü	0,4 mm veya üstü
Vener	0,4 mm veya üstü
Posterior kuron veya köprü	0,5 mm veya üstü
İnley veya Onley	0,5 mm veya üstü

13. Köprü imalatında konnektörler için aşağıdaki kesit alanlarını kullanınız.

Lokasyon ve endikasyon	Konnektör en kesiti
Anterior	2 veya 3 üyeli köprüler
	3'ten fazla üyeli köprüler
Posterior	2 veya 3 üyeli köprüler
	3'ten fazla üyeli köprüler

14. Köprü konstrüksiyonlarında bağlı köprü ayaklarında maksimum 2 diş tutun. 2 dişin pontiği devam etmesi durumunda, pontik arasındaki konnektör en kesiti 12 mm² mesafede tutulmalıdır.
15. Kanatlı köprü 1 pontik dişle gelecek şekilde ve konnektör en kesiti 12 mm² de tutulmalıdır.
16. Restorasyonun kalınlığına bağlı olarak daha soluk bir renk elde edilmesine neden olabileceğinden, kalın restorasyonlarda hedeflenen renkten bir ton daha açık olan bir renk seçilmelidir.
17. Bir sinterleme firını ilk kez kullanılabasca veya sinterleme koşullarının değişmesi durumunda renkler sinterleme sonrasında değişiklik gösterebilir. Rengin doğrulanabilmesi için, ufak bir parça zirkonyumu önceden sinterleyin.

Birlikte kullanma ilişkin uyarılar:

1. Ambalajından çıkarılan diskte çatlak görülmeli halinde kullanmayın.
2. Kuru frezeleme tavsiye olunur. İslak frezeleme uygulanması halinde diskin yarı saydamlığında düşme görülebilir.
3. Restorasyonda kırılabilirlik durumunda, restorasyon kullanılmamalıdır.
4. Yukarıda yer alan sinterleme tavsiyesi yalnızca kılavuz niteligidir: kullanılan firina bağlı olarak özel uyarlamalar yapmak gerekebilir.
5. Diskin yerinden çıkışını önlemek için, disk frezlerden frezeleme cubuğu plastik halkalı kısmına yaklaşılması sırasında bîhassa dikkat edilmelidir. Diski, 2 mm'de plastik halkanın iç tarafı ile temas eden zirkonya parçası bırakırcasına frezeleyin.
6. Diskin tamamını frezelemeden önce plastik halkayı kesiniz ve uzaklaştırınız.
7. Bu ürün, enfeksiyonları önlemek için, tıbbi atık olarak atılmalıdır.

Saklama:

1. Serin ve kuru bir ortamda saklayın. Doğrudan güneş ışığından koruyun.

2. Bu ürün, 10-30 °C (50-86 °F) arası sıcaklıklarda saklanmalıdır.

3. Disk, saklama boyunca ambalajından çıkarılmamalıdır.

4. Disk kırılabilir ve dikkatle kullanılmalıdır.

5. Bu ürün, yalnızca dental personelin ulaşabileceği, uygun bir yerde saklanmalıdır.

6. Ürün, ambalajda belirtilen son kullanım tarihinden önce kullanılmalıdır.

[GARANTİ]

Kuray Noritake Dental Inc., ispatlanabilir şekilde sorunu olan her türlü ürünü yenisiyle değiştirir. Kuray Noritake Dental Inc., ürünün kullanımını, uygulanması veya kullanılmaması sonucu oluşan, doğrudan veya dolaylı olsun, herhangi kayıp veya hasar için, hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce, ürünün kullanım amacının uygun olup olmadığını kontrol etmelidir. Kullanıcı, kullanımla ilgili her türlü riski ve sorumluluğu kendi üstlenir.


[NOT]

Ürünle bağlantılı ciddi bir durumun yaşanması halinde bu durum, üreticinin aşağıda belirtilen yetkili temsilcisine ve kullanıcının/hastanın ikamet ettiği ülkenin düzenleyici kurullarına bildirilmelidir.
"KATANA" ve "CERABIEN", NORITAKE CO., LIMITED.'nin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

018 TI-010-TR 01/2025



HT (High Translucent)



I. Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja użycia obowiązuje dla KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT to wstępnie zsynteryzowany dysk z tlenku cyrkonu, o średnicy 9,85 mm, zawierający plastikowy pierścień. Jest przeznaczony do wszystkich systemów do frezowania wykorzystujących ten ogólny rodzaj dysku. (Należy zapoznać się z instrukcją techniczną posiadanej systemu do frezowania w celu zapewnienia prawidłowej obsługi systemu) KATANA Zirconia HT ma 6 dostępne grubości: (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm i 30mm) i ma 3 odcięcia: (HT10, HT12 i HT13). KATANA Zirconia HT jest zalecany do stosowania do wykonywania uzupełnień protetycznych FCZ (ang. Full Contour Zirconia, pełnopkonturowe uzupełnienia z tlenku cyrkonu) lub podbudów. Ogólna korzyść kliniczna ze stosowania tego produktu polega na przywróceniu czynności zęba w przypadku poniżej określonego PRZEZNACZENIA/ WSKAŻAŃ DO STOSOWANIA.

II. PRZEZNACZENIA/ WSKAŻAŃ DO STOSOWANIA

KATANA Zirconia stosuje się do wykonywania pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych (podbudów, koron FCZ, mostów FCZ, wkładów, nakładów i licówek). [Przewidziany użytkownik]

- Stomatolodzy (wykonywanie uzupełnień protetycznych przy fotelu dentystycznym; procedura kliniczna)
- Technicy dentystyczni (wykonywanie uzupełnień protetycznych w laboratorium protetycznym)

III. Program synteryzacji


Program synteryzacji 1

Temperatura	Zaprogramowana prędkość	Czas przetrzymywania
Temp. pokojowa – 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	–
1500°C (2732°F)	–	2 godz.
1500°C (2732°F) – Temp. pokojowa	-10°C /min. (-18°F/min.)	–



Program synteryzacji 2

Temperatura	Zaprogramowana prędkość	Czas przetrzymywania
Temp. pokojowa – 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	–
1515°C (2759°F)	–	0,5 godz.
1515°C (2759°F) – Temp. pokojowa (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	–



IV. Skład

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Jednostki w nawiasach to % masowy.

V. Typ i klasa (ISO6872:2015)

Typ: II/ klasa: 5

VI. Właściwości fizyczne

Współczynnik rozszerzalności cieplnej (25-500°C (77-932°F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Instrukcja stosowania

- (1) Wyjąć dysk z opakowania i sprawdzić, czy nie ma pęknięć ani innych uszkodzeń.
 - (2) Umieścić dysk we frezarce, następnie rozpocząć proces frezowania, postępując zgodnie z instrukcją techniczną systemu do frezowania.
 - (3) Po frezowaniu wyjąć uzupełnienia protetyczne z dysku wiertłem diamentowym itp.
 - (4) Odpady po cięciu lub pył przyczepiony do uzupełnień protetycznych można usunąć delikatnym strumieniem powietrza.
 - (5) Włożyć uzupełnienia protetyczne do ogniotrwałej tacy do wyżarzania i umieścić je w piecu do synteryzacji.
 - (6) Przed synteryzacją uzupełnień protetycznych należy zapoznać się z przedstawionym powyżej programem synteryzacji (III. Program synteryzacji) i uwzględnić wydajność używanego pieca do synteryzacji.
 - (7) Po synteryzacji należy w miarę potrzeby dokonać Korekt uzupełnień protetycznych paskiem diamentowym.
 - (8) Sprawdzić, czy uzupełnienia protetyczne nie mają pęknięć.
 - (9)-1 FCZ:
- a) Wypalanie glazury: Uzyskać wysoki połysk powierzchni poprzez polerowanie, szczególnie w obszarach stycznych, następnie zwyczajnie nanieść glazurę na wszystkie powierzchnie.

b) Polerowanie ręczne: Uzyskać wysoki połysk powierzchni na całym uzupełnieniu protetycznym poprzez polerowanie bez stosowania glazury. W przypadku stosowania HTML, gdy uzupełnienie protetyczne ma być wykończone bez glazury, należy wybrać odcię jaśniejszy niż odcię końcowy.

- (9)-2 Podbudowy: Odbudować porcelaną (CERABIEN ZR lub CZR PRESS LF) na podbudowach zgodnie z instrukcją techniczną dostarczoną przez producenta. Sprawdzić w dostarczonej przez producenta instrukcji technicznej współczynnik rozszerzalności cieplnej porcelany w celu potwierdzenia kompatybilności.

VIII. Uwagi dotyczące stosowania

Przeciwwskazanie:

Nie można używać tego produktu, jeśli pacjent wykazuje nadwrażliwość na tlenek cyrkonu lub inne składniki.

Ostrzeżenie:

W przypadku wystąpienia u pacjenta lub personelu stomatologicznego objawów reakcji nadwrażliwości, takich jak wysypka, zapalenie skóry itp., należy przerwać stosowanie produktu i zwrócić się natychmiast o pomoc lekarską.

Ostrożność:

1. Nie stosować produktu w przypadku nieprawidłowego zgryzu, zaciskania zębów lub bruszenia.
2. Podczas frezowania dysku lub cięcia, szlifowania i polerowania uzupełnień protetycznych należy stosować zatwardzoną maskę przeciwpyłową i ssak z filtrem powietrza w celu ochrony płuc przed wdychaniem pyłu.
3. Podczas frezowania dysku lub cięcia, szlifowania i polerowania uzupełnień protetycznych należy stosować okulary ochronne, aby zapobiec przedostaniu się pyłu do oczu. Jeśli pył dostanie się do oczu, natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
4. Nie używać produktu do innych celów niż stomatologiczne uzupełnienia protetyczne. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań stomatologicznych.
5. Tylko stomatolodzy są upoważnieni do używania tego produktu.
6. Nie dotykać gołymi rękami elementów podgrzewanych w piecu.
7. Nie wyjmować uzupełnień protetycznych z pieca do synteryzacji przy wysokiej temperaturze, ponieważ szybkie schłodzenie powoduje pękanie. Jednak w przypadku stosowania pieca pokrocznego z programem synteryzacji 2 uzupełnienia protetyczne można wyjąć w temperaturze 800°C (1472°F) lub mniejszej. Po wyjęciu z pieca uzupełnienia protetyczne należy umieścić na tacy wykonanej z włókna ceramicznego (np. Noritake Porcelain Mat) w celu wolnego schłodzenia.
8. Może występować duża różnica między temperaturą zadaną w programie a temperaturą rzeczywistą w piecu podczas stosowania programu synteryzacji 2. Przed użyciem pieca należy sprawdzić u producenta kompatybilność z temperaturą wymienioną w programie synteryzacji 2.
9. Program synteryzacji 2 jest zalecaný tylko do podbudów (maks. 3-punktowych), koron FCZ, mostów FCZ (maks. 3-punktowych), wkładów, nakładów i licówek.

10. Krawędzie należy opracować z głębokim stopniem typu chamfer i zaokrąglonymi stopniami w kształcie schodka, z brzegami tnącymi i rogami zaokrąglonymi w celu wyeliminowania ostrzych rogów preparacji. Kąt powierzchni osiowej powinien wynosić od 5 do 15 stopni.
11. Podczas opracowywania zęba należy unikać: głębokich stopni w kształcie schodka, krawędzi J, ostrzych brzegów, ząbkowanych krawędzi, niestożkowych filarów, podcięń, rowków prowadzących, utworzenia otworów retencyjnych i ostrzych rogów.
12. Do wykonywania uzupełnień protetycznych należy zachować następującą grubość tego produktu:

Lokalizacja i wskazanie	Grubość ścianki
Korona lub most w odcinku przednim	0,4 mm lub więcej
Licówka	0,4 mm lub więcej
Korona lub most w odcinku bocznym	0,5 mm lub więcej
Wkład lub nakład	0,5 mm lub więcej

13. Podczas wykonywania mostów należy zastosować następujące pola przekroju poprzecznego dla łączników.

Lokalizacja i wskazanie	Przekrój poprzeczny łącznika
Odcinek przedni	Mosty 2- lub 3-punktowe 7 mm ² lub więcej
	Mosty ponad 3-punktowe 9 mm ² lub więcej
Odcinek boczny	Mosty 2- lub 3-punktowe 9 mm ² lub więcej
	Mosty ponad 3-punktowe 9 mm ² lub więcej

14. W konstrukcjach mostów należy zachować maksymalnie 2 zęby w połączonych przęsłach mostu. Jeśli przeszło obejmujące 2 zęby prowadzi dalej, przekrój poprzeczny łącznika należy umieścić między przęsem przy 12 mm².
15. Most wspornikowy umieścić na 1 zębie filarowym i przekrój poprzeczny łącznika przy 12 mm².
16. Wybrać kolor odcięcia, który jest jaśniejszy od zamierzonego koloru dla grubych uzupełnień protetycznych, ponieważ może wyglądać bardziej matowo w zależności od grubości uzupełnień protetycznych.
17. W przypadku pierwszego użycia pieca do synteryzacji i zmiany warunków synteryzacji kolory po synteryzacji mogą się zmieniać. Najpierw należy poddać synteryzacji mały kawałek tlenku cyrku i potwierdzić kolor.

Środki ostrożności podczas stosowania:

1. Nie używać dysku w przypadku zauważenia pęknięcia po wyjęciu z opakowania.
2. Zaleca się frezowanie na sucho. W przypadku zastosowania frezowania na mokro przejrzistość dysku może ulec zmniejszeniu.
3. Nie używać w przypadku zauważenia pęknięcia w odbudowie.
4. Powyższe zalecenia dotyczące synteryzacji są wyłącznie wytyczną. W zależności od konkretnego pieca mogą być wymagane pewne korekty.
5. Podczas frezowania dysku należy zachować ostrożność przy zbliżaniu się do wiertła frezującego z plastikowym pierścieniem, aby zapobiec odłączeniu się dysku. Dysk należy frezować w taki sposób, aby pozostawić część z tlenku cyrkonu w kontakcie na 2 mm z wewnętrzną stroną plastikowego pierścienia.
6. Przed synteryzacją całego dysku należy odcięć i usunąć plastikowy pierścień.
7. Ten produkt należy usuwać jako odpad medyczny, aby zapobiec infekcjom.
8. Przechowywanie:

 1. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chrońić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
 2. Produkt należy przechowywać w temperaturze 10-30°C (50-86°F).
 3. Nie wyjmować dysku z opakowania podczas przechowywania.
 4. Dysk jest delikatny i wymaga zachowania ostrożności podczas stosowania.

5. Produkt musi być przechowywany w odpowiednim miejscu, do którego dostęp ma tylko personel stomatologiczny.
6. Produkt należy zużyć przed upływem terminu ważności podanego na opakowaniu.

[GWARANCJA]

Firma Kuraray Noritake Dental Inc. wymieni każdy produkt, który okaże się wadliwy. Kuraray Noritake Dental Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie, wynikowe lub szczególne, wynikające z zastosowania lub użycia lub niemożności użycia tych produktów. Przed użyciem użytkownik określa przydatność produktów do zamierzonego zastosowania i ponosi wszelkie związane z tym ryzyko i odpowiedzialność.


[UWAGA]

W razie poważnego incydentu, który można przypisać temu produktowi, należy zgłosić go upoważnionemu przedstawicielowi producenta, wskazanemu poniżej, oraz organom regulacyjnym kraju, w którym mieszka użytkownik/pacjent. „KATANA” i „CERABIEN” są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NORITAKE CO., LIMITED.

018 TI-010-PL 01/2025



RO

HT (High Translucent)**I. Introducere**

Aceste instrucțiuni de utilizare se referă la KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT este un disc din oxd de zirconiu presinterizat, cu un diametru de 98,5 mm, care conține un inel din plastic. Aceasta este destinat utilizării cu toate sistemele de frezare care folosesc acest tip general de disc. (Pentru utilizarea corectă a sistemului de frezare, consultați instrucțiunile tehnice ale acestuia.) KATANA Zirconia HT este disponibil în 6 variante de grosime: (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm și 30mm) și în 3 de nuanțe: (HT10, HT12 și HT13). KATANA Zirconia HT este recomandat pentru utilizare în fabricarea restaurărilor FCZ (Full Contour Zirconia) sau a suporturilor metalice. Beneficiul clinic general al acestui produs este de a restabili funcția dentară pentru următoarele UTILIZĂRI PRECONIZATE/ INDICAȚII DE UTILIZARE.

II. UTILIZĂRI PRECONIZATE/ INDICAȚII DE UTILIZARE


KATANA Zirconia se utilizează pentru fabricarea restaurărilor din ceramică integrală (suporturi metalice, coroane FCZ, punți FCZ, inlay-uri, onlay-uri și fațete).

[Utilizatorul preconizat]


- Medici stomatologi (fabricarea restaurărilor la în cabinetul stomatologic; flux de lucru clinic)
- Tehnicieni dentari (fabricarea restaurărilor în laboratorul dental)

III. Program de sinterizare**Program de sinterizare 1**

Temperatură	Rata de programare	Timp de menținere
Temp. ambientă – 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	–
1500°C (2732°F)	–	2 ore
1500°C (2732°F) – Temp. ambientă	-10°C /min. (-18°F/min.)	–

**Program de sinterizare 2**

Temperatură	Rata de programare	Timp de menținere
Temp. ambientă – 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	–
1515°C (2759°F)	–	0,5 ore
1515°C (2759°F) – Temp. ambientă (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	–



* Restaurările pot fi scoase la 800°C (1472°F) sau mai puțin, în funcție de circumstanțe.

IV. Compoziție

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Unitățile dintre paranteze sunt procente de masă.

V. Tipul și clasa (ISO6872:2015)

Tip: II/ Clasa: 5

VI. Proprietăți fizice

Coefficient de expansiune termică (25-500°C (77-932°F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Instrucțiuni de utilizare

- (1) Scoateți discul din ambalaj și asigurați-vă că discul nu prezintă vreo crăpătură sau alt defect.
- (2) Introduceți discul în mașina de frezare, apoi începeți procesul de frezare respectând instrucțiunile tehnice ale sistemului de frezare.
- (3) După frezare, separați restaurăriile de disc cu o freză diamantată etc.
- (4) Reziduurile sau praful provenit din tăiere, rămase pe restaurări, pot fi îndepărtate cu un jet de aer ușor.
- (5) Așezați restaurările în tava din portelan refractar și introduceți-le în cupitorul de sinterizare.
- (6) În funcție de performanța cupotorului de sinterizare utilizat, consultați programul de sinterizare prezentat mai sus (III. Program de sinterizare), înainte de sinterizarea restaurărilor.
- (7) După sinterizare, ajustați restaurările cu o freză diamantată după cum este necesar.
- (8) Asigurați-vă că restaurările nu prezintă crăpături.
- (9)-1 FCZ:
 - a) Arderea de glazurare: Creați o suprafață cu grad ridicat de luciu prin lustruire, în special în zonele de contact, apoi aplicați glazură pe toate suprafetele, prin metoda obișnuită.
 - b) Lustruire manuală: Creați o suprafață cu grad ridicat de luciu pe toată restaurarea, prin lustruire fără glazură. În cazul utilizării HTML, în cazul în care finisați restaurarea fără glazură, selectați o nuanță mai deschisă decât nuanța finală.

(9)-2 Suporturi metalice: Aplicați portelanul dental (CERABIEN ZR sau CZR PRESS LF) pe suporturile metalice, respectând instrucțiunile tehnice ale producătorului. Verificați coeficientul de expansiune termică a portelanului specificat în instrucțiunile tehnice ale producătorului pentru a confirma compatibilitatea.

VIII. Observații privind manipularea**Contraindicație:**

Dacă pacientul este hipersensibil la zirconiu sau la orice altă componentă, nu trebuie să utilizați acest produs.

Avertisment:

Dacă pacientul sau personalul stomatologic prezintă o reacție de hipersensibilitate, cum ar fi eruptii cutanate, dermatită etc., intrerupeți utilizarea produsului și solicitați imediat asistență medicală.

Atenție:

1. Acest produs nu trebuie utilizat în cazuri de malocluzie, înclătare sau bruxism.
2. Atunci când efectuați frezarea discului sau tăierea, lăsați-o să lustruirea restaurărilor, folosiți o mască de praf adecvată și un aspirator cu filtru de aer, pentru a împiedica inhalarea prafului în plămâni.
3. Atunci când efectuați frezarea discului sau tăierea, lăsați-o să lustruirea restaurărilor, folosiți ochelari de siguranță, pentru a vă proteja ochii împotriva prafului. Dacă praful pătrunde în ochi, clătiți imediat cu apă din abundență și adresați-vă unui medic.
4. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât pentru restaurări dentare. Produsul este destinat exclusiv utilizării în domeniul stomatologic.
5. Utilizarea acestui produs este limitată la profesioniștii din domeniul stomatologiei.
6. Nu atingeți produsele încălzite în cupor cu mâinile neprotejate.
7. Nu scoateți restaurările din cuporul de sinterizare la temperaturi ridicate, deoarece răcirea bruscă provoacă ruptura. Însă, dacă folosiți un cupor cu elevator cu programul de sinterizare 2, restaurările pot fi scoase din cupor la 800°C (1472°F) sau mai puțin. La scoaterea din cupor, restaurările trebuie să fie așezate pe o tavă din fibră ceramică (de exemplu: Noritake Porcelain Mat), pentru a se răci lent.
8. Atunci când utilizați cupotorul pentru programul de sinterizare 2, poate exista o diferență mare între temperatura setată în program și temperatura efectivă din cupor. Utilizați cupotorul numai după ce producătorul vă confirmă că temperatura indicată în programul de sinterizare 2 este compatibilă cu cupotorul respectiv.
9. **Programul de sinterizare 2 este recomandat numai pentru suporturi metalice (până la 3 elemente), coroane FCZ, punți FCZ (până la 3 elemente), inlay-uri, onlay-uri și fațete.**
10. Marginile trebuie preparate cu margine oblică adâncă și praguri rotunjite, cu margini de tăiere și colțuri rotunjite, pentru ca preparația să nu prezinte colțuri ascuțite. Unghii suprafetei axiale trebuie să se situeze între 5 și 15 grade.
11. La prepararea dintilor, evitați următoarele: praguri adânci, margini în lamă de cuțit, margini zimțate, bonturi neconice, retentivități, caneluri de ghidaj, formarea sănăturilor de retencie și colțuri ascuțite.
12. Respectați următoarele grosimi ale produsului pentru fabricarea protezelor:

Localizare & indicație	Grosimea peretelui
Coroane sau punți anterioare	0,4 mm sau mai mult
Fațete	0,4 mm sau mai mult
Coroane sau punți posterioare	0,5 mm sau mai mult
Inlay-uri sau onlay-uri	0,5 mm sau mai mult

13. Pentru conectorii punților, respectați următoarele arii ale secțiunii transversale.

Localizare & indicație		Secțiunea transversală a conectorului
Anterior	Punți cu 2 sau 3 elemente	7 mm ² sau mai mult
	Punți cu mai mult de 3 elemente	9 mm ² sau mai mult
Posterior	Punți cu 2 sau 3 elemente	9 mm ² sau mai mult
	Punți cu mai mult de 3 elemente	9 mm ² sau mai mult

14. În construcțiile cu punți, limitați numărul de intermediari conectați la maximum 2 dinti. În cazul în care punctea are mai mult de 2 intermediari, limitați secțiunea transversală a conectorului între intermediari la 12 mm².
15. Limitați punctea de tip cantilever la 1 intermediu și secțiunea transversală a conectorului la 12 mm².
16. În cazul unei restaurări de grosime mare, alegeți o nuanță care să fie mai deschisă decât culoarea vizată, deoarece nuanța se întunecă în funcție de grosimea restaurării.
17. Atunci când utilizați pentru prima dată un cupor de sinterizare și schimbați un parametru al sinterizării, culorile obținute după sinterizare pot varia. Sinterizați în prealabil un eșantion mic de Zirconia și confirmați culoarea.

Atenție în timpul utilizării:

1. Nu utilizați discul dacă observați că prezintă o crăpătură atunci când îl scoateți din ambalaj.
2. Se recomandă frezarea uscată. Dacă folosiți frezarea umedă, translucența discului poate fi redusă.
3. Dacă restaurarea prezintă crăpături, nu o folosiți.
4. Recomandarea de mai sus privind sinterizarea este doar orientativă; pot fi necesare ajustări în funcție de cupotorul utilizat.
5. La frezarea discului, procedați cu atenție atunci când apropiați freza de inelul din plastic, pentru a preveni dețasarea discului. Când frezați discul, lăsați pe partea interioară a inelului din plastic un strat de oxd de zirconiu de 2 mm.
6. Tăiați și îndepărtați inelul din plastic înainte de a sinteriza întregul disc.
7. Pentru a preveni infecția, eliminați acest produs ca deșeu medical.

Depozitare:

1. A se păstra într-un loc uscat și răcoros. A se păstra ferit de lumina directă a soarelui.
2. Produsul trebuie păstrat la temperaturi de 10-30°C (50-86°F).
3. Nu păstrați discul scos din ambalaj.
4. Discul este fragil și trebuie manipulat cu atenție.
5. Produsul trebuie depozitat într-un loc adecvat, la care are acces numai personalul stomatologic.
6. Produsul trebuie utilizat până la data de expirare indicată pe ambalaj.

[GARANTIE]

Kuraray Noritake Dental Inc. va înlocui orice produs care se dovedește a fi defect. Kuraray Noritake Dental Inc. nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună directă, de consecință sau specială, care rezultă din aplicarea sau utilizarea respectiv imposibilitatea de a utiliza aceste produse.

Înainte de folosire, utilizatorul va determina adekvarea produselor pentru utilizarea preconizată și utilizatorul își asumă toate riscurile și răspunderea în legătură cu acestea.


[OBSERVATIE]

Dacă apare un incident grav care poate fi atribuit acestui produs, raportați-l reprezentantului autorizat al producătorului, menționat mai jos, și autorităților de reglementare din țara de rezidență a utilizatorului/pacientului.
„KATANA” și „CERABIEN” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale NORITAKE CO., LIMITED.



KATANA™ Zirconia

HT (High Translucent)



I. UVOD

Ove Upute za upotrebu služe za KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT je predstvoren cirkonijev disk promjera 98,5 mm, koji sadrži plastični prsten. Namijenjen je za sve sustave glodanja uz korištenje tog generičkog diska. (Za ispravno rukovanje uredajem molimo pogledajte tehničke upute svog sustava za glodanje.) KATANA Zirconia HT ima na raspolaganju 6 debljina: (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm i 30mm) i 3 varijanti boja: (HT10, HT12 i HT13). KATANA Zirconia HT preporučuje se za izradu cirkonijevih restauracija ili osnova punog oblika. Opća klinička korist ovog proizvoda je restauriranje funkcije zuba za sljedeće NAMJENE/INDIKACIJE ZA UPORABU.

II. NAMJENE/INDIKACIJE ZA UPORABU

KATANA Zirconia služi za izradu restauracija od pune keramike (okviri, cirkonijeve krunice i mostovi punog oblika, inleji, onleji i ljsukice).

[Predviđeni korisnik]

- Stomatolozi (izrada restauracija u ordinaciji; klinički tijek rada)
- Zubotehničari (izrada restauracija u stomatološkom laboratoriju)

III. Program za sinteriranje


Program za sinteriranje 1

Temperatura	Brzina	Vrijeme zadržavanja
sobna temp. – 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1500°C (2732°F)	—	2 sata
1500°C (2732°F) – sobna temp.	-10°C /min. (-18°F/min.)	—



Program za sinteriranje 2

Temperatura	Brzina	Vrijeme zadržavanja
sobna temp. – 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	—
1515°C (2759°F)	—	0,5 sata
1515°C (2759°F) – sobna temp. (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	—



IV. Sastav

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Jedinice u zagradama su mase u %.

V. Tip i klasa (ISO6872:2015)

Tip: II/ klasa: 5

VI. Fizičalna svojstva

Koefficijent toplinske ekspanzije (25-500°C (77-932°F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Smjernice za upotrebu

- (1) Izvadite disk iz pakiranja i potvrdite da disk nema napuklinu ili drugo oštećenje.
- (2) Stavite disk u glodalicu, potom započnite proces glodanja sljedeći tehničke upute sustava za glodanje.
- (3) Nakon glodanja uklonite restauracije s diska primjenom dijamantnog svrda, itd.
- (4) Ostaci rezanja ili prašina koji ostanu pričvršćeni na restauracijama mogu se ukloniti nježnom strujom zraka.
- (5) Položite restauracije u vatrastnu kazetu i stavite ih u peć za sinteriranje.
- (6) Ovisno o izvedbi primijenjene peći za sinteriranje pregledajte prethodno prikazan program za sinteriranje (III. Program za sinteriranje) prije sinteriranja restauracija.
- (7) Nakon sinteriranja prilagodite restauracije dijamantom šipkom prema potrebi.
- (8) Potvrdite da restauracije nemaju napukline.
- (9)-1 Cirkonij punog oblika:
 - a) pečenje glazure: poliranjem izradite visoko sjajnu površinu, naročito na kontaktnim područjima, potom primijenite glazuru na svim površinama na uobičajen način.
 - b) ručno poliranje: poliranjem bez primjene glazure izradite visoko sjajnu površinu cijelokupne restauracije. U slučaju primjene proizvoda HTML, kada se restauracija završava bez glazure, odaberite svjetliju boju od završne boje.
- (9)-2 osnove: nadogradite dentalnu keramiku (CERABIEN ZR ili CZR PRESS LF) na osnovama sljedeći proizvođače tehnische upute. Proverite koefficijent toplinske ekspanzije keramike u proizvođačevim tehničkim uputama radi potvrđivanja kompatibilnosti.

VIII. Napomene o rukovanju

Kontraindikacije:

Ovaj proizvod se ne smije koristiti ako je pacijent preosjetljiv na cirkonij ili bilo koje druge komponente.

Upozorenje:

Ako pacijent ili stomatološki radnik pokaže reakciju preosjetljivosti, poput osipa, dermatitisa, itd., prekinite primjenu proizvoda i odmah potražite medicinsku pomoć.

Oprez:

1. Ovaj se proizvod NE smije koristiti ako su prisutna stanja malokluzije, škrugutanja ili brusizma.
2. Pri glodanju diska ili rezanju, brušenju i poliranju restauracija koristite odobrene maske protiv prašine i vakuum sa zračnim filterom da zaštite svoja pluća od udisanja prašine.
3. Pri glodanju diska ili rezanju, brušenju i poliranju restauracija koristite zaštitne naočale da sprječite ulazak prašine u oči. Ako Vam prašina dospije u oči, odmah ih isperite obilnom količinom vode i posavjetujte se s lječnikom.
4. Nemojte koristiti proizvod u bilo koje druge svrhe osim za dentalnu restauraciju. Proizvod služi samo za stomatološku primjenu.
5. Upotreba proizvoda ograničena je na licencirane stomatologe.
6. Nemojte golin rukama dodirivati predmete zagrijane u peći.
7. Nemojte vaditi restauracije iz peći za sinteriranje tijekom visoke temperature, jer brzo hlađenje uzrokuje lomljenje. Međutim, ako se koristi peć elevacijskog tipa uz program za sinteriranje 2, restauracije se mogu izvaditi iz peći na 800°C (1472°F) ili manje. Nakon uklanjanja iz peći restauracije se moraju staviti na podlogu proizvedenu od keramičkih vlakana (na primjer: Noritake Porcelain Mat) radi sporog hlađenja.
8. Može se javiti velika razlika između zadane temperature u programu i stvarne temperature u peći kada se peć koristi uz program za sinteriranje 2. Molimo koristite peć tek nakon što ste s proizvođačem provjerili da su peć i temperatura navedena u programu za sinteriranje 2 kompatibilni.

9. Program za sinteriranje 2 preporučuje se samo za osnove (do 3 elementa), cirkonijeve krunice punog oblika, cirkonijeve mostove punog oblika (do 3 elementa), inleje, onleje i ljsukice.

10. Rubove je potrebno izraditi s dubokim žlijebom i zaobljenim ramenima, sa zaobljenim rezanim rubovima i kutovima kako bi se eliminirali oštri kutovi. Kut aksijalne površine treba biti unutar raspona od 5 do 15 stupnjeva.
11. Kod preparacije zubi izbjegavajte sljedeće: duboka ramena, rubove u obliku slova J ili oštice noža, nazubljene rubove, nesužene upornjake, podminirana mjesta, vodeće uteore, stvaranje retencijskih udubina i oštре kutove.
12. Pridržavajte se sljedeće debljine proizvoda za izradu protetika:

Lokacija i indikacija	Debljina stijenke
prednja krunica ili most	0,4 mm ili više
ljsukica	0,4 mm ili više
stražnja krunica ili most	0,5 mm ili više
inlej ili onlej	0,5 mm ili više

13. Koristite sljedeće površine poprečnih presjeka za konektore kod izrade mostova.

Lokacija i indikacija	Poprečni presjek konektora
prednji	2- ili 3-člani mostovi
	mostovi s više od 3 elemenata
stražnji	2- ili 3-člani mostovi
	mostovi s više od 3 elemenata

14. Za međučlanove spojene u mostu zadržati najviše 2 zuba u konstrukcijama mosta. Kada se međučlan od 2 zuba nastavlja, neka poprečni presjek konektora između međučlana bude 12 mm².
15. Neka konzolni most ima do 1 umjetni zub, a poprečni presjek konektora bude 12 mm².
16. Za restauraciju veće debljine odaberite boju koja je svjetlijia od željene, jer konačna boja može izgledati tamnija ovisno o debljini restauracije.
17. Pri prvom korištenju peći za sinteriranje i pri promjenjenim uvjetima sinteriranja boje nakon sinteriranja mogu varirati. Provedite prethodno sinteriranje na malom komadu proizvoda Zirconia i potvrdite boju.

Oprez pri upotrebi:

1. Nemojte koristiti disk ako na njemu nakon vađenja iz pakiranja primijetite napuklinu.
2. Preporučuje se suho glodanje. Ako se koristi mokro glodanje, može se smanjiti translucencija diska.
3. Ako pronađete napuklinu u restauracijama, nemojte ih koristiti.
4. Prethodno navedena preporuka za sinteriranje služi samo kao smjernica, mogu biti potrebne prilagodbe ovisno o svakoj pojedinačnoj peći.
5. Pri glodanju diska budite oprezni kad se plastičnim prstenom približavate svrdu za glodanje kako biste sprječili odvajanje diska. Izglodajte disk tako da dio cirkonija u kontaktu s unutarnjom stranom plastičnog prstena ima veličinu od 2 mm.
6. Odrežite i uklonite plastični prsten prije sinteriranja cijelog diska.
7. Zbrinite ovaj proizvod kao medicinski otpad kako biste sprječili infekciju.

Pohrana:

1. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Ne izlažite izravno sunčevoj svjetlosti.
2. Proizvod se treba pohraniti na temperaturi od 10-30°C (50-86°F).
3. Nemojte vaditi disk iz pakiranja tijekom pohrane.
4. Disk je hrak i neophodno je pažljivo rukovanje.
5. Proizvod se mora čuvati na odgovarajućem mjestu dostupnom samo stomatološkom osoblju.
6. Proizvod se mora upotrijebiti do isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

[JAMSTVO]

Kuraray Noritake Dental Inc. zamjenit će svaki proizvod za koji se dokaže da je bio oštećen. Kuraray Noritake Dental Inc. ne prihvata odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu, izravne, posljedične ili specijalne naravi, poizašle iz primjene ili korištenja ili nemogućnosti korištenja tih proizvoda.

Prije korištenja korisnik će odrediti prikladnost tih proizvoda za namijenjenu primjenu i korisnik preuzima sav rizik i odgovornost koji su na bilo koji način povezani s tim.

[NAPOMENA]


Ako dođe do ozbiljnog incidenta koji se može pripisati primjeni ovog proizvoda, prijavite ga ovlaštenom zastupniku proizvođača navedenom u nastavku i regulatornim tijelima države u kojoj prebiva korisnik/pacijent.

„KATANA“ i „CERABIEN“ su registrirane robne marke ili robne marke tvrtke NORITAKE CO., LIMITED.

018 TI-010-HR 01/2025



HT (High Translucent)



I. Bevezetés

Ezek a használati utasítások a KATANA Zirconia HT (High Translucent) termékre vonatkoznak. A KATANA Zirconia HT egy 98,5 mm átmérőjű, előszinterezett cirkónium korong, amely egy műanyag gyűrűt tartalmaz. Ez úgy lett megtervezve, hogy minden olyan marórendszerhez megfelelő legyen, amely ezzel az általános típusú koronggal működik. (Kérjük, tekintse át a marórendszerhez mellékelt műszaki utasításokat a gép megfelelő működtetése érdekében.) A KATANA Zirconia HT termék 6 különböző vastagságban (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm és 30mm), illetve 3 különböző árnyalatban (HT10, HT12 és HT13) kapható. A KATANA Zirconia HT használata full-kontúr cirkónium (FCZ) restaurációk és vázak készítéséhez ajánlott. A termék általános klinikai előnye a fogak funkciójának helyreállítása az alábbi RENDELTELÉTÉS/JAVALLATOK esetén.

II. RENDELTELÉTÉS/JAVALLATOK

A KATANA Zirconia teljes kerámia restaurációk (vázak, FCZ koronák, FCZ hidak, inlay-ek, onlay-ek és héjak) készítéséhez használható.

[Rendeltetés szerinti felhasználó]

- Fogorvosok (restaurációk készítése a fogorvosi szék mellett; klinikai munkafolyamat)
- Fogászati laboratóriumi technikusok (restaurációk készítése a fogászati laboratóriumban)

III. Szinterező program


1. szinterező program

Hőmérséklet	Programozási sebesség	Tartási idő
Szobahőmérséklet — 1500°C (2732°F)	10°C/perc (18°F/perc)	—
1500°C (2732°F)	—	2 óra
1500°C (2732°F) — Szobahőmérséklet	-10°C/perc (-18°F/perc)	—



2. szinterező program

Hőmérséklet	Programozási sebesség	Tartási idő
Szobahőmérséklet — 1515°C (2759°F)	35°C/perc (63°F/perc)	—
1515°C (2759°F)	—	0,5 óra
1515°C (2759°F) — Szobahőmérséklet (*)	-45°C/perc (-81°F/perc)	—



IV. Összetétel

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

A zárójelben lévő mértékegységek tömeg%-ok.

V. Típus és osztály (ISO6872:2015)

Típus: II/ Osztály: 5

VI. Fizikai tulajdonságok

Hőtárolási együttható (25-500°C (77-932°F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Használati útmutató

- (1) Vegye ki a korongot a csomagolásából, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta repedés vagy egyéb részület.
- (2) Helyezze a korongot a marógéphe, majd kezdje el a marási folyamatot a marórendszer műszaki utasításai szerint.
- (3) A marást követően távolítsa el a restaurációkat a korongból egy gyémánt fúróval vagy hasonló eszközkel.
- (4) A vágáskor keletkező hulladék és por, amely hozzápad a restaurációhoz, enyhe légárammal távolítható el.
- (5) Helyezze a restaurációkat a tűzálló porcelánégető tálcaába, és tegye be öket a szinterező kályhába.
- (6) Az adott szinterező kályha teljesítményétől függően tekintse át a szinterezés fentiekben ismertetett menetét (III. szinterező program), mielőtt elkezdené szinterezni a restaurációkat.
- (7) A szinterezést követően igazítsa ki igény szerint a restaurációkat egy gyémánt fúróval.
- (8) Győződjön meg arról, hogy a restaurációkon nincsenek repedések.
- (9)-1 FCZ:
 - a) Glazúrozás: Hozzon létre magasfényű felületet polírozással, különösen az érintkező részknél, majd vigye fel a glazúrt az összes felületre a szokásos módon.
 - b) Kézi polírozás: Hozzon létre magasfényű felületet a teljes restauráció polírozással, a glazúr használata nélkül. A HTML termék használata esetén olyan árnyalatot válasszon, amely világosabb a végső árnyalatnál, ha a restaurációt a glazúr nélkül kell finírozni.

(9)-2 Vázak: Rétegezze fel a fogászati porcelánt (CERABIEN ZR vagy CZR PRESS LF) a vázakra a gyártó műszaki utasításai szerint. Tekintse meg a porcelán hőtárolási együtthatóját a gyártó műszaki utasításainban, és győződjön meg a kompatibilitásáról.

VIII. Kezeléssel kapcsolatos megjegyzések

Ellenjavallatok:

Ha a páciens túlzottan érzékeny a cirkóniumra vagy bármely más összetevőre, akkor ne használja a terméköt.

Fogyelmeztetés:

Ha a páciensnél vagy a fogorvosnál túlerzékenységi reakció, például kiütés, dermatitisz stb. lép fel, hagyja abba a termék alkalmazását, és azonnal forduljon orvoshoz.

Figyelem:

1. Ez a termék nem használható, amennyiben helytelen fogorilleszkedés, fogcsikorgatás vagy bruxizmus körülmenyei állnak fenn.
2. A korong marásakor, vagy a restaurációk vágásakor, csiszolásakor és polírozásakor használjon légszűrővel ellátott, jóváhagyott pormaszot és porszívót, hogy megvéde a tüdejét a portól.
3. A korong marásakor, vagy a restaurációk vágásakor, csiszolásakor és polírozásakor használjon védőszemüveget, hogy a por ne kerüljön a szemébe. Ha a por mégis a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bőséges mennyiségű vizrel, és forduljon orvoshoz.
4. A fogászati helyreállítás kivételevel ne használja a terméköt más célokra. Ez a termék kizárálag fogászati alkalmazásokhoz használható.
5. A terméköt kizárálag fogorvosok használhatják.
6. Ne érjen hozzá puha kázel a kályhaban felhevített tételekhez.
7. Ne vegye ki a restaurációkat a szinterező kályhaból, amíg a hőmérséklet magas, mivel a hirtelen hűtés törést okoz. Ha azonban emelő típusú kályhát használ a 2. szinterező programhoz, a restaurációk 800°C (1472°F)-os vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten eltávolítókat a kályhaból. A kályhaból való eltávolításkor helyezze a restaurációkat egy kerámiaszárból készült tálcára (pl. Noritake Porcelain Mat), és várja meg, amíg lehűlnek.
8. Amikor a kályhát a 2. szinterező programhoz használja, a programhoz beállított hőmérséklet és a kályha tényleges hőmérséklete nagyfokú eltérést mutathat. Kérjük, hogy a kályha használata előtt érdeklődjön meg a gyártónál, hogy a kályha és a 2. szinterező programról feltüntetett hőmérséklet kompatibilis-e egymással.
9. A 2. szinterező program használata kizárálag vázakhoz (max. 3 tag), FCZ koronákhoz, FCZ hidakhoz (max. 3 tag), inlay-ekhez, onlay-ekhez és héjakhoz ajánlott.
10. A széleket mély legömbölyített vállal és lekerekített vállakkal kell kialakítani, amelyhez a szélek és a sarkokat lekerekítve kell levágni, hogy ne legyenek éles preparációs sarkok. Az axiális felület szögének az 5 és 15 fok közötti tartományban kell lennie.
11. A fogak előkészítésekor kerülje el a következőket: mély vállak, J alakú szélek, éles peremek, csipkézett szélek, nem kúpos csonkok, alámenős részek, vezető barázda, retenciós üregek kialakítása, valamint éles sarkok.
12. Fogpótlások készítésekor tartsa be a termék alábbi vastagságait:

Hely és javallat	Falvastagság
Elülső korona vagy hid	0,4 mm vagy több
Héj	0,4 mm vagy több
Hátsó korona vagy hid	0,5 mm vagy több
Inlay vagy onlay	0,5 mm vagy több

13. Hidak készítésekor használja az alábbi keresztmetszeti területeket a konnektorokhoz.

Hely és javallat		Összekötés keresztmetszete
Anterior	2 vagy 3 tagból álló hidak	7 mm ² vagy több
	3-nél több tagból álló hidak	9 mm ² vagy több
Poszterior	2 vagy 3 tagból álló hidak	9 mm ² vagy több
	3-nél több tagból álló hidak	9 mm ² vagy több

14. A csatlakoztatott hidtagok számát korlátozza maximum 2 fogra a híd konstrukcióban. Ha a két fog között lévő pontic folytatódik, tartsa az összekötés keresztmetszetét a pontic között 12 mm²-en.
15. Illessze a tartóhidat az egyik pontic-foghoz, és tartsa az összekötés keresztmetszetét 12 mm²-en.
16. Ha vastag restaurációt szeretne készíteni, válasszon olyan árnyalatú szint, amely világosabb, mint az elérni kívánt végeredmény, mivel a vastagságtól függően a restauráció sötétebb lehet.
17. Ha először használ szinterező kályhát, és megváltoztatja az egyik szinterezési körülmenyt, előfordulhat, hogy a színek a szinterezést követően eltérőek lesznek. Először színterenzzen egy kis darab cirkóniumot, és ellenőrizze a színt.

A használattal kapcsolatos óvintézkedések:

1. Ne használja a korongot, ha a csomagolásából való kivétele után repedést észlel rajta.
2. Száraz marás alkalmazására ajánlott. Nedves marás alkalmazása esetén a korong áttestsőssége csökkenhet.
3. Ha a restaurációkon repedést talál, ne használja öket.
4. A fenti szinterezési ajánlások csak iránytmutatásaként szolgálnak; az adott kályhától függően szükségs lehet bizonyos módszerek.
5. A korong marása közben körültekintően közelítse meg a műanyag gyűrűt a fúróval, nehogy a korong leváljon. A korong marásakor hagyja meg 2 mm-en a cirkóniumnak azt a részét, amely a műanyag gyűrű belső oldalával érintkezik.
6. A teljes korong szinterezése előtt vágja le és távolítsa el a műanyag gyűrűt.
7. A fertőzés elkerülése érdekében a terméköt egészségügyi hulladékként ártalmatlanítása.

Tárolás:

1. A terméköt száraz, hűvös helyen tárolja. Tartsa távol a közvetlen napfénytől.
2. A terméköt 10-30°C (50-86°F)-os hőmérsékleten kell tárolni.
3. Tárolás közben a korong ne legyen kiveve a csomagolásából.
4. A korong törékeny, ezért körültekintően kell kezelni.
5. A terméköt olyan helyen tárolja, ahol csak fogászati szakemberek férhetnek hozzá.
6. A terméköt a csomagoláson feltüntetett lejáratú idő előtt fel kell használni.

[GARANCIA]

A Kuraray Noritake Dental Inc. a bizonyítottan hibás termékek kicseréli. A Kuraray Noritake Dental Inc. nem vállal felelősséget a termékek alkalmazásából, használatából vagy a használatukra való képtelenségből eredő közvetlen, következményes vagy speciális veszteségekért és károkért.
A felhasználó a használat előtt köteles megállapítani a termékeknek a szándékolt használatra való alkalmasságát, és a felhasználó vállalja az ezzel kapcsolatos összes kockázatot és felelősséget.


[MEGJEGYZÉS]

Ha a termékkel kapcsolatosan súlyos esemény következik be, jelentse a gyártó alább található hivatalos képviseletének és a felhasználó/beteg lakóhelye szerinti ország szabályozó hatóságainak.
A „KATANA” és a „CERABIEN” a NORITAKE CO., LIMITED védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

018 TI-010-HU 01/2025



HT (High Translucent)



I. Uvod

Ta navodila za uporabo veljajo za izdelek KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT je disk iz predsintranega cirkonija s premerom 98,5 mm, ki vsebuje plastični obroček. Zasnovan je za vse rezkalne sisteme, ki uporabljajo ta generični disk. (Informacije glede pravilnega delovanja stroja najdete v tehničnih navodilih za vaš rezkalni sistem.) KATANA Zirconia HT je na voljo v 6 debelinah: (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm in 30mm) in 3 odtenkih: (HT10, HT12 in HT13). Izdelek KATANA Zirconia HT je priporočljiv za uporabo pri izdelovanju restavracij ali ogrodij, ki se v celoti iz cirkonija (FCZ – Full Contour Zirconia). Splošna klinična korist tega izdelka je obnovitev funkcije zoba pri naslednji PREDVIDENI UPORABI/INDIKACIJAH ZA UPORABO.

II. PREDVIDENI UPORABI/INDIKACIJAH ZA UPORABO

KATANA Zirconia se uporablja pri izdelovanju restavracij, ki so v celoti keramične (ogrodja, krone FCZ, mostički FCZ, inleji, onleji in zobne luske).


[Predvideni uporabniki]

- Zobozdravniki (izdelava restavracij ob stolu; klinični potek dela)
- Zobotehniki v zobnem laboratoriju (izdelava restavracij v zobotehničnem laboratoriju)

III. Program sintrana


Program sintrana 1

Temperatura	Programska stopnja	Čas zadrževanja
Sobna temp. – 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	–
1500°C (2732°F)	–	2 uri
1500°C (2732°F) – Sobna temp.	-10°C /min. (-18°F/min.)	–



Program sintrana 2

Temperatura	Programska stopnja	Čas zadrževanja
Sobna temp. – 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	–
1515°C (2759°F)	–	0,5 ure
1515°C (2759°F) – Sobna temp. (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	–



IV. Sestava

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Enote v oklepajih so masni %.

V. Vrsta in razred (ISO6872:2015)

Vrsta: II/ Razred: 5

VI. Fizične lastnosti

Koefficient termalne ekspanzije (25-500°C (77-932°F)): 9,9x10⁻⁶/K

VII. Navodila za uporabo

- (1) Disk vzemite iz embalaže in se prepričajte, da ni razpokan ali kako drugače poškodovan.
- (2) Disk postavite v rezkalni stroj, nato začnite postopek rezkanja ter pri tem upoštevajte tehnična navodila za rezkalni sistem.
- (3) Restavracije po rezkanju vzemite iz diska z diamantnim svedrom itd.
- (4) Ostanke, ki nastanejo pri rezjanju, ali prah, ki se prime na restavracije, lahko odstranite z nežnim curkom zraka.
- (5) Restavracije postavite na ognjevarni pladenj in jih vstavite v peč za sintranje.
- (6) Glede na učinkovitost uporabljenje peči za sintranje si oglejte zgoraj prikazani program sintranja (III. Program sintrana), preden se lotite sintranja restavracij.
- (7) Po sintrjanju restavracije po potrebi prilagodite z diamantnim svedrom.
- (8) Prepričajte se, da restavracije niso razpokane.
- (9)-1 FCZ:
 - a) Glazurna peka: Na površini, zlasti na stičnih površinah, ustvarite visok sijaj s poliranjem, nato na vse površine nanesite glazuro na običajen način.
 - b) Ročno poliranje: Visok sijaj površine na celotni restavraciji ustvarite tako, da uporabite poliranje brez glazure. Če uporabljate HTML, pri dokončanju restavracije brez glazure izberite odtenek, ki je svetlejši od končnega odtenka.
- (9)-2 Ogrodja: Dentalni porcelan (CERABIEN ZR ali CZR PRESS LF) na ogrodja namestite po tehničnih navodilih proizvajalca. Preverite koefficient termalne ekspanzije porcelana v tehničnih navodilih proizvajalca, da potrdite združljivost.

VIII. Opombe glede uporabe

Kontraindikacije:

Če je pacient preobčutljiv na cirkonij ali kater koli drugo sestavino, tega izdelka ne smete uporabiti.

Opozorilo:

Če se pri pacientu ali zobozdravniku pojavi preobčutljivostna reakcija, kot je izpuščaj, dermatitis ipd., prenehajte z uporabo izdelka in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Pozor:

- Tega izdelka ne uporabljajte v primeru nepravilnega ugriza, škrtanja z zobmi ali brusizma.
- Pri rezkanju diska ali rezjanju, brušenju in poliranju restavracij uporabljajte odobreno zaščitno masko in sesalnik z zračnim filterom, da preprečite vdihavanje prahu.
- Pri rezkanju diska ali rezjanju, brušenju in poliranju restavracij uporabljajte zaščitna očala, da preprečite, da bi vam prah prišel v oči. Če vam prah zaide v oči, oči takoj sperite z veliko vodo in se posvetujte z zdravnikom.
- Uporabljajte samo za dentalne restavracije in ne za druge namene. Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zobozdravstvu.
- Uporaba tega izdelka je omejena na zobozdravstvene strokovnjake.
- Elementov, ki se segrevati v peči, se ne dotikajte z golimi rokami.
- Restavracij ne vzemite iz peči za sintranje, ko je temperatura visoka, saj hitra ohladitev povzroča zlome. Če pa uporabljate peč dvižnega tipa v programu sintranja 2, lahko restavracije iz peči vzmetete pri temperaturi 800°C (1472°F) ali manj. Ko restavracije vzmetete iz peči, jih je treba postaviti na pladjeni iz keramičnih vlaken (na primer: Noritake Porcelain Mat), da se počasi ohladijo.
- Med programsko nastavljenijo temperaturo in dejansko temperaturo v peči je lahko velika razlika, kadar pač uporabljate v programu sintranja 2. Peč uporabite potem, ko pri proizvajalcu preverite, ali sta peč in temperatura, navedena pri programu sintranja 2, združljivi.
- Program sintranja 2 se priporoča le za ogrodja (do 3 enote), krone FCZ, mostičke FCZ (do 3 enote), inleji, onleji in zobne luske.**
- Robove je treba pripraviti s svedrom, ki ima obliko globoke zaobljene fisure, da odpravite ostre robove preparacije. Kot aksialne površine mora biti v razponu med 5 in 15 stopinjami.
- Pri pripravi zoba se izogibajte naslednjemu: globoke stopnice, J-robovi, ostri robovi, nazobčani robovi, nezogeni nazidki, vdolbine, utori, oblikovanje jamic in ostrih kotov.
- Pri izdelavi protet upoštevajte naslednje debeline izdelka:

Lokacija in indikacija	Debelina stene
Anteriorna krona ali mostiček	0,4 mm ali več
Zobna luska	0,4 mm ali več
Posteriorna krona ali mostiček	0,5 mm ali več
Inlej ali onlej	0,5 mm ali več

- Pri izdelavi mostičkov uporabite naslednje premere spojev.

Lokacija in indikacija	Premer spoja
Anteriorni	mostički z 2 ali 3 enotami
	mostički z več kot 3 enotami
Posteriorni	mostički z 2 ali 3 enotami
	mostički z več kot 3 enotami

- V konstrukciji mostička naj bosta največ 2 mostična člena zob. Če se mostični člen dveh zob nadaljuje, naj bo premer spoja člena 12 mm².
- Nosilni mostiček naj bo na 1 zobnem členu, premer spoja pa naj znaša 12 mm².
- Pri debeli restavraciji izberite odtenek, ki je svetlejši od ciljne barve, saj bo lahko videti temnejši, kar je odvisno od debeline restavracije.
- Če peč za sintranje uporabljate prvič in spreminjače pogoje sintranja, bodo barve po sintrjanju lahko drugačne. Najprej sintrajte majhen kos cirkonija in potrdite barvo.

Svarila v povezavi z uporabo:

- Diska ne uporabite, če po odstranitvi diska iz embalaže opazite razpoko.
- Priporočljivo je suho rezkanje. Če se uporablja mokro rezkanje, je lahko prosojnost diska zmanjšana.
- Če v restavraciji opazite razpoko, restavracije ne uporabite.
- Zgornja priporočila glede sintranja veljajo zgolj kot smernice; pri vsaki posamezni peči bodo morda potrebne nekatere prilagoditve.
- Pri rezkanju diska bodite previdni, ko se rezkalnemu svedru približate s plastičnim obročkom, da preprečite, da bi se disk snel. Rezkanje disk, kot da bi se del iz cirkonija dotikal notranje strani plastičnega obroča na 2 mm.
- Odrezite in odstranite plastični obroček, preden posinistrate celoten disk.
- Izdelek odstranite kot medicinski odpadek, da preprečite okužbo.

Shranjevanje:

- Hranite na hladnem in suhem mestu. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Izdelek shranjujte pri temperaturi 10-30°C (50-86°F).
- Diska v obdobju shranjevanja ne vzmetite iz embalaže.
- Disk je krhek in zahteva posebno previdnost pri uporabi.
- Izdelek je treba shranjevati na ustrezem mestu, do katerega ima dostop le zdravstveno osebje.
- Izdelek je treba porabiti do datuma izteka roka uporabnosti, navedenega na embalaži.

[GARANCIJA]

Kuraray Noritake Dental Inc. bo zamenjal kakršen koli izdelek, za katerega se izkaže, da je okvarjen. Kuraray Noritake Dental Inc. ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, neposredno, posledično ali posebno, ki nastane zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabljanja teh izdelkov.

Pred uporabo mora uporabnik ugotoviti, ali so izdelki primerni za predvideno uporabo, uporabnik tudi prevzema vsakršna tveganja in odgovornosti v zvezi s temi izdelki.

[OPOMBA]


Če pride do resnega zapleta, ki ga je mogoče pripisati temu izdelku, o tem obvestite pooblaščenega predstavnika proizvajalca, ki je naveden spodaj, in regulativni organ države, v kateri živi uporabnik/pacient.

»KATANA« in »CERABIEN« so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe NORITAKE CO., LIMITED.



KATANA™ Zirconia

HT (High Translucent)



I. Úvod

Tento návod k použití je určen pro produkt KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT je předsintrovaný zirkonový disk o průměru 98,5 mm, který obsahuje plastový kroužek. Jsou určeny pro všechny frézovací systémy, které používají tento typ disku. (Informace o správném používání stroje najdete v technických pokynech ke svému frézovacímu systému.) KATANA Zirconia HT je k dispozici ve 6 možných tloušťkách: (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm a 30mm) a má 3 variant odstínů: (HT10, HT12 a HT13). KATANA Zirconia HT se doporučuje pro použití u náhrad typu FCZ (plně konturovaný zirkon) nebo u můstků. Obecným klinickým případem tohoto přípravku je obnovení funkce zuba pro následující URČENÉ POUŽITÍ/ INDIKACE PRO POUŽITÍ.

II. URČENÉ POUŽITÍ/ INDIKACE PRO POUŽITÍ

KATANA Zirconia se používá ke zhotovení celokeramických náhrad (můstek, korunk typu FCZ, můstek typu FCZ, inlej, onlej a fazet).


[Určený uživatel]

- Zubní lékař (zhotovování náhrad v ordinaci; klinický pracovní postup)
- Zubní technici v laboratoři (zhotovování náhrad v zubní laboratoři)

III. Program sintrování


Program sintrování 1

Teplota	Naprogramovaná rychlos	Doba působení
Pokojová teplota – 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	–
1500°C (2732°F)	–	2 hodiny
1500°C (2732°F) – Pokojová teplota	-10°C /min. (-18°F/min.)	–



Program sintrování 2

Teplota	Naprogramovaná rychlos	Doba působení
Pokojová teplota – 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	–
1515°C (2759°F)	–	0,5 hodiny
1515°C (2759°F) – Pokojová teplota (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	–



IV. Složení

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Jednotky v závorkách jsou hmotnostní %.

V. Typ a třída (ISO6872:2015)

Typ: II / Třída: 5

VI. Fyzikální vlastnosti

Koefficient tepelné roztažnosti (25-500°C (77-932°F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Pokyny pro použití

- (1) Vyjměte disk z obalu a zkонтrolujte, zda nevykazuje praskliny nebo jiná poškození.
- (2) Umístěte disk do frézovacího stroje a poté spusťte proces frézování podle technických pokynů k frézovacímu systému.
- (3) Po frézování odstraňte náhrady z disku pomocí diamantového vrtáčku apod.
- (4) Prach nebo jiný odpad vzniklý při řezání, který ulpí na náhradách, lze odstranit jemným proudem vzduchu.
- (5) Umístěte náhrady do žárovzdorného pouzdra a vložte je do sintrovací peci.
- (6) V závislosti na výkonu sintrovací peci nejdříve zkонтrolujte a zvažte výše uvedený plán sintrování (III. Program sintrování), a teprve poté přistupte k vlastnímu sintrování náhrad.
- (7) Po sintrování upravte tvar náhrad pomocí diamantového vrtáčku podle potřeby.
- (8) Zkontrolujte, zda na náhradách nejsou praskliny.
- (9)-1 FCZ:
 - a) Glazování: Vyleštěte povrch do vysokého lesku, zejména na kontaktních plochách, poté naneste glazuru na všechny povrhy obvyklým způsobem.
 - b) Ruční leštění: Vyleštěte povrch celé náhrady do vysokého lesku bez použití glazury. V případě použití HTML, kdy se náhrada dokončuje bez glazury, vyberte světlejší odstín než finální odstín.
- (9)-2 Můstky: Navrstvěte dentální porcelán (CERABIEN ZR nebo CZR PRESS LF) na můstky podle technických pokynů výrobce. Zkontrolujte koefficient tepelné roztažnosti porcelánu podle technických pokynů výrobce a ujistěte se, že je kompatibilní.

VIII. Poznámky k manipulaci

Kontraindikace:

V případě přecitlivosti pacienta na zirkon nebo jiné složky se tento produkt nesmí používat.

Varování:

Pokud se u pacientů nebo u zubního lékaře projeví reakce z přecitlivosti, jako například vyrážka, dermatitida atd., přestaňte produkt používat a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění:

1. Tento produkt by se neměl používat v případě malokluze, zatímní zubů nebo bruxismu.
2. Při frézování disku nebo řezání, broušení a leštění náhrad používejte schválenou protiprachorovou masku a odsávání se vzduchovým filtrem na ochranu plic před vdechováním prachu.
3. Při frézování disku nebo řezání, broušení a leštění náhrad používejte ochranné brýle, aby se vám prach nedostal do očí. Pokud se vám prach dostane do očí, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a pořaďte se s lékařem.
4. Nepoužívejte k žádným jiným účelům než ke zhotovování stomatologických náhrad. Tento produkt je určen pouze ke stomatologickému použití.
5. S produktem smějí pracovat výhradně zubní lékaři.
6. Nedotýkejte se předmětu v sintrovaci peci holýma rukama.
7. Nevyjmíjte náhrady ze sintrovací peci při vysoké teplotě, protože mohou v důsledku náhlého zchlazení prasknout. Pokud se však používá zdvihač typ pece a sintrovací program 2, lze náhrady vyjmout z pece při teplotě 800°C (1472°F) nebo nižší. Po vyjmnutí z pece je nutno náhrady vložit do podnosu vyrobeného z keramických vláken (například: Noritake Porcelain Mat) a nechat je pozvolna vychladnout.

8. Mohou se vyskytnout velké rozdíly mezi teplotou vytvářování v programu a teplotou v reálné peci, pokud se používá pec pro sintrovací program 2. Pec použijte teprve poté, co se u výrobce ujistíte, že pec je kompatibilní s teplotou uvedenou pro sintrovací program 2.
9. **Sintrovací program 2 je doporučen pouze pro můstky (až 3členné), korunku typu FCZ, můstky typu FCZ (až 3členné), inleje, onleje a fazety.**
10. Krčkové oblasti preparejte s hlubokým zkosením nebo zaobleným schůdkem, ostré hrany a rohy zaoblete, aby se eliminovaly ostré rohy preparace. Úhel osové roviny by měl být v rozmezí od 5 do 15 stupňů.
11. Při preparaci zubů se vyvarujte hlubokých schůdků, krčkových oblastí ve tvaru J, ostrých hran, zubatých hran, nezkosených abutmentů, podsekřivin, vodicích drážek, tvorby retenčních důlků a ostrých rohů.
12. Při výrobě protéz dodržujte následující tloušťky tohoto produktu:

Umístění a indikace	Tloušťka stěny
Anteriorní korunka nebo můstek	0,4 mm nebo více
Fazeta	0,4 mm nebo více
Posteriorní korunka nebo můstek	0,5 mm nebo více
Inlej nebo onlej	0,5 mm nebo více

13. Při výrobě můstků použijte následující průřezové části spojů.

Umístění a indikace	Průřez spoje	
Anteriorní	2- nebo 3členné můstky Více než 3členné můstky	7 mm ² nebo více 9 mm ² nebo více
Posteriorní	2- nebo 3členné můstky Více než 3členné můstky	9 mm ² nebo více

14. Konstrukce můstků s více propojenými členy by měly obsahovat nejvýše 2 zuby. Pokud mezičlen se 2 zuby pokračuje dále, měla by mít průřezová část spoje mezi můstkem 12 mm².

15. Vytvořte samonosný můstek s 1 umělým zubem a průřezovou částí 12 mm².
16. Vyberte takovou barvu odstínů, která je světlejší než plánovaná barva celé náhrady, protože při větší tloušťce náhrady může působit matnějším dojmem.
17. Když používáte sintrovací pec poprvé nebo změníte podmínky sintrování, mohou se barvy po sintrování změnit. Nejprve podrobte sintrování malý kousek materiálu Zirconia a zkонтrolujte jeho barvu.

Upozornění v souvislosti s používáním:

1. Disk nepoužívejte, pokud po jeho vyjmnutí z balení objevíte prasklinu.
 2. Doporučuje se frézování nasucho. Při vlnkém frézování se může snížit translucence disku.
 3. Pokud objevíte na náhradách prasklinu, nepoužívejte je.
 4. Výše uvedené parametry sintrování jsou pouze doporučené; v závislosti na každé jednotlivé peci může být nutné je upravit.
 5. Při frézování disku budete opatrní, když se přiblížujete s frézkou k plastovému kroužku, aby nedošlo k oddělení disku. Při frézování disku ponechte asi 2 mm zirkonovou části v kontaktu s vnitřní stranou plastového kroužku.
 6. Před sintrováním celého disku plastový kroužek odřízněte a odstraňte.
 7. Zlikvidujte tento produkt jako lékařský odpad, abyste předešli infekci.
- Skladování:**
1. Skladujte na suchém a chladném místě. Chraňte před přímým slunečním světlem.
 2. Produkt je nutno skladovat při teplotě 10-30°C (50-86°F).
 3. Během skladování nevyjmíjte disk z balení.
 4. Disk je křehký a je nutno s ním manipulovat opatrně.
 5. Produkt je nutno uchovávat na vhodném místě tak, aby k němu měl přístup pouze oprávněný stomatologický personál.
 6. Použijte produkt před uplynutím data expirace uvedeného na obalu.

[ZÁRUKA]

Pokud bude mít kterýkoliv produkt prokazatelnou vadu nebo závadu, společnost Kuraray Noritake Dental Inc. jej vymění. Kuraray Noritake Dental Inc. nepřejímá odpovědnost za žádné přímé, následné nebo speciální ztráty či škody, které byly důsledkem aplikace nebo použití této produktů příp. nemožnosti tyto produkty používat.

Je věcí uživatele, aby si před použitím produktu ověřil jejich vhodnost pro zamýšlený účel, a uživatel nese veškerá s tím spojená rizika a odpovědnost.

[POZNÁMKY]


Pokud dojde k závažné příhodě, kdy existuje podezření, že ji způsobil tento produkt, nahlásťte tuto událost níže uvedenému autorizovanému zástupci výrobce a regulačnímu orgánu v zemi, kde žije uživatel/pacient.

„KATANA“ a „CERABIEN“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti NORITAKE CO., LIMITED.

018 TI-010-CS 01/2025



HT (High Translucent)



I. Úvod

Tento návod na použitie sa týka prípravkov KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT je predstvorený zirkónový disk o priemere 98,5 mm, ktorý obsahuje krúžok z plastu. Je určený pre všetky frézovacie systémy, ktoré používajú tento druhovo typický disk. (Pozrite sa, prosím, do technických pokynov vášho frézovacieho systému, ako sa správne narába s týmto prístrojom.) KATANA Zirconia HT má 6 dostupných hrúbok: (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm a 30mm) a má 3 obmien odzieňov: (HT10, HT12 a HT13). KATANA Zirconia HT sa odporúča k použitiu pri výrobe náhrad alebo rámov FCZ (Full Contour Zirconia). Všeobecným klinickým prínosom tohto výrobku je obnova funkcie zuba na tieto URČENÉ POUŽITIA/INDIKÁCIE PRE POUŽITIE.

II. URČENÉ POUŽITIA/INDIKÁCIE PRE POUŽITIE

KATANA Zirconia sa používa pri zhodení celokeramických náhrad (konštrukcií, FCZ korunkiek, FCZ mostíkov, inlejov, onlejov a faziet).


[Určený používateľ]

- Zubní lekár (zhodovanie náhrad v ordinaci; klinický pracovný postup)
- Zubní laborant (zhodovanie náhrad v zubnom laboratóriu)

III. Spekáci program


Spekáci program 1

Teplota	Naprogramovaná rýchlosť	Doba pôsobenia
Izbová teplota – 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	–
1500°C (2732°F)	–	2 hodiny
1500°C (2732°F) – Izbová teplota	-10°C /min. (-18°F/min.)	–



Spekáci program 2

Teplota	Naprogramovaná rýchlosť	Doba pôsobenia
Izbová teplota – 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	–
1515°C (2759°F)	–	0,5 hodiny
1515°C (2759°F) – Izbová teplota (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	–



IV. Zloženie

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Jednotky v závorkách sú v hmotnostných %.

V. Druh a trieda (ISO6872:2015)

Druh: II/ Trieda 5

VI. Fyzikálne vlastnosti

Koeficient termálnej expanzie (25-500°C (77-932°F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Návod na použitie

- (1) Vyberte disk z obalu a overte, že na disku nemáte žiadnu trhlinu alebo iné poškozenie.
- (2) Vložte disk do frézovacieho stroja a potom začnite frézovací úkon podľa technických pokynov frézovacieho systému.
- (3) Po frézovaní odstráňte náhrady z disku pomocou diamantovej brusky, atď.
- (4) Rezný odpad alebo prach, ktorý sa usadí na náhradách, sa môže odstrániť jemným prúdom vzduchu.
- (5) Vložte náhrady do ohňovzdornej napáľovacej misky a vložte ju do spekácej pece.
- (6) V závislosti od výkonu použitej spekácej pece zvážte vyššie uvedený rozvrh spekania (III. Spekáci program) pred spekaním náhrad.
- (7) Po spekaní upravte náhrady diamantovým vrtáčkom podľa potreby.
- (8) Presvedčte sa, že na náhradách nie sú žiadne praskliny.
- (9)-1 FCZ:

- a) Glazovanie: Vyleštením, najmä na kontaktných plochách, vytvorte vysoko lesklý povrch a potom glazúru naneste obvyklým spôsobom na všetky povrchy.
 - b) Ručné leštenie: Na celej náhrade vytvorte lesklý povrch bez použitia glazúry. V prípade použitia HTML, keď sa náhrada má dokončiť bez glazúry, vyberte svetlejší odtieň ako posledný odtieň.
- (9)-2 Konštrukcie: Navrstvte dentálnu keramiku (CERABIEN ZR alebo CZR PRESS LF) na konštrukciach podľa technických pokynov výrobcu. Skontrolujte koeficient termálnej expanzie keramiky v technických pokynoch výrobcu, aby ste si overili kompatibilitu.

VIII. Poznámky o manipulácii

Kontraindikácia:

Ak je pacient nadmerne citlivý na oxid zirkoničitý alebo niektorú inú zložku, tento výrobok sa nesmie použiť.

Upozornenie:

Ak pacient alebo zubný lekár preukáže reakciu z precitlivenosti, ako je vyrážka, dermatitida atď., prestaňte výrobok používať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Pozor:

1. Tento výrobok sa nesmie použiť, ak sa u daného pacienta vyskytne maloklúzia, zatímanie zubov alebo bruxizmus.
2. Pri frézovaní disku alebo rezaní, brúsení a leštení náhrad používajte schválenú protipráchovú masku a odsávanie so vzduchovým filtrom na ochranu plúc pred vydychovaním prachu.
3. Pri frézovaní disku alebo rezaní, brúsení a leštení náhrad používajte ochranné okuliare, aby ste zabránili vniknutiu prachu do očí. Ak sa vám prach dostane do očí, okamžite ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára.
4. Nepoužívajte pre žiadne účely okrem zubnej náhrady. Tento výrobok je určený iba pre zubnú aplikáciu.
5. Použitie tohto výrobku je obmedzené len na zubných lekárov.
6. Nedotýkajte sa predmetov zahriatých v peci holými rukami.
7. Náhrady nevyberajte zo spekácej pece pri vysokej teplote, pretože v dôsledku náhlého ochladenia by mohli prasknúť. Ak sa vás používa pec zdvíhacieho typu v spekacom programe 2, môžu sa náhrady odstrániť z pece pri teplote 800°C (1472°F) alebo nižšej. Po vybratí z pece sa musia náhrady položiť na podnos vyrobený z keramických vláken (napríklad: Noritake Porcelain Mat), aby sa ochladili pomaly.
8. Pri použíti pece na spekáci program 2 môže byť veľký rozdiel medzi nastavenou teplotou v programe a teplotou v skutočnej peci. Použite túto pec po kontrole s výrobcom, či je pec kompatibilná s teplotou uvedenou v spekacom programe 2.
9. **Spekáci program 2 sa odporúča iba pre konštrukcie (do 3 jednotiek), korunky FCZ, mostíky FCZ (do 3 jednotiek), inleje, onleje a fazety.**
10. Okrajie by sa malí pripravovať s hlbokým úkosom a zaoblenými ramenami, príčom rezné hrany a rohy musia byť zaoblené, aby sa vylúčili ostré rohy preparácie. Uhol axiálnej plochy by mal byť v rozsahu 5 až 15 stupňov.
11. Pri preparácii zubov sa vyvarujte: hlbokých ramien, J-okrajov, hrán nožov, zúbkovaných okrajov, nezužených opôr, zárezov, vodiacich drážok, vytvárania retencných dier a ostrých rohov.
12. Zapamätajte si nasledujúcu hrúbku tohto výrobku pre vyhotovenie protéz:

Miesto a indikácia	Hrubka steny
Predná korunka alebo mostík	0,4 mm alebo viac
Fazeta	0,4 mm alebo viac
Zadná korunka alebo mostík	0,5 mm alebo viac
Inlej alebo onlej	0,5 mm alebo viac

13. Pri výrobe mostíkov používajte pri spojoch nasledujúce prierezové oblasti.

Miesto a indikácia	Prierez konektora
Predné	2- alebo 3-jednotkové mostíky
	viac ako 3-jednotkové mostíky
Zadné	9 mm ² alebo viac
	viac ako 3-jednotkové mostíky

14. V mostných konštrukciách zachovajte pripojené maximálne 2 umelé zuby. Keď pontík 2 zubov pokračuje, udržujte prierez konektora medzi pontíkmi pri 12 mm².
15. Konzolový mostík udržujte pri 1 pontíkmi zube a priereze konektora pri 12 mm².
16. Vyberte si farebný odtieň, ktorý je pre hrubú výplň ľasnejší, než je zamýšľaná farba, pretože v závislosti od hrubé výplne môže vyzeráť tmavšia.
17. Pri prvom použíti spekácej pece a pri zmene podmienok spekania sa farby po spekaní môžu lísiť. Najprv spekajte kúsok zirkónu a overte si farbu.

Pozor pri používaní:

1. Nepoužívajte tento disk, ak je na ňom nejaká prasklina, ktorú ste si všimli pri vyberaní z obalu.
2. Odporúča sa suché frézovanie. Ak sa používa frézovanie za vlhka, môže byť priesvitnosť disku znížená.
3. Ak nájdete na náhrade prasklinu, nepoužívajte ju.
4. Vyššie uvedené odporúcanie týkajúce sa spekania je iba usmernením; v závislosti od každej jednotlivé pece môžu byť potrebné určité úpravy.
5. Pri frézovaní disku budete opatrne pri priblížení sa s frézkou k plastovému krúžku, aby ste zabránili odpojeniu disku. Disk sa frézuje tak, akoby sa zirkónová časť dotýkala vnútornnej strany plastového krúžku pri 2 mm.
6. Pred spekaním celeho disku odrezte a odstráňte celý disk.
7. Zlikvidujte tento výrobok ako lekársky odpad, aby ste predišli infekcii.

Uskladnenie:

1. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom.
2. Výrobok sa musí skladovať pri teplote 10-30°C (50-86°F).
3. Počas skladovania nevyberajte disk z obalu.
4. Disk je krehký a pri manipulácii s ním je potrebná opatrnosť.
5. Výrobok sa musí skladovať na vhodnom mieste, kde má prístup stomatologický personál.
6. Výrobok sa musí použiť do uplynutia dátumu expirácie uvedeného na obale.

[ZÁRUKA]


Kuraray Noritake Dental Inc. nahrádí ktorýkoľvek výrobok, ktorý je dokázateľne chybny. Kuraray Noritake Dental Inc. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo priamu, následnú alebo špeciálnu újmu, ktorú došlo v dôsledku aplikácie alebo použitia alebo neschopnosti používať tieto výrobky.

Používateľ musí ešte pred použitím určiť vhodnosť výrobku pre zamýšľané použitie a používateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť v súvislosti s nimi.

[POZNÁMKA]

Ak dojde k väznejmu incidentu spôsobenému týmto výrobkom, oznamte to nižšie uvedenému autorizovanému zástupcovu výrobcu a regulačným orgánom krajiny, v ktorej má používateľ/pacient bydlisko.

„KATANA“ a „CERABIEN“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti NORITAKE CO., LIMITED.

**HT (High Translucent)****I. Въведение**

Настоящите инструкции за употреба важат за KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT представлява предварително синтерован циркониев диск с диаметър 98,5 mm и съдържа пластмасов пръстен. Те са подходящи за всички системи за фрезоване, работещи с този общ вид диск. (Моля направете справка с техническите инструкции на Вашата система за фрезоване с цел правилна работа с машината.) KATANA Zirconia HT се предлага с 6 дебелини (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm и 30mm) и в 3 цветя (HT10, HT12 и HT13). KATANA Zirconia HT се препоръчва за употреба при изработка на FCZ (Full Contour Zirconia) възстановявания или скелети за протези. Общата клинична полза на този продукт е възстановяване на зъбната функция за следното/следните ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ/ ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ/ ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

KATANA Zirconia се използва за изработка на изцяло керамични реставрации (рамки за протези, FCZ коронки, FCZ мостове, инлеи, онлеи и фасети).

[Целеви потребители]

- Стоматолози (изработка на възстановявания в стоматологичния кабинет, клиничен процес)
- Зъботехники (изработка на възстановявания в зъботехническа лаборатория)

III. Програма за синтероване**Програма за синтероване 1**

Температура	Скорост за програмиране	Време на престой
Стайна темп. – 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	–
1500°C (2732°F)	–	2 часа
1500°C (2732°F) – Стайна темп.	-10°C/min. (-18°F/min.)	–

**Програма за синтероване 2**

Температура	Скорост за програмиране	Време на престой
Стайна темп. – 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	–
1515°C (2759°F)	–	0,5 часа
1515°C (2759°F) – Стайна темп. (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	–

**IV. Състав**

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Единиците в скоби представляват масови %.

V. Тип I и клас (ISO6872:2015)

Тип:II/Клас:5

VI. Физични свойства

Коефициент на топлинно разширение (25-500°C (77-932°F)): 9,9x10⁻⁶/K

VII. Указания за употреба

- (1) Извадете диска от опаковката и се уверете, че дискът няма напуквания или други повреди.
- (2) Поставете диска в машината за фрезоване; след това започнете процеса на фрезоване съгласно техническите инструкции на системата за фрезоване.
- (3) След фрезоването отделете реставрациите от диска посредством диамантено борче и т.н.
- (4) Отложили се по реставрациите отпадъци или прах от рязането могат да се отстранят с лека въздушна струя.
- (5) Поставете реставрациите в огнеупорната тавичка и поставете в пещта за синтероване.
- (6) В зависимост от мощността на използванията пещ за синтероване направете справка с горепосочените параметри за синтероване (III. Програма за синтероване), преди да синтерувате реставрациите.
- (7) След синтероването адаптирайте възстановяванията на реставрациите с диамантен борер според необходимостта.
- (8) Уверете се, че реставрациите нямат напуквания.
- (9)-1 FCZ:
 - a) глазиране: полирайте повърхността до блъсък, особено контактните участъци, след това глазирайте всички повърхности по обичайния начин;
 - b) ръчно полиране: полирайте до блъсък цялата реставрация без глазиране. При използване на HTML изберете по-светъл от окончателния цвят, ако реставрацията ще се гланцира без глазура.

(9)-2 Рамки: нанесете стоматологичния порцелан (CERABIEN ZR или CZR PRESS LF) по рамките съгласно техническите инструкции на производителя. Проверете коефициента на топлинно разширение на порцелана в техническите инструкции на производителя, за да потвърдите съвместимостта.

VIII. Забележки относно работата**Противопоказания:**

Ако пациентът проявява свръхчувствителност към цирконий или други компоненти, продуктът не трябва да се използва.

Предупреждение:

Ако пациентът или стоматологът прояви реакция на свръхчувствителност, напр. обрив, дерматит и т.н., преустановете използването на продукта и незабавно потърсете медицинска помощ.

Внимание:

1. Настоящият продукт не трябва да се използва, ако са налице условия на неправилна оклузия, стискане или скърцане на зъби.
2. Когато фрезувате диска или изрязвате, пилите и полирате реставрациите, използвайте одобрана противопрахова маска и аспиратор с въздущен филтър, за да защитите белите си дробове от инхалиране на прах.
3. Когато фрезувате диска или изрязвате, пилите и полирате реставрациите, използвайте предпазни очила, за да предотвратите попадане на прах в очите. Ако в очите ви попадне прах, промийте ги незабавно с обилно количество вода и се консултирайте с лекар.
4. Не използвайте за други цели освен дентална реставрация. Настоящият продукт е предназначен единствено за приложение в стоматологията.
5. Този продукт е предназначен за употреба само от стоматологи.
6. Не докосвате загрети в пещта изделия с незаштитени ръце.
7. Не изваждайте реставрациите от пещта за синтероване при висока температура, тъй като бързото охлаждане води до счупване. Но ако използвате пещ от подемен тип с програма за синтероване 2, реставрациите могат да се изваждат от пещта при максимум 800°C (1472°F). След изваждане от пещта, реставрациите трябва да се поставят върху поставка от керамични влакна (напр.: Noritake Porcelain Mat), за да се охладят постепенно.
8. Възможна е значителна разлика между посочената от програмата температура на вътърдяване и действителната температура в пещта при употреба на пещта за програма за синтероване 2. Преди да използвате пещта, моля консултирайте се с производителя дали пещта е съвместима с температурата, посочена за програма за синтероване 2.
9. **Програма за синтероване 2 се препоръчва само за рамки (до 3 члена), FCZ коронки, FCZ мостове (до 3 члена), инлеи, онлеи и фасети.**

10. Препарирайте краищата с откос и заоблени рамене, със заоблени режещи ръбове и ъги, за да се удачат острите ъги по препарациите. Ъгъльт на аксиалната повърхност трябва да е между 5 и 15 градуса.
11. При подготовката на зъбите избягвайте: дълбоки рамене, J-образни ръбове, острите ръбове, назъбени краища, нескосени абатмънти, подмоли, бразди, образувани на ретентивни вдълбнатини и острите ъги.
12. За изработка на протези спазвайте следната дебелина на продукта:

Местоположение и показание	Дебелина на стената
Антериорни коронки или мостове	минимум 0,4 mm
Фасети	минимум 0,4 mm
Постериорни коронки или мостове	минимум 0,5 mm
Инлеи или онлеи	минимум 0,5 mm

13. При изработката на мостове използвайте следните напречни сечения за връзките.

Местоположение и показание	Напречно сечение на връзката
Антериорна област	Двучленни или тричленни мостове
	минимум 7 mm ²
	Мостове с повече от 3 члена
	минимум 9 mm ²
Постериорна област	Двучленни или тричленни мостове
	минимум 9 mm ²
	Мостове с повече от 3 члена
	минимум 9 mm ²

14. Дръжте свързаните мостови тела между максимум 2 зъба в мостови конструкции. Ако мостовото тяло за 2 зъба продължава, поставете напречното сечение на връзката с 12 mm² между мостовото тяло и на напречното сечение на връзката с 12 mm².
15. Позиционирайте конзолния мост на 1 зъб на мостовото тяло и на напречното сечение на връзката с 12 mm².
16. За реставрация с голяма дебелина изберете цвят, който е по-светъл от планирания цвят, тъй като той може да изглежда по-тъмен в зависимост от дебелината на реставрацията.
17. Когато използвате пещ за синтероване за първи път и промените условията на синтероване, цветовете могат да изглеждат по друг начин след синтероването. Синтерувайте предварително малък къс цирконий и проверете дали цветът съвпада.

Предпазни мерки във връзка с употребата:

1. Не използвайте диска, ако установите пукнатина след изваждане от опаковката.
2. Препоръчително е сухо фрезоване. Ако се използва мокро фрезоване, транспулцитността на диска може да бъде нарушена.
3. Не използвайте, ако установите напукване на реставрацията.
4. Горепосочените препоръки за синтероването са само ориентировъчни; евентуално са необходими адаптации в зависимост от пещта.
5. Когато фрезувате диска, внимавайте при приближаване на пластмасовия пръстен до фрезовия инструмент, за да предотвратите отделяне на диска. Фрезувайте диска така, че да остане циркониева част, която има контакт с вътрешната страна на пластмасовия пръстен при 2 mm.
6. Преди синтероване на целия диск изрежете и отстранете пластмасовия пръстен.
7. Изхвърлете настоящия продукт като медицински отпадък, за да предотвратите инфекция.

Съхранение:

1. Съхранявайте на хладно и сухо място. Пазете от пряка слънчева светлина.
2. Продуктът трябва да се съхранява при температура 10-30°C (50-86°F).
3. Не изваждайте диска от опаковката по време на съхранение.
4. Диска е чуплив и с него трябва да се работи внимателно.

5. Продуктът трябва да се съхранява на подходящо място, достъпно само за дентален персонал.
6. Продуктът трябва да се използва преди изтичане на срока на годност, посочен на опаковката.

[ГАРАНЦИЯ]


Kuraray Noritake Dental Inc. ще замени всеки продукт с доказан дефект. Kuraray Noritake Dental Inc. не поема отговорност за загуби или щети – преки, последващи или в специални случаи – в резултат на приложението или употребата на или неспособността за употреба на тези продукти.

Преди употреба потребителят трябва да провери пригодността на продуктите за планираната употреба; потребителят поема всички рискове и отговорности във връзка с това.

[ЗАБЕЛЕЖКА]

В случай на сериозен инцидент, свързан с този продукт, уведомете упълномощения представител на производителя, посочен по-долу, и компетентните органи в страната по пребиваане на потребителя/пациента.
„KATANA“ и „CERABIEN“ са регистрирани търговски марки или търговски марки на NORITAKE CO., LIMITED.

018 TI-010-BG 01/2025

**HT (High Translucent)****I. Вступ**

Це інструкція для застосування KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT – це диск з попередньо спеченого діоксиду цирконію з діаметром 98,5 мм та пластиковим кільцем. Він призначений для всіх фрезерних систем, у яких можна використовувати цей стандартний диск. (Зверніться до інструкції з експлуатації своєї фрезерної системи для забезпечення належної машинної обробки.) KATANA Zirconia HT пропонується з товщиною 6 типів (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm та 30mm) і має 3 варіантів відтінків: (HT10, HT12 та HT13). KATANA Zirconia HT рекомендовані для застосування з метою виготовлення цільнокерамічних реставрацій або каркасів на основі діоксиду цирконію. Загальна клінічна перевага цього виробу полягає в відповідній функції зуба за наступним ПРИЗНАЧЕННЯМ/ПОКАЗАННЯМИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ.

II. ПРИЗНАЧЕННЯМ/ПОКАЗАННЯМИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

KATANA Zirconia застосовується для виготовлення цільнокерамічних реставрацій (каркасів, цільнокерамічних коронок на основі діоксиду цирконію, цільнокерамічних мостів на основі діоксиду цирконію, вкладок, накладок і вінірів).

[Цільові користувачі]

- Стоматологи (виготовлення реставрацій у стоматологічному кабінеті; клінічний процес)
- Зубні техніки (виготовлення реставрацій у зубних лабораторіях)

III. Програма спікання

Програма спікання 1

Температура	Швидкість програмування	Час витримки
Кімнатна темп. – 1500°C (2732°F)	10°C/xb (18°F/xb)	–
1500°C (2732°F)	–	2 год
1500°C (2732°F) – Кімнатна темп.	-10°C/xb (-18°F/xb)	–



Програма спікання 2

Температура	Швидкість програмування	Час витримки
Кімнатна темп. – 1515°C (2759°F)	35°C/xb (63°F/xb)	–
1515°C (2759°F)	–	0,5 год
1515°C (2759°F) – Кімнатна темп. (*)	-45°C/xb (-81°F/xb)	–



* Реставрація можна вилучати при температурі 800°C (1472°F) або нижче, залежно від ситуації.

IV. Склад

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Одиниці в дужках – % м.м.

V. Тип та клас (ISO6872:2015)

Тип: II/ клас: 5

VI. Фізичні характеристики

Коефіцієнт термічного розширення (25-500°C (77-932°F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Вказівки стосовно застосування

- (1) Вилучити диск з упаковки та переконатися, що на ньому немає тріщин або пошкоджень.
- (2) Встановити диск у фрезерний верстат; після цього розпочати процес фрезерування, дотримуючись при цьому інструкції з експлуатації фрезерної системи.
- (3) Після фрезерування вилучити реставрації з диска за допомогою алмазного бора тощо.
- (4) Обрізки або пил, налиплі на реставрації, можна видалити легким струменем повітря.
- (5) Розмістити реставрації в лоток капсули для випалу та встановити в піч для спікання.
- (6) Залежно від характеристик печі для спікання перегляньте наведений вище профіль спікання (III. «Програма спікання») перед початком спікання реставрацій.
- (7) Після спікання скоригуйте реставрації за допомогою алмазного бруска за потребою.
- (8) Переконайтесь, що на реставраціях немає тріщин.
- (9)-1 Цільнокерамічна реставрація з діоксиду цирконію:

- a) глазурування: полірувати до високого бліску поверхні, особливо контактні ділянки, після цього нанести глазур на всі поверхні стандартним методом;
- b) ручне полірування: полірувати до високого бліску поверхню всієї реставрації без застосування глазури. У випадку застосування HTML, коли фініша обробка реставрації здійснюється без глазури, слід обрати світліший за остаточний відтінок.
- (9)-2 Каркаси: надбудувати стоматологічну кераміку (CERABIEN ZR або CZR PRESS LF) на каркас згідно з інструкцією для застосування виробника. Перевірити коефіцієнт термічного розширення кераміки в інструкції для застосування виробника з метою підтвердження сумісності.

VIII. Примітки стосовно застосування

Протипоказання:

Якщо у пацієнта є алергія до діоксиду цирконію або іншого компоненту, цей виріб застосовувати не можна.

Застереження:

Якщо у пацієнта або стоматолога з'являються реакції гіперчутливості, такі як висип, дерматит тощо, припинити використання виробу та негайно звернутися за медичною допомогою.

Увага!

1. Не слід застосовувати виріб у випадку наявності невірної оклюзії, стиснення зубів або бруксизму.
2. Одягати випробувану пилозахисну маску та застосовувати аспірацію з повітряним фільтром під час фрезерування диска або різання, шліфування та полірування реставрації з метою захисту легень від вдихання пилу.
3. Одягати захисні окуляри під час фрезерування диска або різання, шліфування та полірування реставрації з метою захисту очей від потрапляння пилу. Якщо пил потрапив в очі, негайно промити очі великою кількістю води та звернутися до лікаря.
4. Не можна застосовувати не за призначенням. Дозволене застосування тільки для стоматологічних реставрацій. Цей виріб призначений виключно для стоматологічного застосування.
5. Використовувати цей виріб дозволено виключно фахівцям у галузі стоматології.
6. Не доторкнися голими руками до предметів, які нагрілися в печі.
7. Не вимятіми реставрації з печі для спікання за високої температури, оскільки охолодження може обумовити розламування. Проте, якщо ви застосовуєте високотемпературну піч з програмою спікання 2, реставрацію можна вилучати при температурі 800°C (1472°F) або нижче. Після вилучення з печі реставрації слід розмістити в лоток з керамічного волокна (наприклад, Noritake Porcelain Mat) для поступового охолодження.
8. Встановлення температура в програмі може сильно відрізнятися від реальної температури в печі при програмі спікання 2. Застосовувати піч тільки після того, як ви перевірili у виробника, що піч та температура, зазначена в програмі спікання 2, сумісні.
9. Програма спікання 2 рекомендована виключно для каркасів (до 3 секцій), цільнокерамічних коронок, цільнокерамічних мостоподібних протезів (до 3 секцій), вкладок, накладок та вінірів.
10. Краї слід препарувати з глибоким уступом або заокругленими плечима, при цьому слід закруглити гострі ріжучі краї та кути, щоб уникнути гострих кутів на препарованій ділянці. Кут торцевої поверхні повинен складати 5–15 градусів.
11. Під час препарування зубів уникайте наступного: глибоких плечей, J-подібних країв, ріжучих країв, зубців на краях, неклиновидних абдаментів, піднутрень, направляючих жолобів, утворення ретенційних заглиблень та гострих кутів.
12. Дотримуйтесь нижче зазначених вимог до товщини виробу для виготовлення протезних конструкцій.

Локалізація та показання	Товщина стінки
Фронтальна коронка або мостоподібний протез	0,4 мм або більше
Вінір	0,4 мм або більше
Коронка або мостоподібний протез на жувальні зуби	0,5 мм або більше
Вкладка або накладка	0,5 мм або більше

13. Застосуйте наступні площини поперечного перерізу для з'єднувачів під час виготовлення мостоподібних протезів.

Локалізація та показання	Поперечний переріз з'єднувача
Фронтальні	2- або 3-секційні мостоподібні протези
	мостоподібні протези з понад 3 секціями
Задні	2- або 3-секційні мостоподібні протези
	мостоподібні протези з понад 3 секціями

14. Проміжна частина мостоподібного протеза повинна охоплювати не більше 2 зубів у мостоподібних конструкціях. Якщо проміжна частина 2 зубів подовжується, поперечний переріз з'єднувача проміжної частини повинен складати 12 mm².
15. Забезпечити з'єднання мостоподібного протеза консольного типу до 1 проміжного зуба та поперечний переріз з'єднувача 12 mm².
16. Оберіть відтінок світліше за передбачений колір для товстих реставрацій, оскільки він може здаватися більш тьмінним в залежності від товщини реставрації.
17. Коли піч для спікання використовують вперше або змінюють параметри спікання, колір після спікання можуть відрізнятися. Спочатку слід спектри невеликий шматок діоксиду цирконію та підтвердити досягнення необхідного коліору.

Обережно під час застосування!

1. Не застосовувати диск, якщо після вилучення з упаковки ви помітили тріщину.
2. Рекомендовано проводити сухе фрезерування. У випадку вологого фрезерування може знижуватися прозорість диска.
3. Якщо ви побачили на реставраціях тріщини, не використовуйте їх.
4. Надані вище рекомендації стосовно спікання являють собою виключно побажання; залежно від застосованої печі може бути необхідним їх припинування.
5. Під час фрезерування диска будьте обережними при наближенні фрези до пластикового кільца, щоб запобігти відокремленню диска. Фрезерувати диск, залишаючи 2 mm контактної частини діоксиду цирконію з внутрішнім боком пластикового кільца.

6. Розрізати та видалити пластикове кільце перед спіканням всього диска.
7. Утилізувати виріб як медичні відходи, щоб запобігти зараженню.

Умови зберігання

1. Зберігати у прохолодному та сухому місці. Зберігати від прямого сонячного світла.
2. Зберігати виріб при температурі 10-30°C (50-86°F).
3. Не виймати диск з упаковки під час зберігання.
4. Диск крихкий, тому слід бути з ним дуже обережним під час застосування.
5. Зберігати виріб у належному місці, доступ до якого має виключно стоматологічний персонал.
6. Виріб необхідно використати до закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.

[ГАРАНТИЯ]

Kuraray Noritake Dental Inc. замінить будь-який виріб, який обґрунтовано виявиться бракованим. Kuraray Noritake Dental Inc. не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі або особливі збитки або втрати, які виникають в результаті використання або неможливості застосування цих виробів.
Перед використанням користувач повинен перевірити придатність виробу до застосування відповідно до поставлених завдань та бере на себе всі пов'язані із цим ризики та відповідальність.

[ПРИМІТКА]

У разі виникнення серйозного інциденту внаслідок застосування даного виробу необхідно повідомити уповноваженого представника виробника, зазначеного нижче, та контрольно-наглядовий орган країни, в якій проживає користувач / пацієнт.

«KATANA» та «CERABIEN» є зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками компанії NORITAKE CO., LIMITED.

018 TI-010-UK 01/2025



HT (High Translucent)



I. Sissejuhatus

See on toote KATANA Zirconia HT (High Translucent) kasutusjuhend. KATANA Zirconia HT on 98,5 mm läbimõõduga eelkuumutatud tsirkoniumketas, mis sisaldab plastrõngast. Toode on ette nähtud freessimissüsteemide jaoks, mis kasutavad seda üldist tüüpi ketast. (Seadme õige töötamise tagamiseks lugege oma freessimissüsteemi tehnilist juhendit.) Tootel KATANA Zirconia HT on 6 saadaolevat paksust: (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm ja 30mm) ning 3 erinevat tooni: (HT10, HT12 ja HT13). Toodet KATANA Zirconia HT soovitatatakse kasutada FCZ (Full Contour Zirconia (täiskonturusest tsirkoniumist)) restauratsioonide või karkasside valmistamiseks. Selle toote üldine kliiniline eelis on hambaraktsionaalsuse taastamine järgmiste KASUTUSEESMÄRKIDE/ NÄIDUSTUSTE korral.

II. KASUTUSEESMÄRKIDE/ NÄIDUSTUSTE

Toodet KATANA Zirconia kasutatakse täiskeraamiliste restauratsioonide (karkassid, FCZ-kroonid, FCZ-sillad, sisekihid, pealiskihid ja laminaadid) valmistamiseks.


[Ettenähtud kasutaja]

- Hambaraktsid (restauratsioonide valmistamine toolidel; kliiniline töövoog)
- Hambalaborid (restauratsioonide valmistamine hambalaboris)

III. Paagutamisprogramm


Paagutamisprogramm 1

Temperatuur	Programmeerimiskiirus	Hoidmisaeg
Toatemp. – 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	–
1500°C (2732°F)	–	2 t
1500°C (2732°F) – Toatemp.	-10°C/min. (-18°F/min.)	–



Paagutamisprogramm 2

Temperatuur	Programmeerimiskiirus	Hoidmisaeg
Toatemp. – 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	–
1515°C (2759°F)	–	0,5 t
1515°C (2759°F) – Toatemp. (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	–



IV. Koostis

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Sulgudes toodud ühikud on massi-%.

V. Tüüp ja klass (ISO6872:2015)

Tüüp: II/ klass: 5

VI. Füüsikalised omadused

Soojuspaisumistegur (25-500°C (77-932°F)): 9,9x10⁻⁶/K

VII. Kasutusjuhend

- (1) Eemaldage ketas pakendist ja veenduge, et kettal poleks pragusid ega muid kahjustusi.
- (2) Asetage ketas freessimisseadmesse, alustage freessimist vastavalt freessimissüsteemi tehnilisele juhendile.
- (3) Pärast freessimist eemaldage kettalt restauratsioonid teemantpuuriga jne.
- (4) Restauratsioonide külge jäävud lõikamisjäätmed ja tolmu saab eemaldada nõrga öhujooga.
- (5) Asetage restauratsioonid tulekindlale šamottalusele ja seejärel paagutussuhju.
- (6) Kasutatavast paagutusahjust olenevalt vaadake enne restauratsioonide paagutamist alloverat paagutustabelit (III. Paagutusprogramm).
- (7) Pärast paagutamist korrigeerige vajadusel restauratsioone teemantpuuriga.
- (8) Veenduge, et restauratsioonil pole pragusid.
- (9)-1 FCZ:

- a) Glasuuri kuivatamine: looge körgläikega pind, poleerides eriti kokkupuutealasid, seejärel pange glasuuri köökidele pindadele tavasilis viisil.
- b) Käsipoleerimine: looge körgläikega pind kogu restauratsioonile poleerides, glasuuri kasutamata. Kui kasutate restauratsiooni glasuuri viimistlemiseks HTMLi, valige lõppatoonist eredam toon.

- (9)-2 Karkassid: ehitage hambaraktsid (CERABIEN ZR või CZR PRESS LF) karkasside üles tootja tehnilist juhendit järgides. Ühilduvuses veerdumiseks kontrollige tootja tehnilisel juhendist portselani soojuspaisumistegurit.

VIII. Käsitsemismärkused

Vastunäidustus

Seda toodet ei tohi kasutada, kui patsiendil on ülitundlikkus tsirkoniumi või mõne muu komponendi suhtes.

Hoiatus!

Kui patsiendil või hambaraktsid ilmnevad ülitundlikkusreaktsioon, nagu lõöve, nahapõletik jmt, lõpetage selle toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Ettevaatust!

1. Seda toodet ei tohi kasutada hambumushäirete, kokkusurutud hammaste või brusksimi esinemise korral.
2. Ketta freessimisel või restauratsiooni lõikamisel, lihvimisel ja poleerimisel kasutage kopsude kaitsmiseks sissehingatava tolmu eest heakskiidetud tolumumaski ja öhufiltriga imurit.
3. Ketta freessimisel või restauratsiooni lõikamisel, lihvimisel ja poleerimisel kasutage kaitseprille, et tolm silma ei satuks. Kui tolm silma satub, loputage silma kohe rohke veega ja pidage nõu arstiga.
4. Kasutage ainult hambaraktsioonide korral. See toode on ette nähtud kasutamiseks ainult hambaraktsid.
5. Seda toodet tohivad kasutada üksnes hambaraktsipetsialistid.
6. Ärge puudutage ahju kuumutatud esemeid palja käega.
7. Ärge võtke restauratsioone välja kõrge temperatuuriga paagutusahjust, kuna kiire jahtumine põhjustab purunemise. Kui paagutusprogrammi 2 korral kasutatakse tõstetavat tüüpi ahju, võib siiski restauratsioonid ahjust eemaldada temperatuuri 800°C (1472°F) või madalamal temperatuuril. Ahjust eemaldamisel tuleb restauratsioonid aeglaseks jahtumiseks panna keraamilistest kiududest alusele (nt Noritake Porcelain Mat).
8. Paagutusprogrammi 2 kasutamisel võib seadistustepatruuti ja ahju tegeliku temperatuuri vahel olla suur erinevus. Kasutage ahju pärast seda, kui olete tootjaga konsulterinud, et ahi ja paagutusprogrammis 2 nimetatud temperatuurid ühilduvad.
9. **Paagutusprogrammi 2 on soovitatav kasutada karkasside (kuni 3 ühikut), FCZ-kroonide, FCZ-sillade (kuni 3 ühikut), sisekihite, pealiskihte ja laminaatiide korral.**
10. Servad tuleb ette valmistada sügava soone ja ümmarguste õlgadega ja teravate prepareerimisnurkade kõrvaldamiseks tuleb lõikeservad ja nurgad ümaraks muuta. Aksiaalne piinna nurk peab jäädma vahemikku 15 – 150°.
11. Hammaste ettevalmistamisel vältige järgmist: sügavad õlad, J-servad, noaservad, rihvedatud servad, mittekoonusjad abutmendid, sisselöökid, juhtsooned, püsivate aukude moodustamine ja teravad nurgad.
12. Proteeside valmistamisel hoidke selle toote järgmist paksust.

Asukoht ja näidustus	Seina paksus
Esihamba kroon või esihammaste sild	0,4 mm või rohkem
Laminaat	0,4 mm või rohkem
Tagahamba kroon või tagahammaste sild	0,5 mm või rohkem
Sise- või pealiskiht	0,5 mm või rohkem

13. Sildade valmistamisel kasutage ühenduskohtade jaoks järgmisi ristlöikelisi pindalasiid.

Asukoht ja näidustus	Üenduskoha ristlöige	
Esihambad	2 või 3 tugihambaga sillad rohkem kui 3 tugihambaga sillad	7 mm ² või rohkem 9 mm ² või rohkem
Tagahambad	2 või 3 tugihambaga sillad rohkem kui 3 tugihambaga sillad	9 mm ² või rohkem 9 mm ² või rohkem

14. Järgige silda loomisel ühendatud sillal vahelüli hammaste maksimaalset arvu 2. Kui 2 hambaraktsid jäävad vahelüli, hoidke vahelüli vaheline ühenduskoha ristlöige 12 mm² juures.
15. Hoidke konsoolsild 1 vahelümbaga ja ühenduskoha ristlöige 12 mm² juures.
16. Valige toon, mis on eredam kui paksus restauratsiooni jaoks ette nähtud toon, kuna see võib restauratsiooni paksusest olenevalt tuhminut välijätkata.
17. Paagutusahju esmakordsel kasutamisel ja paagutustingimustele muutmisel võivad värvid pärast paagutamist erineda. Paagutage eelnevalt väike tükki tsirkoniumi värvitonis veendumiseks.

Ettevaatustabinööd kasutamisel

1. Ärge kasutage ketast, kui pärast pakendist eemaldamist on tootel märgata pragusid.
2. Soovitatav on kuiivfreesimine. Märgfreesimise kasutamisel võib ketta läbipaistvus väheneda.
3. Ärge kasutage, kui märkate pragu restauratsioonis.
4. Eespool toodud paagutamisoovitus on ainult juhis. Igast üksikjuhust olenevalt võivad olla vajalikud mõned kohandused.
5. Ketta eraldumise vältimiseks olge ketta freessimisel freessimispururile plastrõngaga lähenedes ettevaatlilik. Freesige ketast nii, et tsirkoniumosa, mis puutub kokku plastrõngaga siseosaga, jäädiks 2 mm kaugusele.
6. Enne ketta paagutamist lõigake ja eemaldage plastrõngas.
7. Infektsioonide vältimiseks kõrvaldage toode meditsiiniliste jäätmete käitlemise põhimõtete kohaselt.

Ladustamine

1. Hoida jahedas ja kuivas kohas. Hoida eemal otsestest päikesevalgustest.
2. Toodet tuleb hoida temperatuuril 10-30°C (50-86°F).
3. Ladustamise ajal ketast pakendist mitte välja võtta.
4. Ketast on kergesti purunev ja seda tuleb ettevaatlilikult käsitseda.
5. Toodet tuleb ladustada sobivas kohas, kuhu on juurdepääs ainult hambaraktsipetsialistidel.
6. Tarvitage toode ära enne pakendile märgitud aegumistähtaaja möödumist.

[GARANTII]

Kuray Noritake Dental Inc. asendab kõik tõestatud defektidega tooted. Kuray Noritake Dental Inc. ei vastuta mis tahes otseste, põhjuslike või spetsiifiliste kulude või kahjude eest, mis tekivad seoses nende toodete kasutamisega või vörimetusega neid tooteid kasutada.


Enne kasutamist peab kasutaja määrama toodete sobivuse kavandatud osttarbeksi ning kasutaja vastutab toodetega seotud mis tahes riskide ja kohustuste eest.

[MÄRKUS]

Kui tekib tootega seostatav raske tüsistus, teatage sellest tootja allpool näidatud volitatud esindajale ja kasutaja/patsiendi elukohariigi regulatiivasutusele.
„KATANA“ ja „CERABIEN“ on ettevõtte NORITAKE CO., LIMITED registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.



HT (High Translucent)



I. IEVADS

Šī lietošanas instrukcija ir paredzēta produktam KATANA Zirconia HT (High Translucent). KATANA Zirconia HT ir iepriekš saķepināts, plastmasa gredzenu saturošs cirkonija dioksīda disks, kura diametrs ir 98,5 mm. Tas ir paredzēts visām apstrādes sistēmām, kurās izmanto ģeneriskā tipa disku. (Pareizai ierīces izmantošanai skatīt savas frēzēšanas sistēmas tehniskās instrukcijas.) KATANA Zirconia HT ir pieejami 6 biezumi: (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm un 30mm) un tam ir 3 tonu variācijas: (HT10, HT12 un HT13). KATANA Zirconia HT ir ieteicams izmantot FCZ (Full Contour Zirconia) restaurāciju vai karkasu izgatavošanai. Šī produkta vispārējs klinisks ieguvums ir atjaunot zobu funkcijas pēc PAREDZĒTĀ LIETOJUMA/ LIETOŠANAS INDIKĀCIJĀM.

II. PAREDZĒTĀ LIETOJUMA/ LIETOŠANAS INDIKĀCIJĀM

KATANA Zirconia tiek izmantots visu pilnībā no keramikas izgatavojamo restaurāciju (karkasu, FCZ kroņu, FCZ tiltu, inleju, onleju un venīru) izgatavošanai.


[Paredzētais lietojais]

- Zobārstī (zobu restaurāciju izgatavošana uz vietas; kliniskā darbplūsma)
- Zobu laboratorijas tehnīki (zobu restaurāciju izgatavošana zobārstniecības laboratorijā)

III. Saķepināšanas programma


Saķepināšanas programma 1

Temperatūra	Programmēšanas rādītājs	Noturēšanas laiks
Istabas temp. — 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	—
1500°C (2732°F)	—	2 stundas
1500°C (2732°F) — Istabas temp.	-10°C/min. (-18°F/min.)	—



Saķepināšanas programma 2

Temperatūra	Programmēšanas rādītājs	Noturēšanas laiks
Istabas temp. — 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	—
1515°C (2759°F)	—	0,5 stundas
1515°C (2759°F) — Istabas temp. (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	—



* Restaurācijas var izņemt, kad temperatūra ir 800°C (1472°F) vai zemāka, atkarībā no apstākļiem.

IV. Sastāvs

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Mērvienības iekāvās ir masas %.

V. Tips un klase (ISO 6872:2015)

Tips: II/ Klase: 5

VI. Fizikālās īpašības

Termiskās izplēšanās koeficients (25-500°C (77-932°F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Lietošanas norādījumi

- (1) Izņemiet disku no iepakojuma un pārliecinieties, vai disks nav ieplaisājis vai citādi bojāts.
- (2) Ievietojiet disku frēzēšanas ierīcē un sāciet frēzēšanas procesu, ievērojot frēzēšanas sistēmas tehniskajās instrukcijās sniegtos norādījumus.
- (3) Pēc frēzēšanas atdaliet restaurācijas no diska ar dimanta urbi vai līdzīgu instrumentu.
- (4) Pie restaurācijām pielipušos frēzēšanas atlīkumus vai putekļus var noņemt ar saudzīgu gaisa strūklu.
- (5) Novietojiet restaurācijas uz ugunszturīga paliktna un ievietojiet saķepināšanas krāsnī.
- (6) Atkarībā no izmantotās saķepināšanas krāsns jaudas pārskatiet iepriekš norādīto saķepināšanas plānu (III. Saķepināšanas programma) pirms restaurāciju saķepināšanas.
- (7) Pēc saķepināšanas nepieciešamajā apmērā koriģējet restaurācijas ar dimanta urbi.
- (8) Pārliecinieties, vai restaurācijas nav ieplaisājušas.
- (9)-1. FCZ:
 - a) glazūras apdedzināšana: pulējot izveidojiet izteikti spīdīgi virsmu, jo īpaši saskares zonās, pēc tam parastajā veidā uzkļājet glazūru uz visām virsmām;
 - b) manuāla pulēšana: izveidojiet izteikti spīdīgi virsmu visai restaurācijai, pulējot bez glazūras izmantošanas. Ja izmantojat HTML, kad restaurācija ir pabeigta bez glazūras, izvēlieties par galīgo toni gaišāku toni.

(9)-2. Karkasi: izveidojiet zobu porcelānu (CERABIEN ZR vai CZR PRESS LF) uz karkasiem, ievērojot ražotāja tehniskajās instrukcijās sniegtos norādījumus. Lai apstiprinātu savietojamību, iepazīstieties ar ražotāja tehniskajās instrukcijās sniegtajiem norādījumiem par porcelāna termiskās izplešanās koeficientu.

VIII. Piezīmes par apstrādi

Kontraindikācijas:

Ja pacientam ir paaugstināts jutīgums pret cirkonija dioksīdu vai kādu citu sastāvdaļu, šī produkta lietošana nav pieļaujama.

Brīdinājums:

Ja pacientam vai zobārstniecības speciālistam rodas paaugstinātas jutības reakcijas, piem., izsiltumi, dermatīls u.c., nekavējoties pārtrauciet produkta lietošanu un vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

Uzmanību:

1. Šo produktu nav paredzēts lietot maloklūzijas, zobu griešanas un žokļu sakošanas jeb bruksisma gadījumā.
2. Diska frēzēšanas vai restaurāciju griešanas, slīpēšanas un pulēšanas laikā izmantojiet apstiprinātu pretpieku masku un putekļusūcēju ar gaiss filtru, lai pasargātu plaušus no putekļu ieelpēšanas.
3. Diska apstrādes vai restaurāciju griešanas, slīpēšanas un pulēšanas laikā izmantojiet aizsargbrilles, lai novērstu putekļu iekļūšanu acīs. Ja putekļi iekļūst acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar lielu daudzumu ūdens un konsultējieties ar ārstu.
4. Neizmantojiet produktu nekam citam kā tikai zobu restaurācijām. Šis produkts ir paredzēts tikai izmantošanai zobārstniecībā.
5. Šo produktu drīkst izmantot tikai sertificēti zobārstniecības speciālisti.
6. Krāsnī uz zulkāsētiem priedēkiem nepieskarieties ar kailām rokām.
7. Neizņemiet restaurācijas no saķepināšanas krāsns, kamēr tajā vēl pastāv augsta temperatūra, jo strauja atdzesēšana rada plūsumus. Tomēr, ja elevators tipa krāsnī izmantojat saķepināšanas programmu 2, restaurācijas var izņemt no krāsns, kad tajā temperatūra ir 800°C (1472°F) vai zemāka. Pēc izņemšanas no krāsns restaurācijas ir jānovieto uz keramikas šķiedru paliktna (piemēram, Noritake Porcelain Mat), lai nodrošinātu lēnu atdzīšanu.
8. Izmantojot krāsnī saķepināšanas programmai 2, programmā iestatītā temperatūra un faktiskā temperatūra krāsnī var ievērojami atšķirties. Lūdzu izmantojiet krāsnī pēc tam, kad, sazinoties ar ražotāju, ir noskaidrots, ka krāsns ir savietojama ar saķepināšanas programmā 2 norādīto temperatūru.
9. Saķepināšanas programmu 2 ir ieteicams izmantot tikai karkasiem (līdz 3 vienībām), FCZ kroņiem, FCZ tiltiem (līdz 3 vienībām), inlejām, onlejām un venīriem.
10. Malas vajadzētu sagatavot ar dziļu pārkari un noapaļoti pleciem, sagataves šķautnes un stūri jānoapaļo, lai tie nebūtu asi. Aksiālās virsmas leņķim jābūt no 5 līdz 15 grādu robežās.
11. Sagatavojot zobus, novērsiet turpmāk minēto: dzīlus plecus, J veida malas, asas šķautnes, zāģevida malas, abatmentus, kas nav koniski, iegriezumus, rievas, paliekosī caurumu veidošanos un asus stūrus.
12. Protēžu izgatavošanai uzturiet turpmāk norādīto šī produkta biezumu.

Viete un indikācija	Sienas biezums
Priekšzobu kronis vai tilts	0,4 mm vai vairāk
Venīrs	0,4 mm vai vairāk
Sānu zobu kronis vai tilts	0,5 mm vai vairāk
Inleja vai onleja	0,5 mm vai vairāk

13. Izgatavojoj tilitus, konektoriem izmantojiet turpmāk norādītos šķērsgriezuma laukumus.

Viete un indikācija	Konektora šķērsgriezuma laukums
Priekšējo zobi	2 vai 3 vienību tilti
	tilti, kuros vairāk nekā 3 vienības
Sānu zobi	2 vai 3 vienību tilti
	tilti, kuros vairāk nekā 3 vienības

14. Tila konstrukcijās nedrīkst būt vairāk par 2 savienotajiem tilta mākslīgajiem zobiem. Ja 2 zobi starpdaļa turpinās, starpdaļu konektoriem izmantojiet 12 mm² šķērsgriezumu.
15. Paturiet kroni ar piekari pie viena starpdaļas zoba un konektoram izmantojiet 12 mm² šķērsgriezumu.
16. Izvēlieties toņa krāsu, kas ir gaišāka par biezai restaurācijai paredzēto krāsu, jo tā, atkarībā no restaurāciju biezuma, var izskatīties blāvāka.
17. Izmantojot saķepināšanas krāsnī pirmo reizi un nomainot saķepināšanas apstāklus, krāsa pēc saķepināšanas var mainīties. Vispirms saķepiniet nelielu cirkonija dioksīda gabaliņu un pārliecinieties, vai tiek iegūta vajadzīgā krāsa.

Ar lietošanu saistīta piesardzība:

1. Neizmantojiet disku, ja pēc izņemšanas no iepakojuma pamanāt, ka tajā ir plāisa.
2. Ieteicamā sausā frēzēšana. Izmantojiet slapjo frēzēšanu, diska caurspīdība var samazināties.
3. Ja restaurācijās konstatējat plāisu, nelietojiet tās.
4. Iepriekš sniegtais ieteikums par saķepināšanu ir tikai informatīvs, atkarībā no katras atsevišķas krāsns īpašībām var būt nepieciešammas noteiktas korekcijas.
5. Diska atdalīšanās novēršanai diska frēzēšanas laikā, pietuvinot plastmasas gredzenu frēzēšanas urbim, ievērojiet piesardzību. Diska frēzēšanu veiciet, atstājot cirkonija dioksīda daļu 2 mm kontaktā ar plastmasas gredzena iekšpusi.
6. Pirms visa diska saķepināšanas plastmasas gredzenu nogrieziet un noņemiet.
7. Atbrīvojieties no šī produkta kā no medicīniskajiem atkritumiem, lai novērstu inficēšanos.

Glabāšana:

1. Glabājiet produktu vēsā un sausā vietā. Nepakļaujiet produktu tiešas saules gaismas iedarbībai.
2. Šis produkts jāglabā 10-30°C (50-86°F) temperatūrā.
3. Glabāšanas laikā neizņemiet disku no iepakojuma.
4. Diski ir trausli, apejieties ar to uzmanīgi.
5. Produkts ir jāglabā piemērotā vietā, kur tam var piekļūt tikai zobārstniecības personāls.
6. Produkts ir jāizmanto līdz derīguma termiņam, kas norādīts uz iepakojuma.

[GARANTIJA]

Kuraray Noritake Dental Inc. nomainīs jebkuru pierādīti defektīvu produktu. Kuraray Noritake Dental Inc. neuzņemas atbildību ne par kādiem tiešiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko ir izraisījusi šo produktu lietošana vai izmantošana vai nespēja šos produktus izmantot.
Pirms produktu izmantošanas to lietotājam ir jānosaka produktu piemērotība paredzētajam lietojumam, un lietotājs uzņemas visus ar produkta izmantošanu saistītos riskus un atbildību.


[PIEZĪME]

Ja notiek nopietns ar šo produktu saistīms incidents, ziņojiet par to turpmāk norādītajam ražotāja pilnvarotajam pārstāvim un lietotāja/pacienta dzīvesvietas valsts uzraudzības iestādēm.
„KATANA” un „CERABIEN” ir reģistrētas preču zīmes vai uzņēmuma NORITAKE CO., LIMITED preču zīmes.

018 TI-010-LV 01/2025



HT (High Translucent)



I. Įvadas

Ši naudojimo instrukcija skirta „KATANA Zirconia HT“ (angl. High Translucent) medžiagai. „KATANA Zirconia HT“ yra 98,5 mm skersmens pakęstintas cirkonio diskas su plastikiniu žiedu. Jis skirtas visoms frezavimo sistemoms, kuriose naudojamas tokio bendojo tipo diskas. (Informacijos, kaip teisingai valdyti aparata, ieškokite Jūsų naudojamos frezavimo sistemos techninėje instrukcijoje.) „KATANA Zirconia HT“ galima įsigyti 6 skirtinių storij: (10mm, 14mm, 18mm, 22mm, 26mm ir 30mm) bei 3 jvairių atspalvių: (HT10, HT12 ir HT13). „KATANA Zirconia HT“ rekomenduoja FCZ (angl. Full Contour Zirconia) restauracijoms ir karkasams gaminti. Bendoji šio gaminio klinikinė nauda yra atkurti danties funkciją laikantis tokią NAUDOJIMO PASKIRTIES/NAUDOJIMO INDIKACIJŲ.

II. NAUDOJIMO PASKIRTIES/ NAUDOJIMO INDIKACIJŲ

„KATANA Zirconia“ naudojama bemetalės keramikos restauracijoms (karkasams, FCZ vainikeliams, FCZ tilteliams, iklotams, užklotams ir laminatėms) gaminti.

[Numatytais naudotojais]

- Odontologai (restauracijų gamyba prie paciento; klinikinė darbo eiga)
- Odontologijos laboratorijos technikai (restauracijų gamyba odontologijos laboratorijoje)

III. Kepinimo programa


1 kepinimo programa

Temperatūra	Programuotas keitimas	Laikymo laikas
Patalpų temp. – 1500°C (2732°F)	10°C/min. (18°F/min.)	–
1500°C (2732°F)	–	2 val.
1500°C (2732°F) – Patalpų temp.	-10°C /min. (-18°F/min.)	–



2 kepinimo programa

Temperatūra	Programuotas keitimas	Laikymo laikas
Patalpų temp. – 1515°C (2759°F)	35°C/min. (63°F/min.)	–
1515°C (2759°F)	–	0,5 val.
1515°C (2759°F) – Patalpų temp. (*)	-45°C/min. (-81°F/min.)	–



IV. Sudėtis

ZrO₂ (80-95%), Y₂O₃ (3-15%)

Vienetai skliaustuose yra % masės.

V. Tipas ir klasė (ISO6872:2015)

II tipas/ 5 klasė

VI. Fizikinės savybės

Šiluminio plėtimosi koeficientas (25-500°C (77-932°F)): 9,9×10⁻⁶/K

VII. Naudojimo instrukcijos

- Išmikite diską iš pakuotės ir įsitinkinkite, kad tame nebūtų įtrūkių ar kitokiu pažeidimu.
- Įstatykite diską į frezavimo aparata; tada pradėkite frezuoti, vadovaudamiesi techninėmis frezavimo sistemos instrukcijomis.
- Baigę frezoti deimantine freza ar pan., išpjauskite restauracijas iš diskų.
- Prie restauracijų prikibusius frezavimo nešvarumus arba dulkes galima nupūsti švelniai oro srove.
- Sudėkite restauracijas į ugniai atsparų deginimo déklą ir jdékite jas į kepinimo krosnį.
- Priekausomai nuo naudojamos kepinimo krosnies parametrų, prieš kepinandami restauracijas pagal pirmiąjį kepinimo grafiką (III. Kepinimo programa) parinkite tinkamą.
- Po kepinimo, jei reikia, restauracijas priderinkite deimantine dilde.
- Įsitinkinkite, kad restauracijose nėra įtrūkių.
- (9)-1 FCZ:
 - Glazūravimas: paviršius, ypač kontaktines sritis, nopoliruokite iki stipraus blizgesio, tada įprastu būdu visus paviršius padenkite glazūrą;
 - Rankinis poliravimas: nenaudodami glazūros, nopoliruokite visus restauracijos paviršius iki stipriais blizgesiais. Jei naudojate HTML, norėdami užbaigti restauraciją per glazūravimą, rinkite šviesesnį atspalvį nei galutinis atspalvis.
- (9)-2 Karkasai: dėkite ant karkasų odontologinį porcelianą (CERABIEN ZR arba CZR PRESS LF), vadovaudamiesi techninėmis gamintojo instrukcijomis. Patirkrinkite techninėse gamintojo instrukcijose nurodytą porceliano šiluminio plėtimosi koeficientą, kad įsitikintumėte suderinamumu.

VIII. Pastabos dėl elgesio su medžiaga

Kontraindikacijos:

Jeigu pacientas alergiškas cirkonio oksidui arba kuriam nors kitam komponentui, šio produkto naudoti negalima.

Įspėjimas:

jei pacientui arba odontologui atsirastų per didelio jautrumo reakcijos, pvz., bėrimas, dermatitas ir pan., nebeaudokite produkto ir nedelsdami pasikonsultuokite su gydytoju.

Dėmesio

- Šio produkto naudoti negalima, jeigu diagnozuotas netaisyklės sakančias, žandikaulio spaudimas arba bruksizmas.
- Kad apsaugotumėte plaučius nuo įkvėpiamų dulkių, frezuodami diską arba pjaustydami, šliuodami ir poliruodami restauracijas dėvėkite sertifikotą dulkių kaukę ir naudokite nusiurbimą su oro filtru.
- Kad dulkių nepatektų į akis, frezuodami diską arba pjaustydami, šliuodami ir poliruodami restauracijas dėvėkite saugos akinius. Jei į akis patekėtį dulkių, jas tuo pat praskalaukite dideliu kiekiiu vandens ir pasikonsultuokite su gydytoju.
- Nenaudokite jokiems kitiams tikslams, tik odontologinėms restauracijoms. Šis produktas skirtas tik odontologinėms taikmenoms.
- Šį produktą gali naudoti tik odontologijos specialistai.
- Nelieskite krosnyje įkaitintu daiktu plikomis rankomis.
- Netraukite restauracijų iš labai karštos kepinimo krosnies, nes stagių atvésimas sukelia skilimus. Tačiau jei pagal 2 kepinimo programą naudojama aukštakrosnės tipo krosnis, restauraciją galima išimti iš krosnies esant 800°C (1472°F) arba žemesnėi temperatūrai. Išėmus iš krosnies, restauracijas reikia padėti ant padėklo iš keramino pluošto (pavyzdžiu, „Noritake Porcelain Mat“), kad jos galėtų lėtai atvėsti.
- Naudojant krosnį 2 kepinimo programa, tarp temperatūros nuostatos programoje ir tikrosios temperatūros krosnyje gali būti didelis skirtumas. Krosnį naudokite tik patikrinę su gamintoju, ar krosnis yra suderinama su temperatūra, nurodyta 2 kepinimo programoje.
- 2 kepinimo programa rekomenduoja tik karkasams (iki 3 elementų), FCZ vainikeliams, FCZ tilteliams (iki 3 elementų), iklotams, užklotams ir laminatėms.
- Kraštai reikia paruošti su gilia nuosklemba ir apvalintais pečiais, nufrezzujant briaunas ir užapvalintan kampus, kad būtų išvengta aštrių paruošimo kampų. Ašinių paviršių kampus turėtų būti nuo 5 iki 15 laipsnių.
- Paruošdami dantį venkite tokijų dalykų: gilių pečių, J formos kraštų, aštrių keterų, dantų kraštų, neukūnų atramų, apatiniai įkurtų, kreipiamujų griovelių, retencinių skylių susidarymo ir aštrių kampų.
- Protezams gaminti išlaikykite tokį šio produkto storį.

Vieta ir indikacija	Sienelės storis
Priekinis vainikėlis arba tiltelis	0,4 mm arba daugiau
Laminatė	0,4 mm arba daugiau
Užpakalinis vainikėlis arba tiltelis	0,5 mm arba daugiau
Įklotas arba užklotas	0,5 mm arba daugiau

13. Gamindami tiltelius, jungtims naudokite tokius skerspjūvius.

Vieta ir indikacija	Jungties skerspjūvis
Priekyje	2 arba 3 elementų tilteliai
	daugiau kaip 3 elementų tilteliai
Užpakalyje	9 mm ² arba daugiau
	2 arba 3 elementų tilteliai
daugiau kaip 3 elementų tilteliai	9 mm ² arba daugiau
	daugiau kaip 3 elementų tilteliai

14. Palaikykite sujungto tiltelio pontikus daugiausia iš 2 dantų tiltelio konstrukcijose. Jei tarpinis elementas tėsiasi per 2 dantis, jungties tarpinių elementų skerspjūvis turi būti 12 mm².

15. Gembinių tiltelių darykite iš 1 tarpinio elemento, jungties skerspjūvis turi būti 12 mm².

16. Stormos restauracijoms rinkite šviesesnį atspalvio spalvą, nei numatyta spalva, nes, priekausomai nuo restauracijos storio, ji gali atrodyti tamsesnė.

17. Pirmą kartą naudojant kepinimo krosnį ir keičiant kepinimo sąlygas, spalvos po kepinimo gali skiltis. Sukepinkite mažą cirkonio gabalėlį ir patirkrinkite spalvą.

Perspėjimai dėl naudojimo

- Nenaudokite disko, jei išėmę ji iš pakuotės pastebite jtrūkių.
- Rekomenduoja frezoti sausai. Naudojant šlapaijųjų frezavimą gali sumažėti disko translucencija.
- Nenaudokite restauracijos, jei pastebite joje jtrūki.
- Pirmai pateiktos kepinimo rekomendacijos yra tik gairės; jas gali prireikti priderinti kiekvienai konkretiai krosniasi.
- Frezuodami diską, artėdami su freza prie plastikinio žiedo būkite atsargūs, kad diskas neatskirtumėte. Frezuokite diską taip, kad iš vidinės plastikinio žiedo pusės liktų 2 mm cirkonio.
- Prieš kepindami visą diską, plastikinį žiedą perpjaukite ir nuimkite.
- Išmeskite šį produktą kaip medicininę atlieką, kad užkirstumėte keli infekcijai.
- Laikymas**
 - Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
 - Produktą reikia laikyti 10-30°C (50-86°F) temperatūroje.
 - Produktą laikykite neišėmę iš pakuotės.
 - Diskas yra trapus ir su juo reikia elgtis atsargiai.
 - Produktas turi būti laikomas saugioje vietoje, prieinamoje tik odontologams.
 - Sunaudokite produktą iki nurodytos ant pakuotės tinkamumo naudoti datos.

[GARANTIJA]

„Kuraray Noritake Dental Inc.“ pakie bet kokį produkta, kuris tikrai yra sugedęs.

„Kuraray Noritake Dental Inc.“ neprisiima atsakomybės už jokius tiesioginius, pasekmėlius ar specialius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl šių produkto naudojimo ar taikymo ar negalėjimo juos naudoti.

Prieš naudojimą naudotojas privalo įsitikinti, kad produktas yra tinkamas numatyta naudojimo būdui ir prisima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę.

[PASTABA]

Įvykus rūptam incidentui, kurio priežastis yra šis produktas, praneškite apie tai toliau nurodytam galiotam gamintojo atstovui ir šalies, kurioje gyvena naudotojas/pacientas, priežiūros institucijomis.

„KATANA“ ir „CERABIEN“ yra „NORITAKE CO., LIMITED“ registracijos prekės ženklai arba prekės ženklai.